DESIGN SYSTEMS

# FLETË TEKNIKE MICRO-TOPP

## M / BS / FINE – VESHJE MINERALE ME BAZË SULFATESH

## KARAKTERISTIKAT TEKNIKE

MICRO-TOPP është e vetmja veshje në treg me bazë një lidhësi mineral me bazë sulfatesh, me performancat e mëposhtme: performanca mekanike më të larta se çdo çimento Portland; zero eflorescenca në të gjitha kushtet, pasi, ndryshe nga të gjithë lidhësit e tjerë mineralë, nuk përmban gëlqere të lirë; lidhje (prezë) e shpejtë dhe rezistenca fillestare të larta, me një të dhjetën e tkurrjes së çimentos Portland dhe një të pestën e porozitetit; rezistencë më e madhe ndaj sulfateve, acideve dhe në të gjitha ambientet agresive; një vlerë e ulët pH, që e bën më të përputhshëm me të gjithë mbrojtësit poliuretanikë në treg.

MICRO-TOPP, falë formulimit të tij të veçantë, lejon përftimin e llojeve të ndryshme finiturash, të gjitha me karakteristika estetike të këndshme dhe moderne. Aplikimi i tij i lehtë dhe metoda e tij e besueshme e përgatitjes i lejojnë shtruesit të garantojë performanca dhe efekte estetike të sigurta, pavarësisht nga teknika e aplikimit të përdorur dhe nga efekti i dëshiruar: sipërfaqe monolitike, me efekt resh, të gërvishtura, me mallë, të lustruara etj., mbi nënshtresa të natyrave të ndryshme. I përzier me ujë, ka një punueshmëri të lehtë dhe kremoze dhe aplikohet lehtësisht me mallë në të gjitha granulometritë e tij, mbi sipërfaqe nga më të ndryshmet, edhe mbi rrjeta prej fibre qelqi. Tharja e tij shumë e shpejtë e bën, kur kërkohet, të zmerilueshëm pas rreth 4 orësh.

- Për ambiente të jashtme dhe të brendshme, në mur dhe në dysheme.
- I aplikueshëm në temperatura nga 5°C deri në 35°C.
- I disponueshëm në ambalazhe prej 25 kg dhe prej 14 kg.
- I disponueshëm në granulometri të ndryshme.
- Me ngjyrë.
- Përzierje mekanike.
- Aplikim me mallë ose me frataç inoks/plastike.
- Performanca mekanike shumë të larta.
- Pa eflorescenca.
- Lidhje e shpejtë.
- Rezistencë ndaj sulfateve dhe acideve.
- Emetime shumë të ulëta CO2.
- Lehtësi shtrimi, pa çimento.
- Përdorni pajisje mbrojtëse individuale.

## NDËRHYRJET

I projektuar kryesisht për dekorimin e dyshemeve, mureve dhe mobilieve, është i shkëlqyer për realizimin e sipërfaqeve me pamje materike në ambiente të brendshme dhe të jashtme. Ideal për përdorime tregtare dhe civile, garanton një cilësi estetike optimale; mund të përdoret edhe si finiturë për pishina, pas hidroizolimit paraprak me produkte të posaçme.

## NËNSHTRESAT

Lejon finiturën e sipërfaqeve nga më të ndryshmet: panele druri, MDF, qeramikë, kartongips, fibroçimento, kompensatë shumështresore.

## TË MOS PËRDORET

Mbi pishina të pahidroizoluara, mbi gomë, linoleum, poliuretan të shkumëzuar, kartongips të paprimeruar, membrana hidroizoluese jo çimentore dhe në prani të lagështisë nga ngritja kapilare.

## APLIKIMI

Përpara se të aplikoni produktin, verifikoni që nënshtresa të jetë e përputhshme, e qëndrueshme, e maturuar dhe pa pluhura, vajra, yndyrna etj. Shtoni sipas nevojës ngjyruesin për të përftuar tonalitetin e dëshiruar.

Përzieni produktin me ujë të pastër, duke e hedhur ujin në pluhur në sasinë e përcaktuar pa e tejkaluar përqindjen e treguar, dhe përzieni me përzierës me helikë me shpejtësi të ulët derisa të përftohet një pastë homogjene dhe pa kokrriza. Lëreni produktin të pushojë 2-3 minuta përpara aplikimit, për të garantuar një hidratim optimal të të gjithë përbërësve. Aplikimi duhet të kryhet me mallë ose frataç prej çeliku inoks ose plastike.

## TË DHËNAT TIPIKE TË PRODUKTIT

| PËRSHKRIMI | REZULTATI |
|---|---|
| Ngjyra / konsistenca | Me ngjyrë / pluhur |
| Mbetja e ngurtë | 100% |
| Masa vëllimore e dukshme | Rreth 1,55 kg/l |
| Klasifikimi i rrezikut (direktiva 1999/45/KE) | Irritues: lexoni me kujdes udhëzimet e përfshira në fletën e të dhënave të sigurisë |
| Ruajtja | 12 muaj në ambient të thatë dhe të ajrosur |
| Ambalazhet | 14 kg |
| Kodi doganor | 3824 50 90 |

## VLERAT DHE INFORMACIONET E APLIKIMIT (NË 23°C DHE 50% L.R.)

| PËRSHKRIMI | REZULTATI |
|---|---|
| Uji i përzierjes | Nga 27% deri në 37% ujë mbi një pjesë MICRO-TOPP M (në varësi të ngjyrës dhe të efektit të kërkuar) |
| Koha e përdorimit të përzierjes (pot life) | Rreth 50 minuta |
| Konsumi | Rreth 1,5 kg/m$^2$ për mm trashësi |
| Përmbajtja minerale | > 35% |

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
**www.designsystems.it | info@designsystems.it**

| | |
|---|---|
| Hidroksid kalciumi i lirë | Mungon |
| Temperatura e aplikimit | Nga +20°C deri në +40°C (jo në diell të plotë) |

| PËRSHKRIMI | REZULTATI |
|---|---|
| Koha midis dy shtresave | Edhe i freskët mbi të freskët (rekomandohet për të maksimizuar efektin materik) |
| Koha përpara finiturës | 6 orë |
| Vënia në përdorim | Varet nga finitura |
| pH i përzierjes | Rreth 11 |

## VLERAT E PERFORMANCAVE PËRFUNDIMTARE

| PËRSHKRIMI | REZULTATI |
|---|---|
| Rezistenca në shtypje (granulometria 0-200 µm, 28 ditë) | > 35 MPa |
| Rezistenca në përkulje (granulometria 0-200 µm, 28 ditë) | > 7 MPa |
| Rezistenca ndaj gërryerjes (granulometria 0-200 µm, 28 ditë, 3.000 rrotullime – UNI EN ISO 5470-1) | < 1 g |
| Koeficienti i thithjes së ujit me kapilaritet (EN 1015-18) | c < 20 kg/(m$^2$ · min0,5) |
| Përshkueshmëria nga avulli i ujit (EN 1745) | µ < 25 |
| Reagimi ndaj zjarrit | Klasa F |
| Gërryerja Taber (shirita S42, 1.000 g, 100 rrotullime) | 0,1 g |
| Gërryerja Taber (shirita S42, 1.000 g, 300 rrotullime) | 0,2 g |
| Gërryerja Taber (shirita S42, 1.000 g, 500 rrotullime) | 0,3 g |
| Gërryerja Taber (shirita S42, 1.000 g, 1.000 rrotullime) | 0,3 g |

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.