DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية EPOX 645
تشطيب إيبوكسي ثنائي المكوّن

الوصف

تشطيب إيبوكسي ثنائي المكوّن قابل للتخفيف بالماء، شفاف ومقاوم للخدش، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية (UV).

يجعل السطح الحامل قابلًا للغسل وسهل التعقيم.

الخصائص العامة

Epox 645 منتج ثنائي المكوّن من أحدث جيل، على أساس راتنجات إيبوكسية معدَّلة ذات بنية نانوية، قابلة للذوبان في الماء ومنخفضة اللزوجة.

يتميز بالتصاق جيد على أسطح حاملة متنوعة مثل الأسمنت والميكروسمنت والأحجار والحديد والفولاذ والصفائح المعدنية والخشب، وله مقاومة جيدة للأحماض والمذيبات العضوية، ومقاومة ممتازة للقلويات، ومقاومة جيدة للتآكل بالاحتكاك وللمرور، وقابلية جيدة للتنفس ومقاومة ممتازة للضوء، مثالي للبيئات الصحية، انبعاث المركبات العضوية المتطايرة (VOC) = 0.

مجالات الاستخدام

Epox 645 طلاء (إنامل) مخصص للحماية والتشطيب الشفاف للأرضيات الأسمنتية والأرضيات الراتنجية، وللخشب المصفّح، والمصنوعات الخشبية مثل الأبواب والنوافذ والأثاث وغيرها.

المنتج مناسب كتشطيب واقٍ لأحواض السباحة والخزانات.

الخصائص الفيزيائية (قيم نموذجية)

اللون	أبيض حليبي
المظهر	سائل
الإصدار	لامع ومطفي
لزوجة بروكفيلد عند C°25	cps 500-900
الكثافة عند C°20 للإصدار اللامع	kg/l ± 0.05 1.05
نسبة الخلط A : B (A = الأساس، B = المُصلّب)	33 : 100
نسبة الخلط A : B (A = الأساس، B = المُصلّب) للإصدار المطفي	37 : 100
زمن الصلاحية بعد الخلط (pot life) (المنتج مخفف بنسبة 10%) عند C°20	40 دقيقة
زمن الجفاف من الغبار عند C°20	3 ساعات
زمن إعادة الطلاء عند C°20	8 ساعات
زمن البلمرة عند C°20	12 ساعة
قابلية السير عليه	24 ساعة
زمن دخول الخدمة	4 أيام
درجة حرارة التطبيق	من +C°7 إلى +C°35
القابلية للاشتعال	غير قابل للاشتعال

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

السُّمك الموصى به للفيلم الجاف	40-50 µm

التحضير

قبل تطبيق المنتج يجب أن يكون السطح نظيفًا وجافًا وخاليًا من الزيوت والشحوم وبقايا الدهانات وغيرها من الأجزاء القابلة للانفصال. تُزال كل آثار أي عامل ملوّث. يجب إخضاع الأسطح الحاملة لصنفرة ميكانيكية خفيفة ويجب أن تكون خالية من الأملاح غير القابلة للذوبان على السطح. يبدو المنتج بعد تطبيقه بلون أبيض حليبي، ويزداد شفافية تدريجيًا مع جفافه. يُتجنب التطبيق في ظروف بيئية غير مناسبة، وعلى أي حال لا يُطبَّق عند درجات حرارة أقل من +7 °C.

التطبيق

يمكن التطبيق بالفرشاة أو بالرول (الأسطوانة) أو بالرش.

ملاحظة مهمة

تتأثر جودة التطبيق بالمعدات والتجهيزات والأدوات المستخدمة، وكذلك بالظروف البيئية للتطبيق مثل درجة الحرارة والرطوبة النسبية ووجود الغبار في منطقة التطبيق.

عند تطبيق المنتج للمرة الأولى يُنصح بإجراء بعض الاختبارات الأولية بهدف التحقق من العملية واعتمادها لضمان أفضل نتيجة فنية وجمالية.

يُطبَّق المنتج في ظروف بيئية بدرجة حرارة بين +7 °C و +35 °C ورطوبة نسبية لا تزيد عن 70%.

عند فتح كل عبوة، يجب تحريك المنتج بعناية وبشكل جيد من أجل إزالة أي ترسبات محتملة.

تُخلط المكوّنات جيدًا بالنسبة المحددة.

التخفيف:

للطبقة الأولى، يُخفَّف بماء الشرب بنسبة من 40 إلى 50% كحد أقصى؛ للطبقة الثانية، يُخفَّف حتى 35%.

مدة صلاحية المنتج بعد الخلط مع المُصلّب، أي الزمن المتاح للتطبيق، نحو 40 دقيقة (في الظروف المحيطة)؛ وتبعًا للتطبيق يُنصح بتحضير كمية مناسبة من المنتج بحيث تُضمن قابليته المثلى للتشغيل.

يصل الجفاف إلى مرحلة «الجفاف من الغبار» خلال 3 ساعات عند 20 °C، وقابلية إعادة الطلاء خلال 8 ساعات عند 20 °C، والتصلّب الكامل خلال 12 ساعة عند 20 °C.

يتوقف معدل التغطية النظري على نوع السطح الحامل المراد معالجته. في المتوسط يُعالج بـ 1 kg من المنتج (A+B) ما مساحته 8-10 m^2 من السطح.

العبوات

عبوات (دلاء) بلاستيكية سعة:

الإصدار اللامع	الإصدار المطفي
5.400 kg (المكوّن A) + 2.000 kg (المكوّن B)	6.000 kg (المكوّن A) + 2.000 kg (المكوّن B)
1.350 kg (المكوّن A) + 0.500 kg (المكوّن B)	3.000 kg (المكوّن A) + 1.000 kg (المكوّن B)
	0.900 kg (المكوّن A) + 0.300 kg (المكوّن B)

التخزين

يُحمى من الصقيع والحرارة وأشعة الشمس المباشرة. في العبوات الأصلية السليمة، المحمية من الصقيع والحرارة المفرطة، يُحفظ المنتج لمدة نحو 12 شهرًا.

التخزين

أثناء التطبيق لا يُؤكل ولا يُشرب ولا يُدخَّن. تُستخدم معدات الوقاية الشخصية: القفازات والنظارات الواقية والكمامة والملابس الواقية من النوع المذكور في نشرة بيانات السلامة. المعلومات الواردة في هذه النشرة صحيحة ودقيقة على حد علمنا، غير أن كل توصية أو اقتراح يُقدَّم دون أي ضمان، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتنا المباشرة. في حالة الشك يُنصح دائمًا بإجراء اختبارات أولية.

تحتفظ شركة DS srl بالحق في تعديل المنتجات ومحتوى هذه النشرة دون أي إشعار مسبق.

يجب دائمًا الالتزام باللوائح والأحكام السارية في مجال السلامة والنقل. يُرجى الرجوع إلى النشرة الفنية وتعليمات التطبيق ونشرة بيانات السلامة. لأي توضيح أو معلومات ندعوكم إلى الاتصال بخدمة الدعم الفني للعملاء لدينا.

تم تحديد البيانات الفنية الواردة في هذه النشرة باستخدام اختبارات ومعايير موحّدة أو تعديلات عليها وفقًا لأنظمة Design Systems. يمكن طلب الطرق المطبَّقة من خدمتنا الفنية. يمثل ما ورد في هذه النشرة الفنية أفضل ما لدينا من معارف وخبرات. ومع ذلك يُنصح، في حالة الاستخدامات المختلفة عن تلك المذكورة، بإجراء اختبارات مسبقة. وفي جميع الأحوال لا تتحمل شركة Design Systems Srl أي مسؤولية عن الأضرار أو العيوب الناجمة عن استخدام منتجاتها، لأن ظروف الاستخدام لا تخضع لرقابتها. كما تُعلم بأن خدمتها الفنية تحت تصرف العملاء لتقديم أي معلومات تتعلق بالاستخدام الصحيح لمنتجاتها.