DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT EPOX 645
ZWEIKOMPONENTIGE EPOXID-DECKBESCHICHTUNG

BESCHREIBUNG

Zweikomponentige, wasserverdünnbare, transparente, kratzfeste und UV-beständige Epoxid-Deckbeschichtung.

Macht den Untergrund abwaschbar und leicht desinfizierbar.

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Epox 645 ist ein zweikomponentiges Produkt der neuesten Generation auf Basis modifizierter, nanostrukturierter, wasserlöslicher Epoxidharze mit niedriger Viskosität.

Es weist eine gute Haftung auf verschiedensten Untergründen wie Zement, Mikrozement, Stein, Eisen, Stahl, Blech und Holz auf, hat eine gute Beständigkeit gegen Säuren und organische Lösemittel, eine ausgezeichnete Alkalibeständigkeit, eine gute Abrieb- und Begehbeständigkeit, eine gute Atmungsaktivität und eine ausgezeichnete Lichtbeständigkeit; ideal für hygienische Umgebungen, VOC-Freisetzung = 0.

ANWENDUNGSBEREICHE

Epox 645 ist ein spezieller Lack für den Schutz und die transparente Endbeschichtung von Zementböden, Harzböden, Holzlaminaten sowie Holzerzeugnissen wie Türen, Fenstern, Möbeln usw.

Das Produkt eignet sich als Schutzbeschichtung für Schwimmbäder und Becken.

PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN (Typische Werte)

Farbe	Milchig weiß
Aussehen	Flüssig
Ausführung	Glänzend und matt
Brookfield-Viskosität bei 25°C	500-900 cps
Dichte bei 20°C, glänzende Ausführung	1.05 kg/l ± 0.05
Mischungsverhältnis A : B (A = Basis, B = Härter)	100 : 33
Mischungsverhältnis A : B (A = Basis, B = Härter), matte Ausführung	100 : 37
Topfzeit (Produkt zu 10% verdünnt) bei 20°C	40 Minuten
Staubtrocken bei 20°C	3 Stunden
Überarbeitbar bei 20°C	8 Stunden
Aushärtezeit bei 20°C	12 Stunden
Begehbarkeit	24 Stunden
Volle Belastbarkeit	4 Tage

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Verarbeitungstemperatur	von +7°C bis +35°C
Entzündbarkeit	nicht entzündbar
Empfohlene Trockenschichtdicke	40-50 µm

VORBEREITUNG

Vor dem Auftragen des Produkts muss die Oberfläche sauber, trocken und frei von Ölen, Fetten, Farbresten und anderen losen Teilen sein. Jede Spur von Verunreinigungen ist zu entfernen. Die Untergründe sind leicht mechanisch anzuschleifen und müssen an der Oberfläche frei von unlöslichen Salzen sein. Nach dem Auftragen ist das Produkt milchig weiß und wird beim Trocknen zunehmend transparent. Das Auftragen bei ungeeigneten Umgebungsbedingungen vermeiden; in jedem Fall nicht bei Temperaturen unter +7 °C auftragen.

ANWENDUNG

Das Auftragen kann mit Pinsel, Rolle oder im Spritzverfahren erfolgen.

Wichtiger Hinweis

Die Qualität der Anwendung wird von der verwendeten Ausrüstung, den Geräten und Werkzeugen sowie von den Umgebungsbedingungen bei der Verarbeitung wie Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Staub im Verarbeitungsbereich beeinflusst.

Bei der ersten Anwendung des Produkts wird empfohlen, einige Vorversuche durchzuführen, um den Prozess zu überprüfen und zu validieren und so das beste technische und ästhetische Ergebnis zu gewährleisten.

Das Produkt bei Umgebungsbedingungen mit einer Temperatur zwischen +7 °C und +35 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von max. 70% auftragen.

Beim Öffnen jedes Gebindes das Produkt sorgfältig aufrühren, um eventuelle Ablagerungen zu beseitigen.

Die Komponenten im angegebenen Verhältnis gut mischen.

Verdünnung:

Für den ersten Anstrich mit Trinkwasser zu 40 bis max. 50% verdünnen; für den zweiten Anstrich bis zu 35% verdünnen.

Die Topfzeit des angemischten Produkts, d. h. die für die Verarbeitung nutzbare Zeit, beträgt etwa 40 Minuten (bei Raumbedingungen); je nach Anwendung wird empfohlen, eine angemessene Produktmenge anzusetzen, um eine optimale Verarbeitbarkeit zu gewährleisten.

Die Trocknung erreicht den Zustand „staubtrocken“ nach 3 Stunden bei 20 °C, Überarbeitbarkeit nach 8 Stunden bei 20 °C, vollständige Aushärtung nach 12 Stunden bei 20 °C.

Die theoretische Ergiebigkeit hängt von der Art des zu behandelnden Untergrunds ab. Im Durchschnitt werden mit 1 kg Produkt (A+B) 8-10 m^2 Fläche behandelt.

VERPACKUNGEN

Kunststoffeimer zu:

GLÄNZENDE AUSFÜHRUNG	MATTE AUSFÜHRUNG
5.400 kg (Komp. A) + 2.000 kg (Komp. B)	6.000 kg (Komp. A) + 2.000 kg (Komp. B)
1.350 kg (Komp. A) + 0.500 kg (Komp. B)	3.000 kg (Komp. A) + 1.000 kg (Komp. B)
	0.900 kg (Komp. A) + 0.300 kg (Komp. B)

LAGERUNG

Vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen. In original verschlossenen, unversehrten Gebinden, vor Frost und übermäßiger Hitze geschützt, ist das Produkt etwa 12 Monate haltbar.

LAGERUNG

Während der Verarbeitung nicht essen, trinken oder rauchen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden: Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutzmaske und Schutzkleidung gemäß den Angaben im Sicherheitsdatenblatt. Die in diesem Datenblatt enthaltenen Informationen sind nach unserem Kenntnisstand richtig und genau; jede Empfehlung und jeder Hinweis erfolgt jedoch ohne Gewähr, da die Einsatzbedingungen nicht unserer direkten Kontrolle unterliegen. Im Zweifelsfall ist es stets ratsam, Vorversuche durchzuführen.

DS srl behält sich das Recht vor, die Produkte und den Inhalt dieses Datenblatts ohne Vorankündigung zu ändern.

Stets die geltenden Vorschriften und Bestimmungen zu Sicherheit und Transport beachten. Das technische Datenblatt, die Verarbeitungsrichtlinien und das Sicherheitsdatenblatt beachten. Für Rückfragen oder weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Kundendienst.

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.