DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST EPOX 645
DVOKOMPONENTNI EPOKSIDNI ZAVRSNI PREMAZ

OPIS

Dvokomponentni epoksidni zavrsni premaz, razrediv vodom, providan, otporan na grebanje i na UV zrake.

Cini podlogu perivom i lakom za dezinfekciju.

OPSTE KARAKTERISTIKE

Epox 645 je dvokomponentni proizvod najnovije generacije, na bazi modifikovanih nanostrukturiranih epoksidnih smola, rastvorljivih u vodi, niske viskoznosti.

Ima dobru prionljivost na razne podloge kao sto su cement, mikrocement, kamen, gvozde, celik, lim, drvo; ima dobru otpornost na kiseline i organske rastvarace, odlicnu otpornost na alkalije, dobru otpornost na habanje i prolaz, dobru paropropusnost i odlicnu otpornost na svetlost; idealan za higijenski bezbedan prostor, emisija VOC = 0.

PODRUCJA PRIMENE

Epox 645 je specijalni emajl za zastitu i providnu zavrsnu obradu cementnih podova, podova od smole, drvenih laminata, drvenih proizvoda kao sto su vrata, prozori, namestaj itd.

Proizvod je pogodan kao zastitni zavrsni premaz za bazene i kade.

FIZICKA SVOJSTVA (tipicne vrednosti)

Boja	Mlecno bela
Izgled	Tecnost
Verzija	Sjajna i mat
Viskoznost po Brookfieldu na 25°C	500-900 cps
Gustina na 20°C, sjajna verzija	1.05 kg/l ± 0.05
Odnos mesanja A : B (A = baza, B = ocvrscivac)	100 : 33
Odnos mesanja A : B (A = baza, B = ocvrscivac), mat verzija	100 : 37
Pot life (proizvod razredjen 10%) na 20°C	40 minuta
Vreme do otpornosti na prasnu na 20°C	3 sata
Vreme za ponovno premazivanje na 20°C	8 sati
Vreme polimerizacije na 20°C	12 sati
Prohodnost	24 sata
Vreme pustanja u upotrebu	4 dana
Temperatura nanosenja	od +7°C do +35°C

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Zapaljivost	nezapaljiv
Preporučena debljina suvog filma	40-50 µm

PRIPREMA

Pre nanošenja proizvoda površina mora biti čista, suva, bez ulja, masnoća i ostataka boja i drugih delova koji se mogu ukloniti. Ukloniti svaki trag bilo kakvog zagađivača. Podloge moraju biti podvrgnute laganoj mehaničkoj abraziji i ne smeju imati nerastvorljive soli na površini. Nakon nanošenja proizvod ima mlečno belu boju, a kako se suši postaje sve providniji. Izbegavati nanošenje u neodgovarajućim uslovima okoline, a u svakom slučaju na temperaturama ne nižim od +7 °C.

NANOŠENJE

Nanošenje se može vršiti četkom, valjkom ili prskanjem.

Važna napomena

Na kvalitet nanošenja utiču korišćena oprema, pribor i alati, kao i uslovi okoline pri nanošenju, kao što su temperatura, relativna vlažnost i prisustvo prašine u zoni nanošenja.

Kada se proizvod nanosi prvi put, preporučuje se izvođenje nekoliko prethodnih testova kako bi se proverio i potvrdio postupak i obezbedio najbolji tehnički i estetski rezultat.

Nanositi proizvod u uslovima okoline sa temperaturom između +7 °C i +35 °C i relativnom vlažnošću od najviše 70%.

Prilikom otvaranja svakog pakovanja pažljivo promešati proizvod kako bi se uklonio eventualni talog.

Dobro izmešati komponente u navedenom odnosu.

Razređivanje:

Za prvi sloj razrediti pijaćom vodom od 40 do najviše 50%; za drugi sloj razrediti do 35%.

Trajanje katalizovanog proizvoda, odnosno vreme raspoloživo za nanošenje, iznosi oko 40 minuta (u uslovima okoline); u zavisnosti od nanošenja preporučuje se priprema odgovarajuće količine proizvoda kako bi se obezbedila njegova optimalna obradivost.

Sušenje dostiže nivo „otpornosti na prašinu“ za 3 sata na 20 °C, mogućnost ponovnog premazivanja za 8 sati na 20 °C, potpuno očvršćavanje za 12 sati na 20 °C.

Teorijska potrošnja zavisi od vrste podloge koja se tretira. U proseku se sa 1 kg proizvoda (A+B) tretira 8-10 m^2 površine.

PAKOVANJA

Plastične kante od:

SJAJNA VERZIJA	MAT VERZIJA
5.400 kg (komp. A) + 2.000 kg (komp. B)	6.000 kg (komp. A) + 2.000 kg (komp. B)
1.350 kg (komp. A) + 0.500 kg (komp. B)	3.000 kg (komp. A) + 1.000 kg (komp. B)

0.900 kg (komp. A) + 0.300 kg (komp. B)

ČUVANJE

Zaštititi od mraza, toplote i direktne sunčeve svetlosti. U originalnim i neoštećenim posudama, zaštićen od mraza i prekomerne toplote, proizvod se čuva oko 12 meseci.

ČUVANJE

Tokom nanošenja ne jesti, ne piti i ne pušiti. Koristiti sredstva lične zaštite: rukavice, naočare, masku i zaštitnu odeću vrste navedene u bezbednosnom listu. Informacije sadržane u ovom listu su, prema našem saznanju, tačne i precizne, ali svaka data preporuka i sugestija je bez ikakve garancije, budući da uslovi primene nisu pod našom neposrednom kontrolom. U slučaju sumnje uvek je preporučljivo izvesti prethodne probe.

DS srl zadržava pravo da izmeni proizvode i sadržaj ovog lista bez prethodne najave.

Uvek poštovati važeće propise i odredbe u oblasti bezbednosti i transporta. Konsultovati tehnički list, uputstva za nanošenje i bezbednosni list. Za sva pojašnjenja ili informacije pozivamo vas da kontaktirate našu tehničku podršku za kupce.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primenom standardizovanih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od našeg znanja i našeg iskustva. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi primene nisu pod njenom kontrolom. Takođe obaveštava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi sa pravilnom upotrebom njenih proizvoda.