የቴክኒክ መረጃ ሉህ DS-POLTEC (GLOSSY/MAT/SATIN)

በውሃ የተበተነ፣ ቀጭን ሽፋን የሚሰጥ የፖሊዩሬታን ማጠናቀቂያ ቀመር

መግለጫ

DS-POLTEC glossy/mat/satin በአሊፋቲክ ፖሊዩሬታን ሬዚኖች ላይ የተመሠረተ፣ የሚተነፍስ፣ ግልጽ (ትራንስፓረንት) ቀመር ነው። በኢንዱስትሪና በጌጣጌጥ ሥርዓቶች ውስጥ እንደ ፀረ-ጭረት ማጠናቀቂያ በተለይ የተዘጋጀ ነው።

በሚያብረቀርቅ (glossy)፣ በማት (mat) እና በሳቲን (satin) ስሪት ይገኛል። DS-POLTEC glossy/mat/satin ዝቅተኛ የ VOC ይዘት ያለው ሲሆን የሠራተኞችን ጤና ይጠብቃል። ለአረንጓዴ ግንባታ (Green Building) ተስማሚ ነው።

አጠቃላይ መረጃ

DS-POLTEC ዝቅተኛ የ VOC (Volatile Organic Compounds — ተለዋዋጭ ኦርጋኒክ ውህዶች) ይዘት ያለው ምርት ነው። በጣም ጥሩ የመካኒካል እና የመፋቅ (abrasion) መቋቋም አለው። የደረቀ ፊልም ውፍረቱ ከ 70 - 120 µm መካከል ነው። ከጠነከረ በኋላ ገጽታው የተጠቀጠቀ፣ ጠንካራ፣ ተመሳሳይና ፀረ-ጭረት ይሆናል። ከ 20% እስከ 30% በሚለያይ መጠን በቀለም ፓስታ ሊቀለም ይችላል።

የቴክኒክ ባህሪያት ምርቱ በ 23°C - 7 ቀናት	
መልክ	ፈሳሽ
ቀለም	ግልጽ (ትራንስፓረንት)
የድብልቅ ጥምርታ A:B	100:10
ልዩ ክብደት (kg/l)	1,01
ቪስኮሲቲ	22/26 F4
ፖት ላይፍ (ደቂቃ)	45
የመፋቅ መቋቋም (mg) DIN 53754/ASTM D1044 Taber የመፋቂያ ጎማ CS 10፣ 1000 ዙር - 1 kg	15
ሙሉ መድረቅ (h)	12
ድጋሚ መቀባት (ዝቅ.)	ከ 3h በኋላ፣ በ 24h ውስጥ
ሙሉ መጠንከር (ቀናት)	7
ማሸጊያ (kg)	አካል A: 5 አካል B: 0,5

የአተገባበር ሁኔታዎች

የመሠረቱ እና የአካባቢው የሙቀት መጠን >10°C

የመሠረቱ እርጥበት ከ 3% እስከ 9%

በተዘጋ ቦታ ከሆነ ክፍሎቹን አየር ያስገቡ

የአተገባበር ዘዴ

DS-POLTEC ለአገልግሎት ዝግጁ የሆነ ምርት ነው። አካላት A እና B ከመጠቀም በፊት መነቅነቅ፣ ከዚያም ቢያንስ ለ 2 ደቂቃ አብረው መቀላቀል እና ለ 5 ደቂቃ ያህል እንዲያርፉ መተው አለባቸው። ቀመሩን ላለማበላሸት መቀላቀሉ በዝቅተኛ ፍጥነት መከናወን አለበት። ከፍተኛ ሙቀት ባለበት ሁኔታ የ DS-POLTEC Late ማዘግያ ተጨማሪ (retarder) ይጠይቁ።

ከአተገባበር በኋላ በእግር መራመድ መቻል በሙቀቱና በአየር ልውውጡ ላይ የተመሠረተ ነው። የ DS-POLTEC ምርት ከፍተኛውን የመካኒካል መቋቋም እንዲያገኝ አየር ማናፈስ አስፈላጊ ሁኔታ ነው።

የሽፋን መጠን

በአንድ ንብርብር 70÷120 g/m^2 ገደማ

ማሸጊያ

አካል A: የ 10 kg ፕላስቲክ ጀሪካን

አካል B: የ 3 kg ፕላስቲክ ጠርሙስ

ማከማቸት

ስምንት ወራት፣ በደረቅ እና ለአየር ንብረት ተጽዕኖዎች ባልተጋለጠ አካባቢ ውስጥ፣ ከ +5°C በማያንስ የሙቀት መጠን