DESIGN SYSTEMS

# النشرة الفنية DS-POLTEC (GLOSSY/MAT/SATIN)

## تركيبة تشطيب بولي يوريثان، مشتتة في الماء، بطبقة رقيقة

## الوصف

DS-POLTEC glossy/mat/satin هي تركيبة أساسها راتنجات بولي يوريثان أليفاتية، قابلة للتنفس وشفافة. مخصصة كتشطيب مقاوم للخدش في الأنظمة الصناعية والديكورية.

متوفر في النسخة اللامعة والمطفية والساتان. يتميز DS-POLTEC glossy/mat/satin بمحتوى منخفض من المركبات العضوية المتطايرة (VOC)، ويحافظ على صحة العاملين. مثالي للبناء الأخضر (Green Building).

## معلومات عامة

DS-POLTEC منتج بمحتوى منخفض من المركبات العضوية المتطايرة (VOC - Volatile Organic Compounds). يتميز بمقاومة ميكانيكية ومقاومة للاحتكاك ممتازتين. يتراوح سمك الغشاء الجاف بين 70 - 120 µm. بعد اكتمال التصلب يصبح السطح متماسكاً ومقاوماً ومتجانساً ومقاوماً للخدش. يمكن تلوينه بعجائن التلوين بنسب تتراوح من 20% إلى 30%

| الخصائص الفنية المنتج عند 23°C - 7 أيام | |
|---|---|
| المظهر | سائل |
| اللون | شفاف |
| نسبة الخلط A:B | 100:10 |
| الوزن النوعي (kg/l) | 1,01 |
| اللزوجة | F4 22/26 |
| زمن الاستخدام بعد الخلط (دقيقة) | 45 |
| مقاومة الاحتكاك (mg) DIN 53754/ASTMD1044 Taber عجلة CS 10، 1000 دورة - 1 kg | 15 |
| الجفاف الكامل (h) | 12 |
| قابلية إعادة الطلاء (دقيقة) | بعد 3 h، خلال 24 h |
| التصلب الكامل (أيام) | 7 |
| التعبئة (kg) | المكوّن A: 5 المكوّن B: 0,5 |

## شروط التطبيق

درجة حرارة السطح والمحيط >10°C

رطوبة السطح من 3% إلى 9%

تهوية الأماكن إذا كانت مغلقة

## نظام التطبيق

DS-POLTEC منتج جاهز للاستخدام. يجب رجّ المكوّنين A وB قبل الاستخدام، ثم خلطهما معاً لمدة 2 دقيقة على الأقل وترك الخليط ليستقر لمدة 5 دقائق تقريباً. يجب أن يتم الخلط بسرعة منخفضة لعدم الإضرار بالتركيبة. في حالة درجات الحرارة المرتفعة يُطلب المضاف المؤخِّر DS-POLTEC Late.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

تعتمد إمكانية السير على السطح بعد التطبيق على درجة الحرارة وتجدد الهواء. التهوية شرط ضروري للحصول على أقصى مقاومة ميكانيكية للمنتج DS-POLTEC.

## معدل التغطية

120÷70 g/m² تقريباً لكل طبقة

## العبوة

المكوّن A: عبوة بلاستيكية سعة 10 kg

المكوّن B: زجاجة بلاستيكية سعة 3 kg

## التخزين

ثمانية أشهر في مكان جاف غير معرّض للعوامل الجوية، عند درجات حرارة لا تقل عن +5°C