DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ DS-POLTEC (GLOSSY/MAT/SATIN)
ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЙ ТОНКОСЛОЙНЫЙ ФИНИШНЫЙ СОСТАВ

ОПИСАНИЕ

DS-POLTEC glossy/mat/satin — это состав на основе алифатических полиуретановых смол, паропроницаемый, прозрачный. Специально предназначен в качестве финишного покрытия, стойкого к царапинам, в промышленных и декоративных системах.

Выпускается в глянцевом, матовом и сатиновом вариантах. DS-POLTEC glossy/mat/satin с низким содержанием ЛОС безопасен для здоровья работников. Идеален для «зелёного» строительства (Green Building).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

DS-POLTEC — продукт с низким содержанием ЛОС (летучих органических соединений, VOC). Обладает отличной механической прочностью и стойкостью к истиранию. Толщина сухой плёнки составляет от 70 до 120 мкм. После отверждения поверхность становится плотной, прочной, однородной и стойкой к царапинам. Может пигментироваться пастами в количестве от 20% до 30%.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Продукт при 23°C - 7 суток	
Внешний вид	Жидкость
Цвет	Прозрачный
Соотношение смешивания A:B	100:10
Удельный вес (кг/л)	1,01
Вязкость	22/26 F4
Жизнеспособность (pot life) (мин)	45
Стойкость к истиранию (мг) DIN 53754/ASTM D1044 Taber, круг CS 10, 1000 оборотов - 1 кг	15
Полное высыхание (ч)	12
Нанесение следующего слоя (мин)	через 3 ч, в течение 24 ч
Полное отверждение (сут)	7
Упаковка (кг)	Компонент A: 5 Компонент B: 0,5

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ

Температура основания и окружающей среды >10°C

Влажность основания от 3% до 9%

Проветривать помещения при работе в закрытом пространстве

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

СИСТЕМА НАНЕСЕНИЯ

DS-POLTEC — продукт, готовый к применению. Компоненты A и B перед использованием необходимо взболтать, затем смешать вместе не менее 2 минут и дать отстояться около 5 минут. Перемешивание должно выполняться на низкой скорости, чтобы не нарушить рецептуру. При высоких температурах запросить замедляющую добавку DS-POLTEC Late.

Возможность пешеходного движения после нанесения зависит от температуры и воздухообмена. Вентиляция является необходимым условием для достижения максимальной механической прочности продукта DS-POLTEC.

РАСХОД

около 70÷120 г/м^2 на слой

УПАКОВКА

Компонент A: пластиковая канистра 10 кг

Компонент B: пластиковая бутылка 3 кг

ХРАНЕНИЕ

Восемь месяцев в сухом помещении, защищённом от атмосферных воздействий, при температуре не ниже +5°C