የቴክኒክ መረጃ ሉህ PREPOX A+B

ግልጽ የኢፖክሲ ፎርሙሌሽን

መግለጫ

PREPOX A+B ሶልቬንት የሌለው፣ እጅግ ሁለገብ፣ በኢፖክሲ ሬዚኖችና በሳይክሎአሊፋቲክ አሚን ሃርድነር ላይ የተመሠረተ ባለ ሁለት አካል የኢፖክሲ ፎርሙሌሽን ነው። ምርጥ ምላሽ ሰጪነትና ምርጥ ውሃ የማያሳልፍነት ያለው ለኮንክሪት የሚያጠናክር ፕራይመር ሲሆን የኢፖክሲ ስክሪድ (massetto) ለመሥራት በአግሪጌቶች ሊሞላ ይችላል።

በኮንክሪት መሠረቶች ላይ ጥሩ ዘልቆ የመግባት ኃይልና የማጠናከር ችሎታ ያሳያል። የአሚን ሃርድነሩ ልዩ የኬሚካል መዋቅር በዝቅተኛ የሙቀት መጠኖችም ቢሆን የሲስተሙን ጥሩ ምላሽ ሰጪነት (ሪአክቲቪቲ) ያረጋግጣል።

አገልግሎቶች

- ለኮንክሪት ፕራይመር፤ መጣበቅን ለማበረታታትና ባለ ብዙ ንብርብር ሽፋኖችን ለመሥራት ተስማሚ፣ በሮለር ወይም በስኪም ኮት (ማለስለስ) ይተገበራል።
- የኢፖክሲ ስክሪዶችን ለመሥራት የማያያዣ (ቦንዲንግ) መሠረትና ማሰሪያ።
- የፋይበርግላስ ሽፋኖችን ለመሥራት የመስታወት ፋይበሮችን ማርጠብ (ኢምፕሬግኔሽን)።
- የተጠናከረ ኮንክሪት መዋቅሮችን ማጠናከርና ክፍተቶችን መሙላት።

መሠረት (ሰብስትሬት)

መሠረቱ ቢያንስ 25 N/mm^2 የመጨመቅ ጥንካሬ እና 1,5 N/mm^2 የመሳብ ጥንካሬ ሊኖረው ይገባል።

የመሠረቱ ዝግጅት

በኮንክሪት መሠረቶች ላይ ሲሠራ ከታች የሚወጣ እርጥበት (ራይዚንግ ዳምፕ) አለመኖሩን ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ኮንክሪቱ አዲስ የተሠራ ከሆነ ሙሉ ብስለቱን (ኩሪንግ) መጠበቅ ይገባል። ወለሉ ጠንካራ፣ ውሃ የሚስብና ከዘይት፣ ከሰርፋክታንቶች፣ ከውሃና ከአቧራ ነጻ መሆን አለበት፤ ያልጸኑ ክፍሎች ካሉ መወገድ አለባቸው። ወለሎቹ በመፍጨት (ግራይንዲንግ)፣ በሾት ብላስቲንግ ወይም በመቅረጽ (ሚሊንግ) በሜካኒካል መንገድ መታከም አለባቸው።

አተገባበር

በአተገባበር ወቅት ክፍል A እና ክፍል B በአንድ መያዣ ውስጥ አንድ ላይ ማድረግ እና ተስማሚ መሣሪያ (ባለ ፕሮፔለር መቀላቀያ መሰርሰሪያ) በመጠቀም ለ 2 ደቂቃ በጥንቃቄ መቀላቀል። የመያዣውን ሙሉ ይዘት በፍጥነት መጠቀም። መያዣውን ባዶ በሚያደርጉበት ጊዜ በፍጹም በደንብ ያልተቀላቀለ ምርት ሊኖር ስለሚችል ጠርዞቹንና የታችኛውን ክፍል ከመፋቅ መቆጠብ።

PREPOX በተለያዩ መንገዶች ሊተገበር ይችላል፦

- እንደ ማጠናከሪያ፦ ንጹህ ወይም በ 5-10% ኢቲል አልኮል ወይም ሁለገብ ሶልቬንት ተቀጥኖ በሮለር ወይም በብሩሽ መተግበር፤
- ለቀላል ስኪም ኮቶችና ለባለ ብዙ ንብርብር ሽፋኖች፦ በ 50% QUARZO B0 ወይም B1 (ኳርትዝ) ተሞልቶ በስኪም ኮት መተግበር፤
- ለኢፖክሲ ስክሪዶች፦ በ QUARZO MIX1 ወይም MIX3 ተሞልቶ በውፍረት መተግበር፤
- እንደ መጠገኛ ሞርታር፦ ምርቱን እስከ 10% በክብደት በማወፈሪያ (ቲክነር) መሙላት።

ፍጆታው እንደ አተገባበሩ ዘዴና እንደ መሠረቱ ሁኔታ በእጅጉ ይለያያል፤ ለትክክለኛ ማጣቀሻ የDesign Systems የቴክኒክ አገልግሎትን ያነጋግሩ።

ማስጠንቀቂያዎች

በዝቅተኛ የሙቀት መጠን ለሚደረጉ አተገባበሮች አተገባበሩንና ካታሊሲሱን ለማቅለል (ቪስኮሲቲውን ለመቀነስ) ቁሱን እስከ 25°C ማሞቅ ይቻላል።

የምርት መረጃ

መግለጫ	ውጤት
ቀለም	ግልጽ (ትራንስፓረንት)
ፍጆታ	በሮለር፡- 0,100 kg/m^2 በስኪም ኮት፡- 0,350 kg/m^2 A+B + 0,175 kg/m^2 QUARZO B0
ልዩ ክብደት (በ25°C)	A+B፡- 1,10 ± 0,05 g/ml የተሞላ A+B፡- 1,50 ± 0,10 g/ml (በ 50% QUARZO B0)
ቪስኮሲቲ (በ25°C)	A+B፡- 470 ± 100 mPa·s (ስፒንድል 2፣ 60 rpm) የተሞላ A+B፡- 840 ± 150 mPa·s (በ 50% QUARZO B0፣ ስፒንድል 3፣ 60 rpm) በ 10% ሁለገብ ሶልቬንት የተቀጠነ፡- 175 ± 40 mPa·s (ስፒንድል 1፣ 30 rpm)
ደረቅ ቅሪት (A+B)	100% (በግምት)
VOC ለአገልግሎት ዝግጁ (D.Lgs. 161/06)	< 200 g/l – ምድብ A/j፡- ባለ ሁለት አካል ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው ቀለም (BS)
የመቀጣጠል ነጥብ	> 100°C
የመሣሪያዎች ጽዳት	ሁለገብ ሶልቬንት
ማከማቸት	12 ወራት፣ በደረቅ ቦታ በ 5°C እና 35°C መካከል ባለ የሙቀት መጠን

የአተገባበር መረጃና ጊዜያት

መግለጫ	ውጤት
የድብልቅ ጥምርታ (በክብደት)	A = 100, B = 50
ፖት ላይፍ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ 10°C፡- > 60 ደቂቃ በ 25°C፡- > 30 ደቂቃ በ 30°C፡- > 20 ደቂቃ
ለንክኪ ደረቅ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ 10°C፡- 12-16 ሰዓት በ 25°C፡- 5-7 ሰዓት በ 30°C፡- 2-3 ሰዓት
በእግር ለመራመድ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ 25°C፡- 12 ሰዓት
ዳግም ሽፋን (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ 25°C፡- ከ 12 እስከ 36 ሰዓት
ለትራፊክ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ 25°C፡- 36 ሰዓት
ሙሉ ጥንካሬ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ 25°C፡- 7 ቀናት
የአጠቃቀም አካባቢያዊ ሁኔታዎች	የሙቀት መጠን በ +10°C እና +30°C መካከል፣ አንጻራዊ እርጥበት < 60%፣ የመሠረት እርጥበት < 4% (*)

የአፈጻጸም የቴክኒክ መረጃዎች

መግለጫ	ውጤት
መልክ	አንጸባራቂ

የመጨመቅ ጥንካሬ (UNI 4279)	60 N/mm^2
የመታጠፍ ጥንካሬ (UNI 7219)	40 N/mm^2
ጥንካሬ (ASTM D 2240)	78 (Shore D ሚዛን)
የመሸርሸር መቋቋም BCA (EN 13892-4)	ክፍል AR 0,5 (10 mm)
የመጣበቅ ጥንካሬ (EN 13892-8)	4,0 N/mm^2
የኬሚካል መቋቋም	የDesign Systems የቴክኒክ አገልግሎትን ያነጋግሩ

(*) PREPOX የመሠረቱ የሙቀት መጠን ከ 15°C በታች ባልሆነና ከጤዛ ነጥብ የሙቀት መጠን ቢያንስ በ 3°C ከፍ ባለ ሁኔታ መተግበር አለበት።

በዚህ ቡለቲን ውስጥ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት ደረጃቸውን የጠበቁ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም ማሻሻያዎቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ ቡለቲን ውስጥ የተመለከተው የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጭ ለሆኑ አጠቃቀሞች ቅድመ ሙከራዎችን ማድረግ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl ምርቶቹን በመጠቀም ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ዓይነት ኃላፊነት አይወስድም። በተጨማሪም የቴክኒክ አገልግሎቱ ምርቶቹን በትክክል ስለመጠቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።