DESIGN SYSTEMS

FLETË TEKNIKE PREPOX A+B
FORMULIM EPOKSID TRANSPARENT

PËRSHKRIMI

PREPOX A+B është një formulim epoksid dykomponentësh pa tretës, jashtëzakonisht i gjithanshëm, me bazë rrëshirash epokside dhe ngurtësuesi aminik cikloalifatik. Primer konsolidues për beton me reaktivitet të shkëlqyer dhe papërshkueshmëri të shkëlqyer, i ngarkueshëm me agregate për realizimin e shapeve epokside.

Paraqet një aftësi të mirë depërtuese dhe konsoliduese mbi nënshtresat prej betoni. Struktura e veçantë kimike e ngurtësuesit aminik garanton një reaktivitet të mirë të sistemit edhe në temperatura të ulëta.

PËRDORIMET

- Primer për beton, ideal për të favorizuar ngjitjen dhe për të realizuar veshje shumështresore, me aplikim me rul ose si shtresë rrafshuese.
- Shtresë ankorimi dhe lidhës për realizimin e shapeve epokside.
- Impregnim i fibrave të qelqit për realizimin e veshjeve prej fibre qelqi (vetroresinë).
- Konsolidim i strukturave prej betoni të armuar dhe mbushje e zgavrave.

NËNSHTRESA

Nënshtresa duhet të ketë një rezistencë minimale në shtypje prej 25 N/mm^2 dhe në tërheqje prej 1,5 N/mm^2.

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Kur punohet mbi nënshtresa prej betoni, duhet të verifikohet që të mos ketë ngritje lagështie. Nëse betoni është ndërtim i ri, duhet të pritet maturimi i plotë. Sipërfaqja duhet të paraqitet e ngurtë, thithëse dhe pa vajra, tensioaktivë, ujë dhe pluhur; pjesët eventuale jo të qëndrueshme duhet të hiqen. Dyshemetë duhet të trajtohen mekanikisht me anë të lëmimit, zmerilimit me sfera (shot blasting) ose frezimit.

APLIKIMI

Në momentin e aplikimit bashkoni pjesën A dhe pjesën B në një enë të vetme dhe përzieni me kujdes për 2 minuta, duke përdorur pajisje të përshtatshme (trapan me helikë). Përdoreni shpejt të gjithë përmbajtjen e enës. Gjatë zbrazjes së enës shmangni kruajtjen e skajeve dhe të fundit, pasi mund të ketë produkt jo të përzier në mënyrë të përsosur.

PREPOX mund të aplikohet në mënyra të ndryshme:

- si konsolidues: aplikoni me rul ose me furçë, i pastër ose i holluar me 5-10% alkool etilik ose tretës universal;
- për shtresa rrafshuese të thjeshta dhe veshje shumështresore: aplikoni si shtresë rrafshuese, i ngarkuar me 50% KUARC B0 ose B1;
- për shape epokside: aplikoni me trashësi, i ngarkuar me KUARC MIX1 ose MIX3;

- si llaç riparimi: ngarkojeni produktin me trashës deri në 10% në peshë.

Konsumet ndryshojnë ndjeshëm sipas mënyrës së aplikimit dhe gjendjes së nënshtresës: për një referencë të saktë kontaktoni shërbimin teknik Design Systems.

PARALAJMËRIME

Për aplikime në temperaturë të ulët materiali mund të ngrohet deri në 25°C për të lehtësuar aplikimin dhe katalizën (ulje e viskozitetit).

TË DHËNAT E PRODUKTIT

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Ngjyra	Transparent
Konsumi	Me rul: 0,100 kg/m^2 Si shtresë rrafshuese: 0,350 kg/m^2 A+B + 0,175 kg/m^2 KUARC B0
Pesha specifike (në 25°C)	A+B: 1,10 ± 0,05 g/ml A+B i ngarkuar: 1,50 ± 0,10 g/ml (me 50% KUARC B0)
Viskoziteti (në 25°C)	A+B: 470 ± 100 mPa·s (spindle 2, 60 rpm) A+B i ngarkuar: 840 ± 150 mPa·s (me 50% KUARC B0, spindle 3, 60 rpm) I holluar 10% me tretës universal: 175 ± 40 mPa·s (spindle 1, 30 rpm)
Mbetja e thatë (A+B)	100% (rreth)
VOC gati për përdorim (D.Lgs. 161/06)	< 200 g/l – Kat. A/j: bojë dykomponentëshe me performancë të lartë (BS)
Pika e ndezjes	> 100°C
Pastrimi i veglave	Tretës universal
Magazinimi	12 muaj, në vend të thatë në një temperaturë midis 5°C dhe 35°C

TË DHËNAT E APLIKIMIT DHE KOHËT

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Raporti i përzierjes (në peshë)	A = 100, B = 50
Pot life (50% L.R.)	në 10°C: > 60 min në 25°C: > 30 min në 30°C: > 20 min
I thatë në prekje (50% L.R.)	në 10°C: 12-16 orë në 25°C: 5-7 orë në 30°C: 2-3 orë
I kalueshëm në këmbë (50% L.R.)	në 25°C: 12 orë
Rimbulimi (50% L.R.)	në 25°C: nga 12 deri në 36 orë
I kalueshëm nga automjetet (50% L.R.)	në 25°C: 36 orë
Ngurtësimi në thellësi (50% L.R.)	në 25°C: 7 ditë

Kushtet e ambientit të përdorimit	Temperaturë midis +10°C dhe +30°C, L.R. < 60%, lagështia e nënshtresës < 4% (*)

TË DHËNAT TEKNIKE TË PERFORMANCËS

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Pamja	Me shkëlqim
Rezistenca në shtypje (UNI 4279)	60 N/mm^2
Rezistenca në përkulje (UNI 7219)	40 N/mm^2
Fortësia (ASTM D 2240)	Shore D 78
Rezistenca ndaj konsumit BCA (EN 13892-4)	Klasa AR 0,5 (10 mm)
Forca e ngjitjes (EN 13892-8)	4,0 N/mm^2
Rezistencat kimike	Kontaktoni shërbimin teknik Design Systems

(*) PREPOX duhet të aplikohet me një temperaturë të nënshtresës jo më të ulët se 15°C dhe të paktën 3°C mbi temperaturën e kondensimit (pikën e vesës).

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.