DESIGN SYSTEMS

# FICHE TECHNIQUE PAVIFLOOR A+B
## FORMULATION ÉPOXYDIQUE COLORÉE EN ÉMULSION AQUEUSE

## DESCRIPTION

PAVIFLOOR A+B est une finition colorée bicomposante à base de résines époxydiques et aminiques en dispersion aqueuse, à haute teneur en solides, pour revêtements à haute résistance chimique. Elle est particulièrement indiquée pour le traitement de caniveaux et de bacs de rétention.

- Excellente résistance à l'usure.
- Surface facile à nettoyer et à désinfecter.
- Bonne résistance à l'eau, aux solutions alcalines, aux détergents et aux hydrocarbures, aussi bien à haut qu'à bas point d'ébullition (huile, gazole, essence, etc.).

PAVIFLOOR est adapté au revêtement de sols et de murs dans les locaux en présence de denrées alimentaires, soumis aux évaluations du système HACCP conformément au Règ. (CE) 852/2004 (D.Lgs. 193/2007).

La formulation est fournie en version déjà colorée pour certaines teintes ou en version non pigmentée (NP), avec pâte colorante à l'eau fournie séparément.

## UTILISATIONS

Peinture colorée de sols en béton à l'intérieur de bâtiments. Finition pour revêtements époxy-ciment ou époxydiques en épaisseur. Adapté aux locaux alimentaires, car facile à nettoyer et à désinfecter. Régénération de la coloration de sols en résine. Revêtement pour plinthes de locaux aseptiques dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique, dans les hôpitaux et dans les espaces publics.

## SUPPORT

Le support doit posséder une résistance minimale à la compression de 25 $N/mm^2$ et à la traction de 1,5 $N/mm^2$.

## PRÉPARATION DU SUPPORT

Les fonds en béton devront être solides, secs (mûris s'ils sont de construction récente), nivelés, absorbants, non pollués par des huiles, des détergents, des agents de décoffrage, des poussières ou d'autres substances. Évaluer le type de préparation mécanique le plus approprié (abrasion ou ponçage). Les éventuels trous et légères anomalies peuvent être réparés au préalable avec un mastic époxydique. Les sols carrelés doivent être abrasés ou poncés jusqu'à obtenir une surface complètement matifiée.

Les revêtements en résine existants doivent être abrasés ou poncés, en éliminant ensuite les résidus de poussière. Les surfaces cimentaires absorbantes ou tendant à fariner doivent d'abord être traitées avec un primaire époxydique à l'eau ou avec une couche de PAVIFLOOR dilué avec 50% en poids d'eau. Les supports préparés par ponçage qui présentent des traces d'abrasion doivent être ratissés avec des formulations

adaptées. Les supports humides ou sujets à des remontées capillaires d'humidité doivent être traités avec un primaire spécifique (contacter le service technique Design Systems).

## APPLICATION

### PAVIFLOOR déjà teinté

Au moment de l'application, réunir les deux composants prédosés dans un seul récipient. Mélanger soigneusement pendant 2 minutes à l'aide d'un équipement adéquat (perceuse avec hélice), en prenant soin de nettoyer à la spatule les parois des récipients afin de mélanger tout le produit. Une fois le mélange terminé, respecter le temps d'induction* en laissant reposer le produit dans le bidon. Ajouter lentement et sous agitation l'eau de dilution (20% conseillés pour la première couche, 10% pour la couche de finition), remélanger pendant 1 minute et appliquer au rouleau, pour une consommation de 0,130 kg/m$^2$ par couche.

### PAVIFLOOR NP + pâte colorante

Bien mélanger la pâte colorante pour homogénéiser les éventuels sédiments. Au moment de l'application, ajouter la pâte colorante au composant A et mélanger soigneusement. Ajouter ensuite le composant B et mélanger pendant 2 minutes à l'aide d'un équipement adéquat (perceuse avec hélice), en prenant soin de nettoyer à la spatule les parois des récipients. Une fois le mélange terminé, respecter le temps d'induction* en laissant reposer le produit dans le bidon. Ajouter lentement et sous agitation l'eau de dilution (20% conseillés pour la première couche, 10% pour la couche de finition), remélanger pendant 1 minute et appliquer au rouleau, pour une consommation de 0,130 kg/m$^2$ par couche.

Pour obtenir une surface antidérapante, ajouter 3-5% en poids de BILLES DE VERRE (FINES ou GROSSES), en maintenant le produit sous agitation pour éviter leur sédimentation. PAVIFLOOR peut également être appliqué en ratissage : dans ce cas, ajouter au mélange 30% en poids de BILLES DE VERRE GROSSES et appliquer à la lisseuse en acier, pour une consommation maximale de 0,200 kg/m$^2$ de PAVIFLOOR.

* PAVIFLOOR doit être appliqué après le temps d'induction et dans le délai d'utilisation, en fonction de la température ambiante (voir les données techniques).

## AVERTISSEMENTS

Éviter de préparer des mélanges partiels de produit, afin de ne pas commettre d'erreurs accidentelles pouvant entraîner un durcissement absent ou incomplet. Si les temps d'induction et d'utilisation ne sont pas respectés, des irrégularités de finition peuvent apparaître, se manifestant par des différences de couleur et de degré de brillance. Comme finition, il doit être appliqué au rouleau, en uniformisant la surface par des mouvements parallèles.

Pour les applications à basses températures, il est possible de diluer la formulation avec un mélange 1:1 d'eau et d'alcool éthylique. Protéger le produit appliqué de l'humidité, de la condensation et de l'eau pendant au moins 24 heures.

Les teintes de jaune, d'orange et certains rouges peuvent nécessiter plusieurs couches pour obtenir un bon pouvoir couvrant (dans certains cas, une première couche supplémentaire de couleur blanche est

conseillée). Différents lots de production d'une même couleur peuvent présenter de légères différences : dans la mesure du possible, utiliser pour chaque zone à traiter du matériau provenant d'un seul et même lot.

Certaines couleurs à base de pigments organiques (rouges, bleus, verts, jaunes intenses, etc.) tendent à dégorger si elles sont soumises à l'abrasion, à sec ou à l'humide : dans ces cas, il est conseillé de protéger la couleur avec une couche de finition transparente. Ne pas appliquer sur des enduits à base de plâtre destinés à des locaux humides (par ex. douches).

## DONNÉES PRODUIT

| DESCRIPTION | RÉSULTAT |
|---|---|
| Couleur | Sur demande, selon nuancier |
| Consommation | 0,130 kg/m² par couche |
| Poids spécifique (à 25°C) | Mélange A+B : 1,48 ± 0,05 g/ml Partie A : 1,55 ± 0,05 g/ml Partie B : 1,10 ± 0,05 g/ml |
| Viscosité (à 25°C) | Mélange A+B : 3.500-4.000 mPa·s (spindle 2, 5 rpm) Mélange A+B dilué à 10% : 800-1.300 mPa·s (spindle 2, 5 rpm) |
| Extrait sec (A+B) | 69% en poids, 54% en volume |
| COV prêt à l'emploi (D.Lgs. 161/06) | < 50 g/l – Cat. A/j : peinture bicomposante hautes performances (BA) |
| Point d'éclair | Non applicable |
| Nettoyage des outils | Eau |
| Stockage | 12 mois, dans un endroit sec à une température comprise entre 10°C et 35°C |

## DONNÉES D'APPLICATION ET TEMPS

| DESCRIPTION | RÉSULTAT |
|---|---|
| Rapport de mélange (en poids) | Version déjà teintée : A = 100, B = 28 Version NP : A = 85, pâte = 15, B = 28 |
| Temps d'induction | 10 minutes (30°C) – 15 minutes (25°C) – 25 minutes (15°C) |
| Pot-life (50% H.R.) | à 15°C : 130 min à 25°C : 105 min à 30°C : > 80 min |
| Sec au toucher (50% H.R.) | à 15°C : 18-22 heures à 25°C : 4-6 heures à 30°C : 2,5-3,5 heures |

| DESCRIPTION | RÉSULTAT |
|---|---|
| Praticable à pied (50% H.R.) | à 25°C : de 14 à 36 heures |
| Recouvrement (50% H.R.) | à 25°C : de 14 à 36 heures |
| Circulable (50% H.R.) | à 25°C : 3 jours |
| Durcissement à cœur (50% H.R.) | à 25°C : 7 jours |
| Conditions ambiantes d'utilisation | Température entre +15°C et +35°C, H.R. < 70% |

| | |
|---|---|
| Température de la surface | Entre +10°C et +30°C |
| Entretien du revêtement | Pour le nettoyage, utiliser des détergents neutres |

## DONNÉES TECHNIQUES DE PERFORMANCE

| DESCRIPTION | RÉSULTAT |
|---|---|
| Aspect | Surface légèrement peau d'orange |
| Brillance (60°) | 60-65 (*) |
| Résistance à l'abrasion (UNI 8298-9) | 55 mg (Taber, meule CS-17, 1000 tours, 1000 g) |
| Résistance à l'abrasion (UNI EN ISO 5470-1) | 84 mg |
| Adhérence pull-off (EN 1542) | 3,6 MPa |
| Résistance au choc (EN ISO 6272-1) | 11,8 N · m – classe 2 |
| Perméabilité à l'eau (EN 1062-3) | w = 0,012 kg/(m$^2$ · h^0,5) |
| Réaction au feu (UNI EN 13501-1) | Classe Bfl-s1 |
| Glissance (D.M. 236/89) | μ > 0,40 (avec 3% de BILLES DE VERRE FINES) |
| Résistances chimiques | Contacter le service technique Design Systems |

(*) Le degré de brillance du PAVIFLOOR appliqué est influencé par différents facteurs : température du matériau, humidité ambiante, température d'application et porosité du support.

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.