DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ PAVIFLOOR A+B
FORMULĂ EPOXIDICĂ COLORATĂ ÎN EMULSIE APOASĂ

DESCRIERE

PAVIFLOOR A+B este o finisare colorată bicomponentă pe bază de rășini epoxidice și aminice în dispersie apoasă, cu conținut ridicat de substanțe solide, pentru acoperiri cu rezistență chimică ridicată. Este indicată în special pentru tratarea rigolelor și a cuvelor de retenție.

- Rezistență excelentă la uzură.
- Suprafață ușor de curățat și de igienizat.
- Bună rezistență la apă, la soluțiile alcaline, la detergenți și la hidrocarburi, atât cu punct de fierbere ridicat, cât și scăzut (ulei, motorină, benzină etc.).

PAVIFLOOR este adecvat pentru acoperirea pardoselilor și a pereților în spații cu prezența alimentelor, supuse evaluărilor de sistem HACCP în conformitate cu Reg. (CE) 852/2004 (D.Lgs. 193/2007).

Formula este furnizată în versiune gata colorată pentru anumite nuanțe sau în versiune nepigmentată (NP), cu pastă colorantă pe bază de apă furnizată separat.

UTILIZĂRI

Vopsire colorată a pardoselilor din beton în interiorul clădirilor. Finisare pentru acoperiri epoxi-cimentoase sau epoxidice în strat gros. Adecvat pentru spații alimentare, fiind ușor de curățat și de igienizat. Regenerarea colorației pardoselilor din rășină. Acoperire pentru plinte în încăperi aseptice din industria alimentară și farmaceutică, în spitale și în zone publice.

SUPORT

Suportul trebuie să aibă o rezistență minimă la compresiune de 25 N/mm^2 și la tracțiune de 1,5 N/mm^2.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Suporturile din beton trebuie să fie solide, uscate (maturate, dacă sunt de construcție nouă), nivelate, absorbante, necontaminate cu uleiuri, detergenți, agenți de decofrare, praf sau alte substanțe. Evaluați tipul de pregătire mecanică cel mai potrivit (abrazare sau șlefuire). Eventualele goluri și mici anomalii pot fi reparate în prealabil cu chit epoxidic. Pardoselile placate cu plăci trebuie abrazate sau șlefuite până la obținerea unei suprafețe complet matizate.

Acoperirile din rășină existente trebuie abrazate sau șlefuite, eliminând apoi reziduurile de praf. Suprafețele pe bază de ciment absorbante sau cu tendință de prăfuire trebuie tratate în prealabil cu un primer epoxidic pe bază de apă sau cu un strat de PAVIFLOOR diluat cu 50% în greutate de apă. Suporturile pregătite prin șlefuire care prezintă urme de abraziune trebuie gletuite cu formule adecvate. Suporturile umede sau supuse umidității ascensionale prin capilaritate trebuie tratate cu un primer specific (contactați serviciul tehnic Design Systems).

APLICARE

PAVIFLOOR gata colorat

În momentul aplicării, uniți cele două componente predozate într-un singur recipient. Amestecați cu grijă timp de 2 minute folosind un echipament adecvat (mixer cu elice), având grijă să curățați cu o spatulă pereții recipientelor pentru a amesteca tot produsul. După terminarea amestecării, respectați timpul de inducție* lăsând produsul să se odihnească în cutie. Adăugați lent și sub agitare apa de diluție (recomandat 20% pentru primul strat, 10% pentru stratul de finisare), reamestecați timp de 1 minut și aplicați cu rola, la un consum de 0,130 kg/m^2 pentru fiecare strat.

PAVIFLOOR NP + pastă colorantă

Amestecați bine pasta colorantă pentru a omogeniza eventualele sedimente. În momentul aplicării, uniți pasta colorantă cu componenta A și amestecați cu grijă. Adăugați apoi componenta B și amestecați timp de 2 minute folosind un echipament adecvat (mixer cu elice), având grijă să curățați cu o spatulă pereții recipientelor. După terminarea amestecării, respectați timpul de inducție* lăsând produsul să se odihnească în cutie. Adăugați lent și sub agitare apa de diluție (recomandat 20% pentru primul strat, 10% pentru stratul de finisare), reamestecați timp de 1 minut și aplicați cu rola, la un consum de 0,130 kg/m^2 pentru fiecare strat.

Pentru a obține o suprafață antiderapantă, adăugați 3-5% în greutate de SFERE DE STICLĂ (FINE sau GROSIERE), menținând produsul sub agitare pentru a evita sedimentarea. PAVIFLOOR poate fi aplicat și ca glet: în acest caz adăugați în amestec 30% în greutate de SFERE DE STICLĂ GROSIERE și aplicați cu gletiera, la un consum maxim de 0,200 kg/m^2 de PAVIFLOOR.

* PAVIFLOOR trebuie aplicat după timpul de inducție și în limita timpului de utilizare, în funcție de temperatura ambientală (vezi datele tehnice).

AVERTISMENTE

Evitați prepararea de amestecuri parțiale de produs, pentru a nu comite erori accidentale care ar putea duce la o întărire lipsă sau incompletă. Dacă nu se respectă timpii de inducție și de utilizare, pot apărea neuniformități ale finisajului, evidențiate prin culoare și grad de luciu diferite. Ca finisare se aplică cu rola, uniformizând suprafața cu mișcări paralele.

Pentru aplicări la temperaturi scăzute, formula poate fi diluată cu un amestec 1:1 de apă și alcool etilic. Protejați produsul aplicat de umiditate, condens și apă timp de cel puțin 24 de ore.

Nuanțele de galben, de portocaliu și unele nuanțe de roșu pot necesita mai multe straturi pentru a obține un bun efect de acoperire (în unele cazuri se recomandă un prim strat suplimentar de culoare albă). Loturi de producție diferite ale aceleiași culori pot prezenta mici diferențe: acolo unde este posibil, utilizați pentru fiecare zonă de tratat material provenit dintr-un singur lot.

Unele culori pe bază de pigmenți organici (roșu, albastru, verde, galben intens etc.) tind să cedeze culoare dacă sunt supuse abraziunii, uscate sau umede: în aceste cazuri se recomandă protejarea culorii cu un strat de finisare transparentă. A nu se aplica pe tencuieli pe bază de ipsos destinate mediilor umede (de ex. dușuri).

DESIGN SYSTEMS

DATE DESPRE PRODUS

DESCRIERE	REZULTAT
Culoare	La cerere, conform paletei de culori
Consum	0,130 kg/m^2 pe strat
Greutate specifică (la 25°C)	Amestec A+B: 1,48 ± 0,05 g/ml Partea A: 1,55 ± 0,05 g/ml Partea B: 1,10 ± 0,05 g/ml
Vâscozitate (la 25°C)	Amestec A+B: 3.500-4.000 mPa · s (spindle 2, 5 rpm) Amestec A+B diluat la 10%: 800-1.300 mPa · s (spindle 2, 5 rpm)
Reziduu uscat (A+B)	69% în greutate, 54% în volum
COV gata de utilizare (D.Lgs. 161/06)	< 50 g/l – Cat. A/j: vopsea bicomponentă de înaltă performanță (BA)
Punct de inflamabilitate	Nu se aplică
Curățarea sculelor	Apă
Depozitare	12 luni, în loc uscat, la o temperatură cuprinsă între 10°C și 35°C

DATE DE APLICARE ȘI TIMPI

DESCRIERE	REZULTAT
Raport de amestec (în greutate)	Versiune gata colorată: A = 100, B = 28 Versiune NP: A = 85, pastă = 15, B = 28
Timp de inducție	10 min (la 30°C) – 15 min (la 25°C) – 25 min (la 15°C)
Pot life (50% U.R.)	la 15°C: 130 min la 25°C: 105 min la 30°C: > 80 min
Uscat la atingere (50% U.R.)	la 15°C: 18-22 ore la 25°C: 4-6 ore la 30°C: 2,5-3,5 ore

DESCRIERE	REZULTAT
Circulabil pietonal (50% U.R.)	la 25°C: de la 14 la 36 de ore
Reacoperire (50% U.R.)	la 25°C: de la 14 la 36 de ore
Circulabil cu vehicule (50% U.R.)	la 25°C: 3 zile
Întărire în profunzime (50% U.R.)	la 25°C: 7 zile
Condiții ambientale de utilizare	Temperatură între +15°C și +35°C, U.R. < 70%
Temperatura suprafeței	Între +10°C și +30°C
Întreținerea acoperirii	Pentru curățare utilizați detergenți neutri

DATE TEHNICE DE PERFORMANȚĂ

DESCRIERE	REZULTAT
Aspect	Suprafață ușor texturată (coajă de portocală)

Luciu (60°)	60-65 (*)
Rezistență la abraziune (UNI 8298-9)	55 mg (Taber, disc CS-17, 1000 de rotații, 1000 g)
Rezistență la abraziune (UNI EN ISO 5470-1)	84 mg
Aderență pull-off (EN 1542)	3,6 MPa
Rezistență la impact (EN ISO 6272-1)	11,8 N · m (clasa 2)
Permeabilitate la apă (EN 1062-3)	coeficient w = 0,012 kg/(m^2 · h0,5)
Reacție la foc (UNI EN 13501-1)	Clasa Bfl-s1
Alunecare (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (cu 3% SFERE DE STICLĂ FINE)
Rezistențe chimice	Contactați serviciul tehnic Design Systems

(*) Gradul de luciu al produsului PAVIFLOOR aplicat este influențat de mai mulți factori: temperatura materialului, umiditatea ambientală, temperatura de aplicare și porozitatea suportului.

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.