DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ PAVIFLOOR A+B
ЦВЕТНОЙ ЭПОКСИДНЫЙ СОСТАВ В ВОДНОЙ ЭМУЛЬСИИ

ОПИСАНИЕ

PAVIFLOOR A+B — это двухкомпонентное цветное финишное покрытие на основе эпоксидных и аминных смол в водной дисперсии, с высоким содержанием сухого вещества, для покрытий с высокой химической стойкостью. Особенно подходит для обработки лотков и защитных поддонов (ёмкостей локализации).

- Отличная износостойкость.
- Лёгкость очистки и санитарной обработки поверхности.
- Хорошая стойкость к воде, щелочным растворам, моющим средствам и углеводородам, как высококипящим, так и низкокипящим (масло, дизельное топливо, бензин и т. д.).

PAVIFLOOR пригоден для покрытия полов и стен в помещениях с присутствием пищевых продуктов, подлежащих оценке по системе HACCP в соответствии с Регламентом (ЕС) 852/2004 (D.Lgs. 193/2007).

Состав поставляется в уже окрашенном варианте для некоторых оттенков или в непигментированном варианте (NP) с колеровочной пастой на водной основе, поставляемой отдельно.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Цветная окраска бетонных полов внутри зданий. Финишное покрытие для эпоксидно-цементных или эпоксидных толстослойных покрытий. Пригоден для пищевых помещений, поскольку легко очищается и подвергается санитарной обработке. Восстановление цвета полимерных полов. Покрытие для плинтусов асептических помещений в пищевой и фармацевтической промышленности, в больницах и общественных местах.

ОСНОВАНИЕ

Основание должно иметь минимальную прочность на сжатие 25 Н/мм^2 и на растяжение 1,5 Н/мм^2.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Бетонные основания должны быть прочными, сухими (выдержанными, если они новые), ровными, впитывающими, не загрязнёнными маслами, моющими средствами, опалубочными смазками, пылью или другими веществами. Выбрать наиболее подходящий вид механической подготовки (абразивная обработка или шлифование). Возможные отверстия и небольшие дефекты могут быть предварительно заделаны эпоксидной шпаклёвкой. Плиточные полы необходимо обработать абразивом или отшлифовать до получения полностью матовой поверхности.

Существующие полимерные покрытия необходимо обработать абразивом или отшлифовать, после чего удалить остатки пыли. Впитывающие или склонные к пылению цементные поверхности следует предварительно обработать эпоксидным праймером на водной основе или слоем PAVIFLOOR,

разбавленного 50% воды по массе. Основания, подготовленные шлифованием и имеющие следы абразивной обработки, необходимо выровнять подходящими составами. Влажные основания или основания, подверженные капиллярному подъёму влаги, необходимо обработать специальным праймером (обратиться в техническую службу Design Systems).

НАНЕСЕНИЕ

PAVIFLOOR, уже окрашенный

В момент нанесения соединить два предварительно дозированных компонента в одной ёмкости. Тщательно перемешивать в течение 2 минут с помощью подходящего оборудования (дрель с насадкой-миксером), очищая шпателем стенки ёмкостей, чтобы перемешать весь продукт. По окончании перемешивания выдержать время индукции*, оставив продукт отстояться в банке. Медленно и при перемешивании добавить воду для разбавления (рекомендуется 20% для первого слоя, 10% для финишного слоя), перемешать ещё 1 минуту и нанести валиком с расходом 0,130 кг/м^2 на каждый слой.

PAVIFLOOR NP + колеровочная паста

Хорошо перемешать колеровочную пасту, чтобы гомогенизировать возможный осадок. В момент нанесения добавить колеровочную пасту в компонент А и тщательно перемешать. Затем добавить компонент В и перемешивать в течение 2 минут с помощью подходящего оборудования (дрель с насадкой-миксером), очищая шпателем стенки ёмкостей. По окончании перемешивания выдержать время индукции*, оставив продукт отстояться в банке. Медленно и при перемешивании добавить воду для разбавления (рекомендуется 20% для первого слоя, 10% для финишного слоя), перемешать ещё 1 минуту и нанести валиком с расходом 0,130 кг/м^2 на каждый слой.

Для получения противоскользящей поверхности добавить 3-5% по массе СТЕКЛЯННЫХ МИКРОСФЕР (SFERETTE DI VETRO, МЕЛКИХ или КРУПНЫХ), поддерживая продукт в состоянии перемешивания во избежание их оседания. PAVIFLOOR может также наноситься шпателем в виде выравнивающего слоя: в этом случае добавить в смесь 30% по массе КРУПНЫХ СТЕКЛЯННЫХ МИКРОСФЕР и нанести стальной гладилкой с максимальным расходом 0,200 кг/м^2 PAVIFLOOR.

* PAVIFLOOR должен наноситься после выдержки времени индукции и в пределах времени использования, в зависимости от температуры окружающей среды (см. технические данные).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Не готовить частичные смеси продукта, чтобы избежать случайных ошибок, которые могут привести к отсутствию или неполному отверждению. При несоблюдении времени индукции и времени использования возможны неоднородности финишного покрытия, проявляющиеся в различии цвета и степени блеска. В качестве финишного покрытия наносится валиком, выравнивая поверхность параллельными движениями.

При нанесении при низких температурах состав можно разбавить смесью воды и этилового спирта 1:1. Защищать нанесённый продукт от влаги, конденсата и воды в течение не менее 24 часов.

Оттенки жёлтого, оранжевого и некоторые красные могут требовать нескольких слоёв для достижения хорошей укрывистости (в некоторых случаях рекомендуется дополнительный первый слой белого цвета). Различные производственные партии одного и того же цвета могут иметь небольшие отличия: по возможности использовать для каждого обрабатываемого участка материал из одной партии.

Некоторые цвета на основе органических пигментов (красные, синие, зелёные, насыщенные жёлтые и т. д.) склонны отдавать цвет при истирании, сухом или влажном: в этих случаях рекомендуется защитить цвет слоем прозрачного финишного покрытия. Не наносить на штукатурки на гипсовой основе, предназначенные для влажных помещений (например, душевых).

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет	По запросу согласно каталогу цветов
Расход	0,130 кг/м^2 на слой
Удельный вес (при 25°C)	Смесь A+B: 1,48 ± 0,05 г/мл Часть A: 1,55 ± 0,05 г/мл Часть B: 1,10 ± 0,05 г/мл
Вязкость (при 25°C)	Смесь A+B: 3.500-4.000 мПа·с (шпиндель 2, 5 об/мин) Смесь A+B, разбавленная на 10%: 800-1.300 мПа·с (шпиндель 2, 5 об/мин)
Сухой остаток (A+B)	69% по массе, 54% по объёму
ЛОС готового к применению продукта (D.Lgs. 161/06)	< 50 г/л – Кат. A/j: двухкомпонентная краска с высокими эксплуатационными характеристиками (BA)
Температура вспышки	Не применимо
Очистка инструмента	Вода
Хранение	12 месяцев, в сухом месте при температуре от 10°C до 35°C

ДАННЫЕ ПО НАНЕСЕНИЮ И ВРЕМЕННЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Соотношение смешивания (по массе)	Окрашенный вариант: A = 100, B = 28 Вариант NP: A = 85, паста = 15, B = 28
Время индукции	10 мин (30°C) – 15 мин (25°C) – 25 мин (15°C)
Жизнеспособность (pot life) (50% отн. вл.)	при 15°C: 130 мин при 25°C: 105 мин при 30°C: > 80 мин
Сухой на ощупь (50% отн. вл.)	при 15°C: 18-22 ч при 25°C: 4-6 ч при 30°C: 2,5-3,5 ч

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Пешеходное движение (50% отн. вл.)	при 25°C: от 14 до 36 ч

Перекрытие следующим слоем (50% отн. вл.)	при 25°C: от 14 до 36 ч
Допуск транспортной нагрузки (50% отн. вл.)	при 25°C: 3 суток
Полное отверждение (50% отн. вл.)	при 25°C: 7 суток
Условия окружающей среды при применении	Температура от +15°C до +35°C, отн. вл. < 70%
Температура поверхности	От +10°C до +30°C
Уход за покрытием	Для очистки использовать нейтральные моющие средства

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Внешний вид	Поверхность с лёгкой шагренью
Блеск (60°)	60-65 (*)
Стойкость к истиранию (UNI 8298-9)	55 мг (Taber, круг CS-17, 1000 оборотов, 1000 г)
Стойкость к истиранию (UNI EN ISO 5470-1)	84 мг
Адгезия при отрыве (pull-off) (EN 1542)	3,6 МПа
Ударная прочность (EN ISO 6272-1)	11,8 Н · м (класс 2)
Водопроницаемость (EN 1062-3)	w = 0,012 кг/(м^2 · ч0,5)
Реакция на огонь (UNI EN 13501-1)	Класс Bfl-s1
Скользкость (D.M. 236/89)	μ > 0,40 (с 3% МЕЛКИХ СТЕКЛЯННЫХ МИКРОСФЕР)
Химическая стойкость	Обратиться в техническую службу Design Systems

(*) На степень блеска нанесённого PAVIFLOOR влияют различные факторы: температура материала, влажность окружающей среды, температура нанесения и пористость основания.

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.