DESIGN SYSTEMS

النشرة الفنية DS-REMUK
رابط أليفاتي

مجالات التطبيق

تنفيذ الأرضيات النفوذة (المصرّفة للمياه) للأماكن الداخلية والخارجية (صالات العرض، المتاجر، المستودعات، الممرات المخصصة للمشاة، الأفنية والشرفات). للأسطح المعرضة لحركة المركبات تُستخدم سماكة لا تقل عن 1 cm.

تحضير السطح الحامل

يُطبَّق على أسطح حاملة صلبة ومتماسكة وجافة وغير معرضة لصعود الرطوبة بالخاصية الشعرية، نظيفة وخالية من الزيوت والشحوم. وتُعالَج الأسطح عند الاقتضاء بالسفع بالكريات المعدنية أو بالجلخ يتبعه شفط البقايا. وكبديل يُنصح بتنفيذ سطح تحتي أسمنتي أو مدة إيبوكسية. ويُنصح باستخدام برايمر مناسب.

استخدام المنتج

يُخلط المنتج مع ركام معدني ملوّن أو أحادي اللون من أي تدرج حبيبي، بالخلط اليدوي (مثقاب مع ريشة لولبية بعدد دورات منخفض) أو الآلي (خلاطة الخرسانة).

للحصول على منتج نهائي بأقصى مقاومة كيميائية وميكانيكية يُوصى باستخدام حصى (غرانيليا) نظيف من الزيوت أو الشحوم وخالٍ من الرطوبة.

تتوقف نسبة الحصى إلى الرابط بشكل كبير على شكل الحصى وحجمه ومساميته. وعلى سبيل الإرشاد:

- 45:1 للحصى 4-8 mm (حوالي 900 g من DS-REMUK لكل 25 kg من الحصى الصغير)؛
- 30:1 للحصى 3-5 mm (حوالي 1 kg من DS-REMUK لكل 25 kg من الحصى الصغير).

الكمية الصحيحة من الرابط هي الكمية الضرورية تماماً لترطيب سطح الحصى بالكاد، دون حدوث سيلان. وبعد تجهيز الخلطة تُصب على الأرضية دون ترك الراتنج الزائد يسيل ودون كشط قاع الوعاء. وإذا تشكّل تراكم من الراتنج والحصى داخل الوعاء المستخدم للخلط، فلا يجوز مطلقاً صب هذا التراكم على الأرضية: يُضاف حصى جاف لامتصاص كامل الراتنج، وعندها فقط يُفرد على الأرضية.

يُفرد الخليط المتحصل عليه بواسطة مساطر التسوية أو المجارف (المشطية) ويُدكّ بمالج أمريكي أملس من البلاستيك الصلب، أو، في حال المساحات الكبيرة، بآلة دكّ اهتزازية ميكانيكية.

تُضاف إلى الخلطة نسبة من 3% إلى 5% من الكوارتز 0,1-0,3. وفي اليوم التالي تُفرد بالرول طبقة من راتنج Remuk، وفي حال الرغبة في تحسين مقاومة الانزلاق (grip) تُنثر كريات الزجاج فوق الأرضية. وهناك طريقة أخرى هي تمرير آلة أحادية الفرشاة مزودة بلبّاد أسود.

معلومات عن المنتج

نظام أحادي المكوّن أليفاتي، خالٍ من المذيبات، غير مصفرّ، ذو مقاومة كيميائية ممتازة ونضج جيد في البرد (لا يُطبَّق في درجات حرارة أقل من 5°C).

خصائص المنتج	الراتنج
اللون	عديم اللون
اللزوجة عند 25°C (mPa·s)	1.800 - 2.800
الكثافة عند 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

خصائص النظام

الوصف	وحدة القياس	القيمة
قابلية التشغيل (الخلطة، C°25، رطوبة نسبية 65%)	h	2 - 1
جاف عند اللمس (C°25، رطوبة نسبية 65%)	h	18 - 14
قابلية المشي عليه (C°15، رطوبة نسبية 65%)	h	36 - 14
قابلية المشي عليه (C°25، رطوبة نسبية 65%)	h	14 - 12
التصلب الكامل (C°25، رطوبة نسبية 65%)	يوم	8 - 7
مقاومة الانحناء (حصى 1-2 3 mm، 16:1 أيام عند C°25، رطوبة نسبية 65%)	MN/m^2	5,8 - 5,6
الاستهلاك الإرشادي للحصى (4-6 mm، سماكة 2 cm تقريباً)	kg/m^2	45 - 35
الاستهلاك الإرشادي للرابط* (حصى 4-6 mm، سماكة 2 cm تقريباً)	kg/m^2	1,2 - 0,7

* قد تتفاوت كميات الرابط تبعاً للتوزيع الحبيبي (التدرج الحبيبي) للحصى.

التخزين والاحتياطات

تنبيه: جميع المنتجات حساسة لدرجات الحرارة المرتفعة والمنخفضة على حد سواء؛ وفي درجات حرارة أعلى من C°30/35 تُتخذ جميع الاحتياطات الممكنة أو لا يُنفَّذ العمل.

التخزين: المنتج حساس للرطوبة، تُغلق العبوات دائماً بإحكام بعد الاستخدام. ويمكن حفظ المنتج لمدة ستة أشهر في أوعية محكمة الإغلاق، في مكان بارد وجاف.

يُرجى الرجوع إلى نشرة بيانات السلامة والالتزام بالأحكام المتعلقة بالنظافة الصناعية والتخلص من النفايات.

ملاحظة للمستخدم: تستند المعلومات الواردة في هذه النشرة إلى المعارف المتوفرة لدينا بتاريخ آخر مراجعة. ويجب على المستخدم التأكد من ملاءمة المعلومات واكتمالها بالنسبة إلى الاستخدام المحدد للمنتج. ولا يجوز تفسير هذه الوثيقة على أنها ضمان لأي خاصية محددة للمنتج. وبما أن استخدام المنتج لا يخضع لرقابتنا المباشرة، فإن المستخدم ملزم بأن يراعي على مسؤوليته الخاصة القوانين والأحكام السارية في مجال الصحة والسلامة. ولا نتحمل أي مسؤولية عن الاستخدامات غير السليمة.

تاريخ الإصدار الأول: 5 أكتوبر 2020 | المراجعة 1: 11 مايو 2026

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it