DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST DS-REMUK
ALIFATSKO VEZIVO

PODRUCJA PRIMJENE

Izrada drenazних (propusnih) podova za unutrasње i vanjske prostore (izlozбeni saloni, prodavnice, skladista, pjesaчke staze, dvorista i terase). Za povrsine prohodne za vozila koristiti debljinu od najmanje 1 cm.

PRIPREMA PODLOGE

Nanositi na cvrste, kompaktne, suhe podloge koje nisu izlozene kapilarnoj vlazi, cиste i bez ulja i masnoca. Po potrebi obraditi povrsine sacмarenjem ili brusenjem uz naknadno usisavanje ostataka. Alternativno se preporucuje izrada cementne podloge ili epoksidnog estriha. Preporucuje se upotreba odgovarajuceg prajmera.

UPOTREBA PROIZVODA

Pomijesati proizvod s obojenim ili jednobojnim mineralnim agregatima bilo koje granulacije, rucњim mijesanjem (busњica s mjesalicom pri malom broju okretaja) ili masinskim (mjesalica za beton).

Za dobijanje gotovog proizvoda s maksimalnom hemijskom i mehanickom otpornoscu preporucuje se upotreba granulata ociшcenog od ulja i masnoca i bez vlage.

Omjer granulata i veziva u velikoj mjeri zavisi od oblika, velicine i poroznosti granulata. Orijentaciono:

- 45:1 za granulat 4-8 mm (priblizno 900 g proizvoda DS-REMUK na 25 kg sљunka);
- 30:1 za granulat 3-5 mm (priblizno 1 kg proizvoda DS-REMUK na 25 kg sљunka).

Ispravna kolicina veziva je ona koja je strogo neophodna da tek ovlazi povrsinu granulata, bez pojave curenja. Kada je smjesa spremna, izliti je na pod bez curenja viska smole i bez struganja dna posude. Ako se u posudi koristenoj za mijesanje formira nakupina smole i sљunka, ta se nakupina ni u kom slucaju ne smije izliti na pod: dodati suhi sљunak kako bi upio svu smolu i tek onda razastrijeti po podu.

Dobivenu smjesu (aglomerat) razastrijeti pomocu ravnjaca ili grablji i sabiti glatkom gletaricom od tvrde plastike ili, u slucaju velikih povrsina, mehanickim vibro-nabijacem.

U smjesu dodati od 3% do 5% kvarca 0,1-0,3. Sljedecег dana valjkom nanijeti jedan sloj smole Remuk; ako se zeli poboljsati prianjanje (grip), po podu posuti staklene kuglice. Drugi nacin je prelazak jednodiskovnom masinom s crnim filcom.

INFORMACIJE O PROIZVODU

Jednokomponentni alifatski sistem, bez rastvaraca, ne zuti, s odlicnom hemijskom otpornoscu i dobrim ocvrscavanjem na hladnom (ne nanositi pri temperaturama nizim od 5°C).

KARAKTERISTIKE PROIZVODA	SMOLA
Boja	Bezbojna
Viskoznost na 25°C (mPa · s)	1.800 - 2.800

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Gustoća na 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

KARAKTERISTIKE SISTEMA

OPIS	J.M.	VRIJEDNOST
Obradivost (smjesa, 25°C, 65% R.V.)	h	1 - 2
Suho na dodir (25°C, 65% R.V.)	h	14 - 18
Prohodnost za pješake (15°C, 65% R.V.)	h	14 - 36
Prohodnost za pješake (25°C, 65% R.V.)	h	12 - 14
Potpuno očvršćavanje (25°C, 65% R.V.)	dana	7 - 8
Čvrstoća na savijanje (granulat 1-2 mm, 16:1, 3 dana na 25°C, 65% R.V.)	MN/m^2	5,6 - 5,8
Orijentaciona potrošnja granulata (4-6 mm, debljina približno 2 cm)	kg/m^2	35 - 45
Orijentaciona potrošnja veziva* (granulat 4-6 mm, debljina približno 2 cm)	kg/m^2	0,7 - 1,2

* Količine veziva mogu varirati ovisno o granulometrijskom sastavu granulata.

SKLADIŠTENJE I MJERE OPREZA

PAŽNJA: svi proizvodi su osjetljivi i na visoke i na niske temperature; pri temperaturama višim od 30/35°C poduzeti sve moguće mjere opreza ili ne izvoditi radove.

SKLADIŠTENJE: proizvod je osjetljiv na vlagu, uvijek dobro zatvoriti pakovanja nakon upotrebe. Proizvod se može čuvati šest mjeseci u dobro zatvorenim posudama, u hladnom i suhom prostoru.

Konsultovati sigurnosno-tehnički list i pridržavati se odredbi koje se odnose na industrijsku higijenu i zbrinjavanje otpada.

Napomena za korisnika: informacije sadržane u ovom listu zasnovane su na znanjima koja su nam bila dostupna na datum posljednje revizije. Korisnik se mora uvjeriti u prikladnost i potpunost informacija u odnosu na specifičnu upotrebu proizvoda. Ovaj dokument ne smije se tumačiti kao garancija bilo kojeg specifičnog svojstva proizvoda. Budući da upotreba proizvoda nije pod našom direktnom kontrolom, obaveza je korisnika da pod vlastitom odgovornošću poštuje važeće zakone i odredbe u oblasti higijene i sigurnosti. Ne preuzima se odgovornost za nepravilnu upotrebu.

Datum prvog izdanja: 5. oktobar 2020 | Rev. 1: 11. maj 2026

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it