DESIGN SYSTEMS

# FICHA TÉCNICA DS-REMUK
## LIGANTE ALIFÁTICO

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Realización de pavimentos drenantes para interiores y exteriores (salas de exposición, tiendas, almacenes, senderos peatonales, patios y terrazas). Para superficies con tráfico de vehículos, utilizar un espesor de al menos 1 cm.

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Aplicar sobre soportes sólidos, compactos, secos y no sujetos a humedad por capilaridad, limpios y exentos de aceites y grasas. Si es necesario, tratar las superficies mediante granallado o pulido, seguido de la aspiración de los residuos. Como alternativa, se recomienda la realización de una base cementosa o de un mortero epoxi. Se recomienda el uso de un primer adecuado.

## USO DEL PRODUCTO

Mezclar el producto con áridos minerales de color o monocromáticos de cualquier granulometría, mediante mezclado manual (taladro con hélice mezcladora a bajas revoluciones) o automático (hormigonera).

Para obtener un producto acabado con la máxima resistencia química y mecánica, se recomienda el uso de gravillas limpias de aceites o grasas y exentas de humedad.

La proporción entre gravilla y ligante depende en gran medida de la forma, el tamaño y la porosidad de la gravilla. A título indicativo:

- 45:1 para gravilla de 4-8 mm (aproximadamente 900 g de DS-REMUK por 25 kg de gravilla);
- 30:1 para gravilla de 3-5 mm (aproximadamente 1 kg de DS-REMUK por 25 kg de gravilla).

La cantidad correcta de ligante es la estrictamente necesaria para humedecer apenas la superficie de la gravilla, sin que se produzcan escurrimientos. Una vez lista, verter la mezcla sobre el pavimento sin dejar escurrir la resina sobrante y sin rascar el fondo del recipiente. Si se forma una acumulación de resina y grava en el interior del recipiente utilizado para la mezcla, dicha acumulación no debe verterse en ningún caso sobre el pavimento: añadir grava seca para que absorba toda la resina y solo después extenderla sobre el pavimento.

Extender el aglomerado obtenido mediante reglas o rastrillos y compactar con llana lisa de plástico duro o, en caso de grandes superficies, con vibrocompactadora mecánica.

Añadir a la mezcla de un 3% a un 5% de cuarzo 0,1-0,3. Al día siguiente, aplicar a rodillo una capa de resina Remuk; si se desea mejorar el agarre, espolvorear microesferas de vidrio sobre el pavimento. Otro método consiste en pasar una máquina rotativa monodisco con disco de fieltro negro.

## INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

Sistema monocomponente alifático, exento de disolventes, no amarilleante, con excelente resistencia química y buen curado en frío (no aplicar con temperaturas inferiores a 5°C).

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
**www.designsystems.it | info@designsystems.it**

| CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO | RESINA |
|---|---|
| Color | Incoloro |
| Viscosidad a 25°C (mPa · s) | 1.800 - 2.800 |
| Densidad a 25°C (g/ml) | 1,14 - 1,18 |

## CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA

| DESCRIPCIÓN | U.M. | VALOR |
|---|---|---|
| Trabajabilidad (mezcla, 25°C, 65% H.R.) | h | 1 - 2 |
| Seco al tacto (25°C, 65% H.R.) | h | 14 - 18 |
| Transitable a pie (15°C, 65% H.R.) | h | 14 - 36 |
| Transitable a pie (25°C, 65% H.R.) | h | 12 - 14 |
| Endurecimiento completo (25°C, 65% H.R.) | días | 7 - 8 |
| Resistencia a flexión (gravilla 1-2 mm, 16:1, 3 días a 25°C, 65% H.R.) | $MN/m^2$ | 5,6 - 5,8 |
| Consumo indicativo de gravilla (4-6 mm, espesor aprox. 2 cm) | $kg/m^2$ | 35 - 45 |
| Consumo indicativo de ligante* (gravilla 4-6 mm, espesor aprox. 2 cm) | $kg/m^2$ | 0,7 - 1,2 |

* Las cantidades de ligante pueden variar en función de la distribución granulométrica de la gravilla.

## ALMACENAMIENTO Y PRECAUCIONES

ATENCIÓN: todos los productos son sensibles tanto a las altas como a las bajas temperaturas; con temperaturas superiores a 30/35°C, adoptar todas las precauciones posibles o no realizar el trabajo.

ALMACENAMIENTO: el producto es sensible a la humedad; cerrar siempre bien los envases después de su uso. El producto puede conservarse durante seis meses en envases bien cerrados, en un lugar fresco y seco.

Consultar la ficha de datos de seguridad y atenerse a las disposiciones relativas a la higiene industrial y a la eliminación de residuos.

Nota para el usuario: la información contenida en esta ficha se basa en los conocimientos de que disponemos a la fecha de la última revisión. El usuario debe asegurarse de la idoneidad e integridad de la información en relación con el uso específico del producto. El presente documento no debe interpretarse como garantía de ninguna propiedad específica del producto. Dado que el uso del producto no está bajo nuestro control directo, es obligación del usuario observar, bajo su propia responsabilidad, las leyes y disposiciones vigentes en materia de higiene y seguridad. No se asume ninguna responsabilidad por usos indebidos.

Fecha de primera emisión: 5 de octubre de 2020 | Rev. 1: 11 de mayo de 2026

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
**www.designsystems.it | info@designsystems.it**