DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE DS-REMUK
LIANT ALIPHATIQUE

DOMAINES D'APPLICATION

Réalisation de sols drainants pour intérieurs et extérieurs (salles d'exposition, magasins, entrepôts, allées piétonnes, cours et terrasses). Pour les surfaces carrossables, utiliser une épaisseur d'au moins 1 cm.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Appliquer sur des supports solides, compacts, secs et non sujets aux remontées capillaires d'humidité, propres et exempts d'huiles et de graisses. Traiter éventuellement les surfaces par grenaillage ou ponçage, suivi d'une aspiration des résidus. En alternative, il est conseillé de réaliser un support cimentaire ou une chape époxydique. L'utilisation d'un primaire adapté est recommandée.

UTILISATION DU PRODUIT

Mélanger le produit avec des granulats minéraux colorés ou monochromes de toute granulométrie, par malaxage manuel (perceuse avec hélice à faible vitesse de rotation) ou automatique (bétonnière).

Pour obtenir un produit fini avec le maximum de résistance chimique et mécanique, il est recommandé d'utiliser des granulats exempts d'huiles ou de graisses et d'humidité.

Le rapport entre granulat et liant dépend fortement de la forme, de la dimension et de la porosité du granulat. À titre indicatif :

- 45:1 pour granulat 4-8 mm (environ 900 g de DS-REMUK pour 25 kg de gravillons) ;
- 30:1 pour granulat 3-5 mm (environ 1 kg de DS-REMUK pour 25 kg de gravillons).

La quantité correcte de liant est celle strictement nécessaire pour mouiller à peine la surface du granulat, sans phénomènes de coulure. Une fois prêt, verser le mélange sur le sol sans laisser couler la résine en excès et sans racler le fond du récipient. Si une accumulation de résine et de gravillons se forme à l'intérieur du récipient utilisé pour le gâchage, cette accumulation ne doit absolument pas être versée sur le sol : ajouter des gravillons secs pour faire absorber toute la résine et seulement ensuite étaler sur le sol.

Étaler l'agglomérat obtenu au moyen de règles ou de râteaux et compacter avec un platoir lisse en plastique dur ou, en cas de grandes surfaces, avec une vibro-compacteuse mécanique.

Ajouter au mélange de 3% à 5% de quartz 0,1-0,3. Le jour suivant, étaler au rouleau une couche de résine Remuk ; si l'on souhaite améliorer l'adhérence (grip), saupoudrer des billes de verre sur le sol. Une autre méthode consiste à passer une monobrosse avec un disque feutre noir.

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Système monocomposant aliphatique, sans solvants, non jaunissant, avec une excellente résistance chimique et une bonne maturation à froid (ne pas appliquer à des températures inférieures à 5°C).

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT	RÉSINE

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Couleur	Transparent
Viscosité à 25°C (mPa·s)	1.800 - 2.800
Densité à 25°C (g/ml)	1,14 - 1,18

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME

DESCRIPTION	U.M.	VALEUR
Ouvrabilité (mélange, 25°C, 65% H.R.)	h	1 - 2
Sec au toucher (25°C, 65% H.R.)	h	14 - 18
Praticabilité à pied (15°C, 65% H.R.)	h	14 - 36
Praticabilité à pied (25°C, 65% H.R.)	h	12 - 14
Durcissement complet (25°C, 65% H.R.)	j	7 - 8
Résistance à la flexion (granulat 1-2 mm, 16:1, 3 j à 25°C, 65% H.R.)	MN/m^2	5,6 - 5,8
Rendement indicatif de granulat (4-6 mm, épaisseur environ 2 cm)	kg/m^2	35 - 45
Rendement indicatif de liant* (granulat 4-6 mm, épaisseur environ 2 cm)	kg/m^2	0,7 - 1,2

* Les quantités de liant peuvent varier en fonction de la distribution granulométrique du granulat.

STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS

ATTENTION : tous les produits craignent aussi bien les températures élevées que les basses températures ; à des températures supérieures à 30/35°C, adopter toutes les précautions possibles ou ne pas exécuter le travail.

STOCKAGE : le produit craint l'humidité, toujours bien refermer les emballages après utilisation. Le produit se conserve pendant six mois dans des récipients bien fermés, dans un endroit frais et sec.

Consulter la fiche de données de sécurité et respecter les dispositions relatives à l'hygiène industrielle et à l'élimination des déchets.

Note pour l'utilisateur : les informations contenues dans cette fiche sont basées sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière révision. L'utilisateur doit s'assurer de l'adéquation et de l'exhaustivité des informations par rapport à l'utilisation spécifique du produit. Le présent document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une quelconque propriété spécifique du produit. L'utilisation du produit échappant à notre contrôle direct, il incombe à l'utilisateur de respecter, sous sa propre responsabilité, les lois et dispositions en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité en cas d'utilisation impropre.

Date de première émission : 5 octobre 2020 | Rév. 1 : 11 mai 2026

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it