DESIGN SYSTEMS

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ DS-REMUK
АЛИФАТИЧЕСКОЕ СВЯЗУЮЩЕЕ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Устройство водопроницаемых (дренирующих) полов внутри и снаружи помещений (выставочные залы, магазины, склады, пешеходные дорожки, дворы и террасы). Для поверхностей с транспортной нагрузкой использовать толщину не менее 1 см.

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Наносить на прочные, плотные, сухие основания, не подверженные капиллярному подъёму влаги, чистые и свободные от масел и жиров. При необходимости обработать поверхности дробеструйной обработкой или шлифованием с последующим удалением остатков пылесосом. В качестве альтернативы рекомендуется устройство цементного основания или эпоксидной стяжки. Рекомендуется применение подходящего праймера.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРОДУКТА

Смешать продукт с цветными или одноцветными минеральными заполнителями любой фракции, перемешивая вручную (дрель с насадкой-миксером на низких оборотах) или механически (бетономешалка).

Для получения готового продукта с максимальной химической и механической стойкостью рекомендуется использовать крошку, очищенную от масел и жиров и не содержащую влаги.

Соотношение между крошкой и связующим сильно зависит от формы, размера и пористости крошки. Ориентировочно:

- 45:1 для крошки 4-8 мм (около 900 г DS-REMUK на 25 кг гравия);
- 30:1 для крошки 3-5 мм (около 1 кг DS-REMUK на 25 кг гравия).

Правильное количество связующего — строго необходимое для того, чтобы лишь слегка смочить поверхность крошки, без стекания. Готовую смесь высыпать на пол, не допуская стекания избытка смолы и не соскребая дно ёмкости. Если внутри ёмкости, использованной для замеса, образовалось скопление смолы и гравия, это скопление ни в коем случае нельзя высыпать на пол: добавить сухой гравий, чтобы он впитал всю смолу, и только после этого распределить по полу.

Распределить полученную смесь правилом или граблями и уплотнить гладкой гладилкой из твёрдого пластика или, при больших площадях, механической виброплитой.

В смесь добавить от 3% до 5% кварцевого песка 0,1-0,3. На следующий день нанести валиком слой смолы Remuk; если требуется улучшить сцепление, рассыпать по поверхности пола стеклянные микросферы. Другой способ — пройти однодисковой машиной с чёрным падом.

DESIGN SYSTEMS

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Однокомпонентная алифатическая система без растворителей, нежелтеющая, с отличной химической стойкостью и хорошим отверждением при низких температурах (не наносить при температуре ниже 5°C).

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТА	СМОЛА
Цвет	Бесцветный
Вязкость при 25°C (мПа·с)	1.800 - 2.800
Плотность при 25°C (г/мл)	1,14 - 1,18

ХАРАКТЕРИСТИКИ СИСТЕМЫ

ОПИСАНИЕ	ЕД. ИЗМ.	ЗНАЧЕНИЕ
Жизнеспособность (смесь, 25°C, 65% отн. вл.)	ч	1 - 2
Сухой на ощупь (25°C, 65% отн. вл.)	ч	14 - 18
Пешеходное движение (15°C, 65% отн. вл.)	ч	14 - 36
Пешеходное движение (25°C, 65% отн. вл.)	ч	12 - 14
Полное отверждение (25°C, 65% отн. вл.)	сут	7 - 8
Прочность на изгиб (крошка 1-2 мм, 16:1, 3 сут при 25°C, 65% отн. вл.)	МН/м^2	5,6 - 5,8
Ориентировочный расход крошки (4-6 мм, толщина около 2 см)	кг/м^2	35 - 45
Ориентировочный расход связующего* (крошка 4-6 мм, толщина около 2 см)	кг/м^2	0,7 - 1,2

* Количество связующего может меняться в зависимости от гранулометрического состава крошки.

ХРАНЕНИЕ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

ВНИМАНИЕ: все продукты чувствительны как к высоким, так и к низким температурам; при температуре выше 30/35°C принять все возможные меры предосторожности или не выполнять работы.

ХРАНЕНИЕ: продукт чувствителен к влаге, после использования всегда плотно закрывать упаковку. Продукт может храниться шесть месяцев в плотно закрытых ёмкостях в прохладном и сухом помещении.

Ознакомиться с паспортом безопасности и соблюдать требования промышленной гигиены и утилизации отходов.

Примечание для пользователя: сведения, содержащиеся в настоящем паспорте, основаны на знаниях, имеющихся у нас на дату последней редакции. Пользователь должен убедиться в пригодности и полноте сведений применительно к конкретному использованию продукта. Настоящий документ не должен толковаться как гарантия каких-либо конкретных свойств продукта. Поскольку использование продукта не находится под нашим непосредственным контролем, пользователь обязан под свою ответственность соблюдать действующие законы и положения в области гигиены и безопасности. Ответственность за ненадлежащее использование не принимается.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESIGN SYSTEMS

Дата первого выпуска: 5 октября 2020 г. | Ред. 1: 11 мая 2026 г.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it