DESIGN SYSTEMS

TEHNICKI LIST STAKLENE KUGLICE
INERTNO PUNILO ZA SISTEME NA BAZI SMOLE

OPIS

Staklene kuglice (Sferette di Vetro) su inertna mjesavina punih staklenih mikrokuglica, s odabranom i konstantnom granulometrijskom krivom. Zahvaljujuci svojoj hemijskoj prirodi i sfernom obliku otporne su na hemijska sredstva, habanje i udar.

Univerzalno punilo za sisteme premaza i glet mase: daje protuklizna svojstva zavrsnim slojevima i optimizira obradivost pastoznih proizvoda.

Dostupne u dvije verzije: FINE (srednji precnik 40 µm) i KRUPNE (srednji precnik 150 µm).

PRIMJENA

- Aditiv za postizanje protukliznih svojstava premaza.
- Inertno funkcionalno punilo za poboljsanje reologije i lakse nanosenje proizvoda za gletovanje.

NANOSENJE

Dodati Staklene kuglice u sistem na bazi smole u potrebnoj kolicini i mijesati 1-2 minute mehanickom mjesalicom do potpune homogenizacije.

Preporuceno doziranje kao protuklizni aditiv: 3-5%* masenih.

Preporuceno doziranje kao inertno punilo: do 50% masenih.

* Za informacije o rjesenjima koja su vec certificirana od strane vanjskih laboratorija pogledati tehnicku dokumentaciju ili se obratiti tehnickoj sluzbi Design Systems.

PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT
Boja	Bijela u masi, prozirna u nanesenom premazu
Doziranje kao protuklizni aditiv	3-5% masenih
Doziranje kao reolosko punilo	Do 50% masenih
Specificna tezina (na 25°C)	2,50 g/cm^3 (kg/dm^3)
Indeks loma	1,5
Tvrdoca po Mohsu	6

GRANULOMETRIJE

VERZIJA	SITO (µm)	PROLAZ KROZ SITO
FINE STAKLENE KUGLICE Srednji precnik: 40 µm	75	98-100%
	50	90-100%

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

KRUPNE STAKLENE KUGLICE Srednji prečnik: 150 µm	212	90-100%
	180	85-100%
	106	15-55%
	63	0-5%

Procenat kuglica koje prolaze kroz sito, u zavisnosti od sita.

UPOZORENJA

Proizvod za profesionalnu upotrebu. Pri primjeni kupljenog proizvoda kupac se obavezuje da će se strogo pridržavati upozorenja navedenih u ovom listu i uputa iz sigurnosno-tehničkog lista.

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od našeg znanja i našeg iskustva. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se prethodno izvođenje proba. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima nikakvu odgovornost za štete ili nedostatke nastale upotrebom svojih proizvoda, budući da uvjeti upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.