DESIGN SYSTEMS

# FICHA TÉCNICA MICROESFERAS DE VIDRIO (SFERETTE DI VETRO)

## CARGA INERTE PARA SISTEMAS DE RESINA

## DESCRIPCIÓN

Las Microesferas de Vidrio (Sferette di Vetro) son una mezcla inerte de microesferas de vidrio macizas, con curva granulométrica seleccionada y constante. En virtud de su naturaleza química y de su forma esférica, son resistentes a los agentes químicos, al desgaste y al impacto.

Carga universal para sistemas de pintura y enlucidos: confiere características antideslizantes a los acabados y optimiza la trabajabilidad de los productos pastosos.

Disponibles en dos versiones: FINAS (diámetro medio 40 µm) y GRUESAS (diámetro medio 150 µm).

## USOS

- Aditivo para conferir características antideslizantes a los productos de pintura.
- Carga funcional inerte para mejorar la reología y facilitar la aplicación de los productos de enlucido.

## APLICACIÓN

Añadir las Microesferas de Vidrio al sistema de resina en la cantidad necesaria y mezclar durante 1-2 minutos con agitador mecánico hasta su completa homogeneización.

Dosificación recomendada como aditivo antideslizante: 3-5%* en peso.

Dosificación recomendada como carga inerte: hasta el 50% en peso.

* Para conocer las soluciones ya certificadas por laboratorios externos, consultar la documentación técnica o contactar con el servicio técnico Design Systems.

## DATOS DEL PRODUCTO

| DESCRIPCIÓN | RESULTADO |
|---|---|
| Color | Blanco en masa, transparente en la pintura aplicada |
| Dosificación como aditivo antideslizante | 3-5% en peso |
| Dosificación como carga reológica | Hasta el 50% en peso |
| Peso específico (a 25°C) | 2,50 g/cm$^3$ (kg/dm$^3$) |
| Índice de refracción | 1,5 |
| Dureza Mohs | 6 |

## GRANULOMETRÍAS

| VERSIÓN | TAMIZ (µm) | PASA |
|---|---|---|
| MICROESFERAS DE VIDRIO FINAS Diámetro medio: 40 µm | 75 | 98-100% |

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
**www.designsystems.it | info@designsystems.it**

| | | |
|---|---|---|
| | 50 | 90-100% |
| MICROESFERAS DE VIDRIO GRUESAS Diámetro medio: 150 µm | 212 | 90-100% |
| | 180 | 85-100% |
| | 106 | 15-55% |
| | 63 | 0-5% |

Porcentaje de microesferas que pasan en función del tamiz.

## ADVERTENCIAS

Producto de uso profesional. En la aplicación del producto adquirido, el comprador se compromete a seguir estrictamente las advertencias indicadas en la presente ficha y las indicaciones de la ficha de datos de seguridad.

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.