ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ SFERETTE DI VETRO (СТЕКЛЯННЫЕ МИКРОСФЕРЫ)

ИНЕРТНЫЙ НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ ПОЛИМЕРНЫХ СИСТЕМ

ОПИСАНИЕ

Стеклянные микросферы (Sferette di Vetro) — это инертная смесь сплошных стеклянных микросфер с отобранным и постоянным гранулометрическим составом. Благодаря своей химической природе и сферической форме они стойки к химическим агентам, износу и ударам.

Универсальный наполнитель для лакокрасочных и выравнивающих систем: придаёт финишным покрытиям противоскользящие свойства и оптимизирует удобство нанесения пастообразных продуктов.

Выпускаются в двух вариантах: МЕЛКИЕ (FINI, средний диаметр 40 µm) и КРУПНЫЕ (GROSSE, средний диаметр 150 µm).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Добавка для придания противоскользящих свойств лакокрасочным продуктам.
- Функциональный инертный наполнитель для улучшения реологии и облегчения нанесения выравнивающих продуктов.

НАНЕСЕНИЕ

Добавить стеклянные микросферы в полимерную систему в необходимом количестве и перемешивать 1-2 минуты механической мешалкой до полной гомогенизации.

Рекомендуемая дозировка в качестве противоскользящей добавки: 3-5%* по массе.

Рекомендуемая дозировка в качестве инертного наполнителя: до 50% по массе.

* Для ознакомления с решениями, уже сертифицированными внешними лабораториями, обратиться к технической документации или в техническую службу Design Systems.

ДАННЫЕ ПРОДУКТА

ОПИСАНИЕ	РЕЗУЛЬТАТ
Цвет	Белый в массе, прозрачный в нанесённом покрытии
Дозировка как противоскользящей добавки	3-5% по массе
Дозировка как реологического наполнителя	До 50% по массе
Удельный вес (при 25°C)	2,50 г/см^3
Показатель преломления	1,5
Твёрдость по Moocy (Mohs)	6

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКИЙ СОСТАВ

ВАРИАНТ	СИТО (µm)	ПРОХОД
СТЕКЛЯННЫЕ МИКРОСФЕРЫ МЕЛКИЕ (FINI) Средний диаметр: 40 µm	75	98-100%
	50	90-100%
СТЕКЛЯННЫЕ МИКРОСФЕРЫ КРУПНЫЕ (GROSSE) Средний диаметр: 150 µm	212	90-100%
	180	85-100%
	106	15-55%
	63	0-5%

Процент прохода микросфер в зависимости от сита.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Продукт для профессионального применения. При применении приобретённого продукта покупатель обязуется неукоснительно соблюдать предупреждения, приведённые в настоящем паспорте, и указания паспорта безопасности.

Технические данные, приведённые в настоящем бюллетене, получены с использованием стандартизированных испытаний и норм или их модификаций согласно системам Design Systems. Применённые методики могут быть запрошены в нашей технической службе. Сведения, изложенные в настоящем техническом бюллетене, отражают наилучшие наши знания и наш опыт. В любом случае при применении, отличном от указанного, рекомендуется проводить предварительные испытания. Design Systems Srl в любом случае не несёт никакой ответственности за ущерб или дефекты, вызванные использованием своей продукции, поскольку условия её применения находятся вне её контроля. Компания также сообщает, что её техническая служба находится в распоряжении клиентов для получения любой информации, касающейся правильного использования её продукции.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it