የቴክኒክ መረጃ ሉህ REMUGEL A+B

ባለ ሁለት አካል ግልጽ በሶልቬንት ላይ የተመሠረተ የፖሊዩሬታን ጄል

መግለጫ

REMUGEL A+B በአሊፋቲክ ፖሊዩሬታን ሬዚኖች ላይ የተመሠረተ፣ ባለ ሁለት አካል፣ በሶልቬንት ላይ የተመሠረተ ግልጽ ጄል መሰል ፎርሙሌሽን ነው። ለጌጣጌጥ ግሪት፣ ለስቶን ካርፔት እና ለሬዚን ሽፋኖች የሚያገለግል ግልጽ መከላከያ ፊኒሽ ሲሆን ምርጥ የመቢጫጫት መቋቋምና አንጸባራቂ ገጽታ አለው።

REMUGEL ጥሩ የመተጣጠፍ ችሎታንና ጥሩ የመሸርሸርና የመቧጨር መቋቋምን የሚጠብቅ ፊልም ይፈጥራል። የፎቶ-ኦክሲዳቲቭ መበላሸትን በሚከላከሉ የ UV ማጣሪያዎች (ፊልተሮች) ምክንያት የአልትራቫዮሌት ጨረሮችን ይቋቋማል።

አገልግሎቶች

ለሬዚን ሽፋኖች ወይም ለጌጣጌጥ ግሪት ሽፋኖች (ስቶን ካርፔት) መከላከያ ፊኒሽ።

መሠረት (ሰብስትሬት)

መሠረቱ እርጥብ ወይም ያልጸና መሆን የለበትም።

የመሠረቱ ዝግጅት

የጌጣጌጥ ግሪት፡- የቀረ የአቧራ ቅሪት ካለ ማስወገድ እና የተላቀቁ ወይም ወጣ ያሉ ጠጠሮችን ማንሳት (ማስወገድ)።

ነባር የሬዚን ሽፋኖች፡- በሳንዲንግ ወይም በግራይንዲንግ መታከምና ከዚያም የአቧራ ቅሪቶች መወገድ አለባቸው። አዲስ የተሠሩ የሬዚን ሽፋኖች ከሆኑ አስቀድሞ የተተገበረውን ምርት የተከታይ ሽፋን ጊዜ ማረጋገጥ ያስፈልጋል።

አተገባበር

ሁለቱን አካላት (A+B) አንድ ላይ ማድረግ እና በመቀላቀያ መሰርሰሪያ (ሚክሲንግ ድሪል) ለ 1 ደቂቃ መቀላቀል። ድብልቁን ለሬዚን በሚያገለግል ሮለር መተግበር፤ ፍጆታው በግምት 0,300 kg/m^2 ነው።

ሻካራና የማያንሸራትት ወለል ለማግኘት ሁለቱን አካላት በሚቀላቀሉበት ጊዜ 5% SFERETTE DI VETRO GROSSE (ትልቅ የመስታወት ኳሶች) ወይም 10% QUARZO B0/B1 (ኳርትዝ) መጨመር።

ማስጠንቀቂያዎች

ያልተሟላ ወይም ያልተጠናቀቀ ጥንካሬ ማግኘትን (ኩሪንግ) ሊያስከትሉ የሚችሉ ድንገተኛ ስህተቶች እንዳይፈጠሩ ለመከላከል የምርቱን ከፊል ድብልቆች ከማዘጋጀት መቆጠብ።

የምርት መረጃ

መግለጫ	ውጤት
ቀለም	ግልጽ (ትራንስፓረንት)
ፍጆታ	በሮለር፡- በግምት 0,300 kg/m^2

መግለጫ	ውጤት
ልዩ ክብደት (በ25°C)	ድብልቅ A+B፡- በግምት 1,00 g/ml

ቪስኮሲቲ (በ25°C)	ድብልቅ A+B፡- 1.200-1.300 mPa · s
VOC ለአገልግሎት ዝግጁ (D.Lgs. 161/06)	< 500 g/l – ምድብ A/j፡- ባለ ሁለት አካል ከፍተኛ አፈጻጸም ያለው ቀለም (BS)
የመሣሪያዎች ጽዳት	ሁለገብ ሶልቬንት
ማከማቸት	12 ወራት፣ በደረቅ ቦታ በ 5°C እና 30°C መካከል ባለ የሙቀት መጠን፤ ለአየር እርጥበት ስሜታዊ ለሆነው አካል B ልዩ ትኩረት መስጠት

የአተገባበር መረጃና ጊዜያት

መግለጫ	ውጤት
የድብልቅ ጥምርታ (በክብደት)	A = 100, B = 27
ፖት ላይፍ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ 25°C፡- 90 ደቂቃ በ 35°C፡- 40 ደቂቃ
ለንክኪ ደረቅ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ 25°C፡- 8-10 ሰዓት በ 35°C፡- 5-7 ሰዓት
በእግር ለመራመድ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ 25°C፡- 12-24 ሰዓት
ለትራፊክ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	3-5 ቀናት
ሙሉ ጥንካሬ (50% አንጻራዊ እርጥበት)	በ 25°C፡- 7 ቀናት
የአጠቃቀም አካባቢያዊ ሁኔታዎች	የሙቀት መጠን በ +10°C እና +35°C መካከል

የአፈጻጸም የቴክኒክ መረጃዎች

መግለጫ	ውጤት
መልክ	አንጸባራቂ

በዚህ ቡለቲን ውስጥ የተመለከቱት የቴክኒክ መረጃዎች በDesign Systems ሥርዓቶች መሠረት ደረጃቸውን የጠበቁ ሙከራዎችንና መስፈርቶችን ወይም ማሻሻያዎቻቸውን በመጠቀም የተገኙ ናቸው። የተተገበሩት ዘዴዎች ከቴክኒክ አገልግሎታችን ሊጠየቁ ይችላሉ። በዚህ የቴክኒክ ቡለቲን ውስጥ የተመለከተው የእውቀታችንና የልምዳችን ምርጥ ውጤት ነው። ሆኖም ከተመለከቱት ውጭ ለሆኑ አጠቃቀሞች ቅድመ ሙከራዎችን ማድረግ ይመከራል። በማንኛውም ሁኔታ የአጠቃቀም ሁኔታዎች በቁጥጥሩ ሥር ስላልሆኑ Design Systems Srl ምርቶቹን በመጠቀም ለሚደርስ ጉዳት ወይም ጉድለት ምንም ዓይነት ኃላፊነት አይወስድም። በተጨማሪም የቴክኒክ አገልግሎቱ ምርቶቹን በትክክል ስለመጠቀም ለማንኛውም መረጃ ለደንበኞች ዝግጁ መሆኑን ያሳውቃል።