DESIGN SYSTEMS

TEHNIČKI LIST REMUGEL A+B

PROZIRNI DVOKOMPONENTNI POLIURETANSKI GEL NA BAZI RASTVARAČA

OPIS

REMUGEL A+B je prozirni želatinozni dvokomponentni proizvod na bazi rastvarača, sastavljen od alifatskih poliuretanskih smola. To je prozirni zaštitni završni premaz za dekorativni granulat, stone carpet (kameni tepih) i obloge od smole, s izvrsnom otpornošću na žućenje i sjajnim izgledom.

REMUGEL formira film koji zadržava dobru fleksibilnost te dobru otpornost na habanje i ogrebotine. Otporan je na ultraljubičaste zrake zahvaljujući UV filterima koji sprečavaju njegovu foto-oksidativnu degradaciju.

PRIMJENA

Zaštitni završni premaz za obloge od smole ili od dekorativnog granulata (stone carpet).

PODLOGA

Podloga ne smije biti mokra ni necvrsta.

PRIPREMA PODLOGE

Dekorativni granulat: ukloniti eventualnu zaostalu prašinu i odstraniti odvojene ili strseće kamenčiće.

Postojeće obloge od smole: moraju se abrazirati ili brusiti, a zatim ukloniti ostatke prašine. U slučaju tek izvedenih obloga od smole potrebno je provjeriti vrijeme nanošenja sljedećeg sloja za prethodno naneseni proizvod.

NANOŠENJE

Sjediniti dvije komponente (A+B) i mijesati bušilicom s mješalicom 1 minutu. Nanositi smjesu valjkom za smolu, uz potrošnju od približno 0,300 kg/m^2.

Za dobijanje hrapave i protuklizne površine dodati, u trenutku mijesanja dviju komponenti, 5% KRUPNIH STAKLENIH KUGLICA ili 10% KVARCA B0/B1.

UPOZORENJA

Izbjegavati pripremu djelimičnih smjesa proizvoda, kako ne bi došlo do slučajnih grešaka koje bi mogle uzrokovati izostanak ili nepotpuno očvršćavanje.

PODACI O PROIZVODU

OPIS	REZULTAT
Boja	Prozirna
Potrošnja	Valjkom: približno 0,300 kg/m^2

OPIS	REZULTAT

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Specifična težina (na 25°C)	Smjesa A+B: približno 1,00 g/ml
Viskoznost (na 25°C)	Smjesa A+B: 1.200-1.300 mPa · s
VOC spreman za upotrebu (Zak. uredba 161/06)	< 500 g/l – Kat. A/j: dvokomponentna boja visokih performansi (BS)
Čišćenje alata	Univerzalni rastvarač
Skladištenje	12 mjeseci, na suhom mjestu pri temperaturi između 5°C i 30°C; obratiti posebnu pažnju na komponentu B, osjetljivu na vlagu iz zraka

PODACI O NANOŠENJU I VREMENA

OPIS	REZULTAT
Omjer miješanja (maseni)	A = 100, B = 27
Pot life (50% R.V.)	na 25°C: 90 min na 35°C: 40 min
Suho na dodir (50% R.V.)	na 25°C: 8-10 sati na 35°C: 5-7 sati
Prohodno za pješake (50% R.V.)	na 25°C: 12-24 sata
Prohodno za vozila (50% R.V.)	3-5 dana
Očvršćavanje u dubini (50% R.V.)	na 25°C: 7 dana
Uslovi okoline za upotrebu	Temperatura između +10°C i +35°C

TEHNIČKI PODACI O PERFORMANSAMA

OPIS	REZULTAT
Izgled	Sjajan

Tehnički podaci navedeni u ovom biltenu utvrđeni su primjenom standardiziranih ispitivanja i normi ili njihovih modifikacija prema sistemima Design Systems. Primijenjene metode mogu se zatražiti od naše tehničke službe. Ono što je navedeno u ovom tehničkom biltenu predstavlja najbolje od naših znanja i iskustava. U svakom slučaju, za upotrebe različite od navedenih, preporučuje se izvršiti prethodne probe. Design Systems Srl ni u kom slučaju ne preuzima odgovornost za štete ili nedostatke uzrokovane upotrebom svojih proizvoda, budući da uslovi upotrebe nisu pod njenom kontrolom. Također obavještava da je njena tehnička služba na raspolaganju kupcima za sve informacije u vezi s pravilnom upotrebom njenih proizvoda.