DESIGN SYSTEMS

TECHNISCHES DATENBLATT REMUGEL A+B
TRANSPARENTES LÖSEMITTELHALTIGES ZWEIKOMPONENTEN-POLYURETHANGEL

BESCHREIBUNG

REMUGEL A+B ist eine transparente, gelartige Zweikomponenten-Formulierung auf Lösemittelbasis, auf Basis aliphatischer Polyurethanharze. Es ist eine transparente Schutzdeckschicht für Dekorsplitt, Steinteppich (Stone Carpet) und Harzbeschichtungen mit ausgezeichneter Vergilbungsbeständigkeit und glänzendem Aussehen.

REMUGEL bildet einen Film, der eine gute Flexibilität sowie eine gute Abrieb- und Kratzfestigkeit beibehält. Es ist dank UV-Filtern, die den photooxidativen Abbau verhindern, beständig gegen Ultraviolettstrahlung.

ANWENDUNGEN

Schutzdeckschicht für Harzbeschichtungen oder Beschichtungen aus Dekorsplitt (Steinteppich).

UNTERGRUND

Der Untergrund darf weder nass noch lose sein.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDES

Dekorsplitt: eventuellen Reststaub entfernen und lose oder vorstehende Steinchen entfernen.

Bestehende Harzbeschichtungen: sind anzuschleifen oder zu schleifen und anschließend von Staubresten zu befreien. Bei frisch hergestellten Harzbeschichtungen ist die Überarbeitungszeit des zuvor aufgetragenen Produkts zu prüfen.

ANWENDUNG

Die beiden Komponenten (A+B) vereinen und 1 Minute lang mit einer Bohrmaschine mit Rührwerk mischen. Die Mischung mit einer Harzrolle auftragen, bei einem Verbrauch von ca. 0,300 kg/m^2.

Um eine raue und rutschhemmende Oberfläche zu erhalten, beim Mischen der beiden Komponenten 5% GROBE GLASPERLEN (Sferette di Vetro) oder 10% QUARZ B0/B1 zugeben.

WARNHINWEISE

Keine Teilmischungen des Produkts herstellen, um versehentliche Fehler zu vermeiden, die zu einer ausbleibenden oder unvollständigen Aushärtung führen könnten.

PRODUKTDATEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Farbe	Transparent
Verbrauch	Mit Rolle: ca. 0,300 kg/m^2

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Spezifisches Gewicht (bei 25°C)	Mischung A+B: ca. 1,00 g/ml
Viskosität (bei 25°C)	Mischung A+B: 1.200-1.300 mPa · s
VOC gebrauchsfertig (D.Lgs. 161/06)	< 500 g/l – Kat. A/j: Zweikomponenten-Hochleistungsbeschichtung (BS)
Reinigung der Werkzeuge	Universalverdünner
Lagerung	12 Monate, an trockenem Ort bei einer Temperatur zwischen 5°C und 30°C; besonders auf Komponente B achten, die gegenüber Luftfeuchtigkeit empfindlich ist

ANWENDUNGSDATEN UND ZEITEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Mischungsverhältnis (nach Gewicht)	A = 100, B = 27
Topfzeit (50% r.F.)	bei 25°C: 90 min bei 35°C: 40 min
Berührungstrocken (50% r.F.)	bei 25°C: 8-10 Stunden bei 35°C: 5-7 Stunden
Begehbar (50% r.F.)	bei 25°C: 12-24 Stunden
Befahrbar (50% r.F.)	3-5 Tage
Durchhärtung (50% r.F.)	bei 25°C: 7 Tage
Umgebungsbedingungen bei der Anwendung	Temperatur zwischen +10°C und +35°C

TECHNISCHE LEISTUNGSDATEN

BESCHREIBUNG	ERGEBNIS
Aussehen	Glänzend

Die in diesem technischen Merkblatt angegebenen technischen Daten wurden mit standardisierten Prüfungen und Normen oder deren Abwandlungen nach den Systemen von Design Systems ermittelt. Die angewandten Verfahren können bei unserem technischen Service angefragt werden. Die Angaben in diesem technischen Merkblatt entsprechen dem besten Stand unserer Kenntnisse und Erfahrungen. Für Anwendungen, die von den angegebenen abweichen, wird jedoch empfohlen, vorab Versuche durchzuführen. In jedem Fall übernimmt Design Systems Srl keine Haftung für Schäden oder Mängel, die durch die Verwendung ihrer Produkte verursacht werden, da die Einsatzbedingungen nicht ihrer Kontrolle unterliegen. Sie weist außerdem darauf hin, dass ihr technischer Service den Kunden für alle Informationen zur korrekten Verwendung ihrer Produkte zur Verfügung steht.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it