FICHA TÉCNICA REMUGEL A+B

GEL DE POLIURETANO DE DOS COMPONENTES TRANSPARENTE EN BASE DISOLVENTE

DESCRIPCIÓN

REMUGEL A+B es un formulado transparente de consistencia gelatinosa, de dos componentes en base disolvente, a base de resinas de poliuretano alifáticas. Es un acabado protector transparente para gravilla decorativa, stone carpet y revestimientos de resina, con excelente resistencia al amarilleo y aspecto brillante.

REMUGEL forma una película que mantiene una buena flexibilidad y una buena resistencia a la abrasión y al rayado. Resiste a los rayos ultravioleta gracias a filtros UV que previenen su degradación fotooxidativa.

USOS

Acabado protector para revestimientos de resina o de gravilla decorativa (stone carpet).

SOPORTE

El soporte no debe estar mojado ni ser inconsistente.

PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Gravilla decorativa: eliminar el posible polvo residual y retirar los áridos sueltos o salientes.

Revestimientos de resina existentes: deben lijarse o desbastarse, eliminando a continuación los residuos de polvo. En el caso de revestimientos de resina recién realizados, es necesario comprobar el tiempo de repintado del producto aplicado anteriormente.

APLICACIÓN

Unir los dos componentes (A+B) y mezclar con taladro mezclador durante 1 minuto. Aplicar la mezcla con rodillo para resina, con un consumo de aproximadamente 0,300 kg/m^2.

Para obtener una superficie rugosa y antideslizante, añadir, en el momento del mezclado de los dos componentes, un 5% de MICROESFERAS DE VIDRIO GRUESAS o un 10% de CUARZO B0/B1.

ADVERTENCIAS

Evitar preparar mezclas parciales de producto, para no incurrir en errores accidentales que podrían provocar un endurecimiento nulo o incompleto.

DATOS DEL PRODUCTO

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Color	Transparente
Consumo de producto	A rodillo: aproximadamente 0,300 kg/m^2

DESCRIPCIÓN	RESULTADO

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Peso específico (a 25°C)	Mezcla A+B: aproximadamente 1,00 g/ml
Viscosidad (a 25°C)	Mezcla A+B: 1.200-1.300 mPa · s
COV listo para el uso (D.Lgs. 161/06)	< 500 g/l – Cat. A/j: pintura de dos componentes de altas prestaciones (BS)
Limpieza de herramientas	Disolvente universal
Almacenamiento	12 meses, en lugar seco a una temperatura comprendida entre 5°C y 30°C; prestar especial atención al componente B, sensible a la humedad del aire

DATOS DE APLICACIÓN Y TIEMPOS

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Relación de mezcla (en peso)	A = 100, B = 27
Pot life (50% H.R.)	a 25°C: 90 min; a 35°C: 40 min
Seco al tacto (50% H.R.)	a 25°C: 8-10 horas; a 35°C: 5-7 horas
Transitable a pie (50% H.R.)	a 25°C: 12-24 horas
Transitable (50% H.R.)	3-5 días
Endurecimiento en profundidad (50% H.R.)	a 25°C: 7 días
Condiciones ambientales de uso	Temperatura entre +10°C y +35°C

DATOS TÉCNICOS DE PRESTACIONES

DESCRIPCIÓN	RESULTADO
Aspecto	Brillante

Los datos técnicos recogidos en el presente boletín se han obtenido mediante ensayos y normas estandarizados o sus modificaciones según los sistemas Design Systems. Los métodos aplicados pueden solicitarse a nuestro servicio técnico. Lo indicado en el presente boletín técnico representa lo mejor de nuestros conocimientos y de nuestra experiencia. En cualquier caso, para usos distintos de los indicados, se recomienda realizar pruebas previas. En ningún caso Design Systems Srl asume responsabilidad alguna por daños o defectos causados por el uso de sus productos, ya que las condiciones de empleo no están bajo su control. Asimismo, informa de que su servicio técnico está a disposición de los clientes para cualquier información relativa al uso correcto de sus productos.