DESIGN SYSTEMS

FICHE TECHNIQUE REMUGEL A+B
GEL POLYURÉTHANE BICOMPOSANT TRANSPARENT EN PHASE SOLVANT

DESCRIPTION

REMUGEL A+B est une formulation transparente gélatineuse, bicomposante en phase solvant, à base de résines polyuréthanes aliphatiques. C'est une finition protectrice transparente pour granulats décoratifs, moquette de pierre (stone carpet) et revêtements résineux, avec une excellente résistance au jaunissement et un aspect brillant.

REMUGEL forme un film qui conserve une bonne flexibilité ainsi qu'une bonne résistance à l'abrasion et à la rayure. Il résiste aux rayons ultraviolets grâce à des filtres UV qui en préviennent la dégradation photo-oxydative.

UTILISATIONS

Finition protectrice pour revêtements résineux ou en granulats décoratifs (stone carpet).

SUPPORT

Le support ne doit être ni mouillé ni friable.

PRÉPARATION DU SUPPORT

Granulats décoratifs : éliminer l'éventuelle poussière résiduelle et retirer les cailloux détachés ou saillants.

Revêtements en résine existants : ils doivent être abrasés ou meulés, en éliminant ensuite les résidus de poussière. Dans le cas de revêtements en résine tout juste réalisés, il faut vérifier le temps de recouvrement du produit précédemment appliqué.

APPLICATION

Réunir les deux composants (A+B) et mélanger à la perceuse-malaxeuse pendant 1 minute. Appliquer le mélange au rouleau pour résine, pour une consommation d'environ 0,300 kg/m^2.

Pour obtenir une surface rugueuse et antidérapante, ajouter, au moment du mélange des deux composants, 5% de BILLES DE VERRE GROSSES ou 10% de QUARTZ B0/B1.

AVERTISSEMENTS

Éviter de préparer des mélanges partiels de produit, afin de ne pas commettre d'erreurs accidentelles pouvant entraîner un durcissement absent ou incomplet.

DONNÉES PRODUIT

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Couleur	Transparent
Consommation	Au rouleau : environ 0,300 kg/m^2

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Poids spécifique (à 25°C)	Mélange A+B : environ 1,00 g/ml
Viscosité (à 25°C)	Mélange A+B : 1.200-1.300 mPa · s
COV prêt à l'emploi (D.Lgs. 161/06)	< 500 g/l – Cat. A/j : peinture bicomposante hautes performances (BS)
Nettoyage des outils	Solvant universel
Stockage	12 mois, dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C ; prêter une attention particulière au composant B, sensible à l'humidité de l'air

DONNÉES D'APPLICATION ET TEMPS

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Rapport de mélange (en poids)	A = 100, B = 27
Pot-life (50% H.R.)	à 25°C : 90 min à 35°C : 40 min
Sec au toucher (50% H.R.)	à 25°C : 8-10 heures à 35°C : 5-7 heures
Praticable à pied (50% H.R.)	à 25°C : 12-24 heures
Circulable (50% H.R.)	3-5 jours
Durcissement à cœur (50% H.R.)	à 25°C : 7 jours
Conditions ambiantes d'utilisation	Température entre +10°C et +35°C

DONNÉES TECHNIQUES DE PERFORMANCE

DESCRIPTION	RÉSULTAT
Aspect	Brillant

Les données techniques figurant dans la présente fiche ont été relevées au moyen d'essais et de normes standardisés ou de leurs modifications selon les systèmes Design Systems. Les méthodes appliquées peuvent être demandées à notre service technique. Le contenu de la présente fiche technique représente le meilleur de nos connaissances et de nos expériences. Il est toutefois conseillé, pour des utilisations différentes de celles indiquées, d'effectuer des essais préalables. En tout état de cause, Design Systems Srl n'assume aucune responsabilité pour les dommages ou défauts causés par l'utilisation de ses produits, les conditions d'emploi n'étant pas sous son contrôle. Elle informe par ailleurs que son service technique est à la disposition de la clientèle pour toute information relative à l'utilisation correcte de ses produits.