DESIGN SYSTEMS

FICHA TÉCNICA REMUGEL A+B

GEL POLIURETÂNICO DE DOIS COMPONENTES TRANSPARENTE À BASE DE SOLVENTE

DESCRIÇÃO

REMUGEL A+B é um formulado transparente gelatinoso, de dois componentes à base de solvente, à base de resinas poliuretânicas alifáticas. É um acabamento protetor transparente para gravilha decorativa, stone carpet e revestimentos em resina, com excelente resistência ao amarelecimento e aspeto brilhante.

REMUGEL forma uma película que mantém uma boa flexibilidade e uma boa resistência à abrasão e ao risco. Resiste aos raios ultravioleta graças a filtros UV que previnem a sua degradação foto-oxidativa.

UTILIZAÇÕES

Acabamento protetor para revestimentos em resina ou em gravilha decorativa (stone carpet).

SUBSTRATO

O substrato não deve estar molhado nem inconsistente.

PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

Gravilha decorativa: remover o eventual pó residual e retirar os seixos soltos ou salientes.

Revestimentos em resina existentes: devem ser abrasionados ou lixados, eliminando em seguida os resíduos de pó. No caso de revestimentos em resina recém-executados, é necessário verificar o tempo de recobrimento do produto aplicado anteriormente.

APLICAÇÃO

Juntar os dois componentes (A+B) e misturar com furadeira/berbequim misturador durante 1 minuto. Aplicar a mistura com rolo para resina, com um consumo de cerca de 0,300 kg/m^2.

Para obter uma superfície rugosa e antiderrapante, adicionar, no momento da mistura dos dois componentes, 5% de MICROESFERAS DE VIDRO GROSSAS ou 10% de QUARZO B0/B1.

ADVERTÊNCIAS

Evitar preparar misturas parciais do produto, para não incorrer em erros acidentais que poderiam resultar num endurecimento ausente ou incompleto.

DADOS DO PRODUTO

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Cor	Transparente
Taxa de consumo	A rolo: cerca de 0,300 kg/m^2

DESCRIÇÃO	RESULTADO

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Peso específico (a 25°C)	Mistura A+B: cerca de 1,00 g/ml
Viscosidade (a 25°C)	Mistura A+B: 1.200-1.300 mPa · s
VOC pronto a usar (D.Lgs. 161/06)	< 500 g/l – Cat. A/j: tinta de dois componentes de alto desempenho (BS)
Limpeza das ferramentas	Solvente universal
Armazenamento	12 meses, em local seco a uma temperatura entre 5°C e 30°C; prestar particular atenção ao componente B, sensível à humidade do ar

DADOS DE APLICAÇÃO E TEMPOS

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Relação de mistura (em peso)	A = 100, B = 27
Pot life (50% H.R.)	a 25°C: 90 min; a 35°C: 40 min
Seco ao toque (50% H.R.)	a 25°C: 8-10 horas; a 35°C: 5-7 horas
Transitável a pé (50% H.R.)	a 25°C: 12-24 horas
Transitável por veículos (50% H.R.)	3-5 dias
Endurecimento em profundidade (50% H.R.)	a 25°C: 7 dias
Condições ambientais de uso	Temperatura entre +10°C e +35°C

DADOS TÉCNICOS DE DESEMPENHO

DESCRIÇÃO	RESULTADO
Aspeto	Brilhante

Os dados técnicos indicados no presente boletim foram obtidos mediante ensaios e normas padronizadas ou suas modificações segundo os sistemas Design Systems. Os métodos aplicados podem ser solicitados ao nosso serviço técnico. O conteúdo do presente boletim técnico representa o melhor dos nossos conhecimentos e das nossas experiências. Recomenda-se, em todo o caso, para usos diferentes dos indicados, realizar testes preliminares. Em qualquer caso, a Design Systems Srl não assume nenhuma responsabilidade por danos ou defeitos causados pelo uso dos seus produtos, uma vez que as condições de utilização não estão sob o seu controle. Informa ainda que o seu serviço técnico está à disposição dos clientes para qualquer informação relativa ao uso correto dos seus produtos.