DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ REMUGEL A+B

GEL POLIURETANIC BICOMPONENT TRANSPARENT PE BAZĂ DE SOLVENT

DESCRIERE

REMUGEL A+B este o formulă transparentă gelatinoasă, bicomponentă pe bază de solvent, pe bază de rășini poliuretanice alifatice. Este o finisare de protecție transparentă pentru criblură decorativă, stone carpet și acoperiri din rășină, cu rezistență excelentă la îngălbenire și aspect lucios.

REMUGEL formează o peliculă care își păstrează o bună flexibilitate și o bună rezistență la abraziune și la zgâriere. Rezistă la razele ultraviolete datorită filtrelor UV care previn degradarea sa foto-oxidativă.

UTILIZĂRI

Finisare de protecție pentru acoperiri din rășină sau din criblură decorativă (stone carpet).

SUPORT

Suportul nu trebuie să fie ud și nici neconsistent.

PREGĂTIREA SUPORTULUI

Criblură decorativă: îndepărtați eventualul praf rezidual și eliminați pietricelele desprinse sau proeminente.

Acoperiri din rășină existente: trebuie abrazate sau polizate, eliminând apoi reziduurile de praf. În cazul acoperirilor din rășină abia realizate, trebuie verificat timpul de reacoperire al produsului aplicat anterior.

APLICARE

Uniți cele două componente (A+B) și amestecați cu mixerul timp de 1 minut. Aplicați amestecul cu rola pentru rășină, la un consum de aproximativ 0,300 kg/m^2.

Pentru a obține o suprafață rugoasă și antiderapantă, adăugați, în momentul amestecării celor două componente, 5% SFERE DE STICLĂ GROSIERE sau 10% CUARȚ B0/B1.

AVERTISMENTE

Evitați prepararea de amestecuri parțiale de produs, pentru a nu comite erori accidentale care ar putea duce la o întărire lipsă sau incompletă.

DATE DESPRE PRODUS

DESCRIERE	REZULTAT
Culoare	Transparent
Consum	Cu rola: aproximativ 0,300 kg/m^2

DESCRIERE	REZULTAT

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Greutate specifică (la 25°C)	Amestec A+B: aproximativ 1,00 g/ml
Vâscozitate (la 25°C)	Amestec A+B: 1.200-1.300 mPa · s
COV gata de utilizare (D.Lgs. 161/06)	< 500 g/l – Cat. A/j: vopsea bicomponentă de înaltă performanță (BS)
Curățarea sculelor	Diluant universal
Depozitare	12 luni, în loc uscat, la o temperatură cuprinsă între 5°C și 30°C; acordați o atenție deosebită componentei B, sensibilă la umiditatea aerului

DATE DE APLICARE ȘI TIMPI

DESCRIERE	REZULTAT
Raport de amestec (în greutate)	A = 100, B = 27
Pot life (50% U.R.)	la 25°C: 90 min la 35°C: 40 min
Uscat la atingere (50% U.R.)	la 25°C: 8-10 ore la 35°C: 5-7 ore
Circulabil pietonal (50% U.R.)	la 25°C: 12-24 de ore
Circulabil cu vehicule (50% U.R.)	3-5 zile
Întărire în profunzime (50% U.R.)	la 25°C: 7 zile
Condiții ambientale de utilizare	Temperatură între +10°C și +35°C

DATE TEHNICE DE PERFORMANȚĂ

DESCRIERE	REZULTAT
Aspect	Lucios

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.