FLETË TEKNIKE REMUGEL A+B
XHEL POLIURETANIK DYKOMPONENTËSH TRANSPARENT ME TRETËS

PËRSHKRIMI

REMUGEL A+B është një formulim transparent xhelatinoz, dykomponentësh me bazë tretësi, me bazë rrëshirash poliuretanike alifatike. Është një finiturë mbrojtëse transparente për granil dekorativ, stone carpet dhe veshje rrëshire, me rezistencë të shkëlqyer ndaj zverdhjes dhe pamje me shkëlqim.

REMUGEL formon një film që ruan një fleksibilitet të mirë dhe një rezistencë të mirë ndaj gërryerjes dhe gërvishtjes. Reziston ndaj rrezeve ultravjollcë falë filtrave UV që parandalojnë degradimin e tij foto-oksidues.

PËRDORIMET

Finiturë mbrojtëse për veshje rrëshire ose prej granili dekorativ (stone carpet).

NËNSHTRESA

Nënshtresa nuk duhet të jetë as e lagur, as e paqëndrueshme.

PËRGATITJA E NËNSHTRESËS

Granil dekorativ: hiqni pluhurin e mbetur eventual dhe largoni guralecët e shkëputur ose të dalë.

Veshje ekzistuese prej rrëshire: duhet të gërryhen ose të lëmohen, duke hequr më pas mbetjet e pluhurit. Në rastin e veshjeve prej rrëshire të realizuara rishtas, duhet të verifikohet koha e rimbulimit të produktit të aplikuar më parë.

APLIKIMI

Bashkoni dy komponentët (A+B) dhe përzieni me trapan përzierës për 1 minutë. Aplikoni përzierjen me rul për rrëshirë, për një konsum prej rreth 0,300 kg/m^2.

Për të përftuar një sipërfaqe të ashpër dhe kundër rrëshqitjes, shtoni, në momentin e përzierjes së dy komponentëve, 5% SFERA QELQI TË TRASHA ose 10% KUARC B0/B1.

PARALAJMËRIME

Shmangni përgatitjen e përzierjeve të pjesshme të produktit, për të mos rënë në gabime aksidentale që mund të sjellin një ngurtësim të munguar ose jo të plotë.

TË DHËNAT E PRODUKTIT

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Ngjyra	Transparent
Konsumi	Me rul: rreth 0,300 kg/m^2

PËRSHKRIMI	REZULTATI

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .+39 0774/379782 | Fax +39 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it

Pesha specifike (në 25°C)	Përzierja A+B: rreth 1,00 g/ml
Viskoziteti (në 25°C)	Përzierja A+B: 1.200-1.300 mPa · s
VOC gati për përdorim (D.Lgs. 161/06)	< 500 g/l – Kat. A/j: bojë dykomponentëshe me performancë të lartë (BS)
Pastrimi i veglave	Tretës universal
Magazinimi	12 muaj, në vend të thatë në një temperaturë midis 5°C dhe 30°C; kushtojini vëmendje të veçantë komponentit B, i ndjeshëm ndaj lagështisë së ajrit

TË DHËNAT E APLIKIMIT DHE KOHËT

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Raporti i përzierjes (në peshë)	A = 100, B = 27
Pot life (50% L.R.)	në 25°C: 90 min në 35°C: 40 min
I thatë në prekje (50% L.R.)	në 25°C: 8-10 orë në 35°C: 5-7 orë
I kalueshëm në këmbë (50% L.R.)	në 25°C: 12-24 orë
I kalueshëm nga automjetet (50% L.R.)	3-5 ditë
Ngurtësimi në thellësi (50% L.R.)	në 25°C: 7 ditë
Kushtet e ambientit të përdorimit	Temperaturë midis +10°C dhe +35°C

TË DHËNAT TEKNIKE TË PERFORMANCËS

PËRSHKRIMI	REZULTATI
Pamja	Me shkëlqim

Të dhënat teknike të paraqitura në këtë buletin janë përcaktuar duke përdorur prova dhe norma të standardizuara ose modifikime të tyre sipas sistemeve Design Systems. Metodat e aplikuara mund të kërkohen pranë shërbimit tonë teknik. Sa paraqitet në këtë buletin teknik përfaqëson më të mirën e njohurive dhe të përvojave tona. Megjithatë këshillohet, për përdorime të ndryshme nga ato të treguara, të kryhen prova paraprake. Në çdo rast Design Systems Srl nuk merr përsipër asnjë përgjegjësi për dëme ose defekte të shkaktuara nga përdorimi i produkteve të veta, pasi kushtet e përdorimit nuk janë nën kontrollin e saj. Njofton gjithashtu se shërbimi i saj teknik është në dispozicion të klientëve për çdo informacion lidhur me përdorimin e saktë të produkteve të veta.