DESIGN SYSTEMS

# SCHEDA TECNICA LIVIUS-A
## MALTA AUTOLIVELLANTE AD ALTE PRESTAZIONI ANTIRITIRO

## DESCRIZIONE

Malta ecologica autolivellante a base di geolegante, colorata e pronta all'uso, per realizzare pavimentazioni finite a vista soggette a traffico medio/pesante o pedonale, resistente all'usura, senza cemento Portland.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

**Autolivellante**

LIVIUS-A è una malta autolivellante a base di geolegante. Il prodotto presenta elevate resistenze meccaniche e le emissioni legate alla sua produzione sono inferiori del 50% rispetto a un analogo prodotto realizzato con cemento Portland.

**Design intramontabile**

Con il suo aspetto materico ed essenziale, simile a quello del cemento, è il materiale ideale per realizzare pavimentazioni in contesti commerciali e industriali, offrendo agli interni un design intramontabile. Le caratteristiche tecniche, associate all'aspetto materico ed essenziale, permettono di realizzare con LIVIUS-A pavimentazioni durature e resistenti sia meccanicamente sia all'abrasione.

**Fluido non newtoniano**

Grazie all'esclusivo composto di nanoargille, LIVIUS-A è un fluido non newtoniano: la sua viscosità varia in funzione dello sforzo di taglio applicato, permettendogli così di adattarsi a ogni forma desiderata.

- Malta autolivellante decorativa e industriale.
- Fluido non newtoniano.
- Alta resistenza all'abrasione.
- Alte resistenze meccaniche.
- Per interni.
- Può essere levigato.
- Utilizzabile anche su sottofondi con serpentine per il riscaldamento a pavimento.
- Applicabile a temperature da +5°C a +35°C.
- Disponibile in versione colorata.
- Si applica in spessori da 4 a 40 mm.

## CAMPI D'IMPIEGO

- Per le sue elevate resistenze meccaniche e all'abrasione, LIVIUS-A può rimanere a vista come pavimento finito; è ideale per usi civili, commerciali o industriali e per zone a traffico intenso, ed è resistente agli sbalzi termici e al gelo.
- Ideale in contesti residenziali.
- Buona qualità estetica e resa cromatica.
- Stabilimenti meccanici, chimici, alimentari e tessili.

DESIGN SYSTEMS

## FASI DI LAVORO

- I supporti devono essere asciutti, solidi, privi di polvere, di parti friabili o in distacco, di vernici, cere, oli e di ogni altro tipo di inquinante.
- Il sottofondo deve possedere una resistenza minima a compressione di 25 N/mm$^2$ e a trazione di almeno 1,5 N/mm$^2$; le resistenze meccaniche del sottofondo devono comunque essere adeguate al tipo di utilizzo e ai carichi previsti sulla pavimentazione.
- L'umidità del sottofondo non deve superare il 7%. Su superfici con umidità superiore al 7% dovrà essere applicato preventivamente il primer tricomponente epossicementizio Tix-Cem; non deve comunque esserci umidità di risalita capillare.
- Prima di iniziare la preparazione di LIVIUS-A occorre applicare un'apposita bandella in materiale comprimibile lungo il perimetro dei locali da pavimentare e intorno agli elementi verticali eventualmente presenti (pilastri, colonne, ecc.).
- Le superfici in calcestruzzo, ceramica o pietra naturale devono essere preparate meccanicamente mediante levigatura con dischi diamantati, pallinatura o carteggiatura, a seconda delle caratteristiche del sottofondo. Deve quindi essere applicato un primer di adesione: UNI-PRIMER 280 NEW per sottofondi cementizi, Primer A300 per sottofondi poco assorbenti (ceramica, gres, pietra, ecc.), Primer Tix-Cem tricomponente epossicementizio per superfici con umidità superiore al 7%; il tutto eventualmente rinforzato con Rete 320 (rete in fibra di vetro alcali-resistente). Sul primer ancora fresco eseguire lo spolvero a rifiuto di Quarzo 1,2. Prima del getto di LIVIUS-A eliminare la sabbia in eccesso mediante aspirazione.
- Sul sottofondo pronto, miscelare LIVIUS-A con il 14-18% di acqua e stenderlo in un unico strato, di spessore compreso tra 4 e 40 mm, con una racla, senza mai ripassare sul materiale già applicato.
- Lo spessore minimo di applicazione è di 4 mm per le pavimentazioni decorative e di 1 cm per le pavimentazioni ad alte prestazioni (tipo industriale).
- È importante che il getto sia eseguito in modo continuo, senza tempi morti, per evitare che la pavimentazione presenti evidenti difetti di livellamento e marcate disomogeneità di colore.
- Durante l'applicazione rispettare tutti i giunti di dilatazione esistenti nel sottofondo.
- La quantità di LIVIUS-A da preparare ogni volta deve essere quella utilizzabile entro 15 minuti alla temperatura di +23°C; il tempo di lavorabilità varia con la temperatura e si riduce al suo aumentare.
- Non utilizzare LIVIUS-A su superfici bagnate, metalliche, in gomma, legno o PVC, né su membrane impermeabilizzanti non cementizie.
- Non utilizzare LIVIUS-A a temperature inferiori a +5°C o superiori a +35°C.
- Circa 3 giorni dopo l'applicazione di LIVIUS-A la superficie deve essere protetta con una finitura della gamma Design Systems: DS-CS, DS-SILC, EPOX, DS-POLTEC.

DESIGN SYSTEMS

## DATI TIPICI DEL PRODOTTO

| DESCRIZIONE | RISULTATO |
|---|---|
| Conformità normativa | N.C. |
| Colore / consistenza | Colorabile / polvere |
| Residuo solido | 100% |
| Massa volumica apparente | Circa 1 kg/l |
| Classificazione di pericolo (direttiva 1999/45/CE) | Irritante: leggere attentamente le indicazioni riportate in questa scheda, sul sacco e nella scheda di sicurezza |
| Conservazione | 6 mesi in ambiente asciutto e ventilato |
| Confezioni | 25 kg |
| Voce doganale | 3824 50 90 |

## VALORI DELLE PRESTAZIONI FINALI

| DESCRIZIONE | RISULTATO |
|---|---|
| Resistenza a compressione a 28 gg (EN 13892-2) | ≥ 80 MPa |
| Resistenza a flessione a 28 gg (EN 13892-2) | ≥ 10 MPa |
| Resistenza ai solventi | Ottima |
| Resistenza agli oli | Ottima |
| Resistenza agli alcali | Ottima |
| Resistenza agli acidi | Mediocre |
| Reazione al fuoco | A2-s1,d0 – classificato non combustibile |
| Abrasione Taber, perdita di peso (mola H22, 500 g, 200 giri) | 0,5 g |
| Gelo-disgelo (300 cicli) | Mantiene oltre l'80% delle proprie prestazioni |

DESIGN SYSTEMS

## VALORI E INFORMAZIONI APPLICATIVE (A 23°C E 50% U.R.)

| DESCRIZIONE | RISULTATO |
|---|---|
| Acqua d'impasto | Circa 14-18% (± 1%) di acqua su una parte di LIVIUS-A |
| Durata dell'impasto | 20 minuti |
| Consumo | 1,8 kg/m$^2$ per mm di spessore |
| Temperatura di applicazione | Da +5°C a +35°C |
| Inizio presa | Circa 50 minuti |
| Pedonabilità | Circa 4 ore |
| Messa in esercizio | 7 giorni |
| pH dell'impasto | Circa 12 |
| Massa volumica dell'impasto | 2,2 kg/l |
| Spessore applicabile | Da 4 a 40 mm |

I dati tecnici riportati nel presente bollettino sono stati rilevati utilizzando prove e norme standardizzate o loro modificazioni secondo sistemi Design Systems. Le modalità applicate possono essere richieste al nostro servizio tecnico. Quanto riportato nel presente bollettino tecnico rappresenta il meglio delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze. Si consiglia comunque, per utilizzi diversi da quelli indicati, di eseguire prove preventive. In ogni caso Design Systems Srl non si assume alcuna responsabilità per danni o difetti causati dall'utilizzo dei propri prodotti, non essendo le condizioni d'impiego sotto il suo controllo. Informa altresì che il proprio servizio tecnico è a disposizione della clientela per ogni informazione inerente al corretto uso dei propri prodotti.

DESIGN SYSTEMS © | Rev. 2026 LIVIUS-A | Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli componenti del prodotto.

Design Systems Srl | Via Dorando Petri,1 | 00011 Tivoli Terme (RM) | Italy | Tel .0774/379782 | Fax 0774/378092
www.designsystems.it | info@designsystems.it