

Membrane d'étanchéité Delta-Thene

Membrane bitume-caoutchouc autocollante à froid · 1 × 20 m · env. 1,5 mm · EN 13969 / EN 14967



DESCRIPTION

Delta-Thene est une membrane bitume-caoutchouc autocollante à froid avec film support en PEHD contrecollé croisé. Retirez le film de protection, appliquez et l'étanchéité est immédiatement efficace : sans chalumeau, sans temps de séchage. La membrane est conçue pour les supports minéraux : tout support minéral doit d'abord recevoir un primaire DELTA-THENEPR1, ou DELTATHENECOLD par temps froid et sur supports encore humides.

SUPPORT

Supports minéraux

PRIMAIRE

Toujours obligatoire

MISE EN ŒUVRE

+5 °C à +30 °C

ROULEAU

1 × 20 m (20 m²)

DONNEES TECHNIQUES

Caractéristique	Valeur
Code article	DELTA-THENE
Dimensions du rouleau	1 m × 20 m (20 m²)
Épaisseur / poids	env. 1,5 mm / env. 1,6 kg/m²
Température de mise en œuvre	+5 °C à +30 °C (jusqu'à -5 °C avec primaire COLD)
Température d'utilisation	-30 °C à +80 °C
Normes	EN 13969 et EN 14967, classe de feu E
Recouvrement	min. 10 cm ; coupure de capillarité min. 20 cm
Exigence support	lisse, sec, sans poussière, propre, résistant, porteur
Primaire remonté plus haut	5 cm au-dessus de l'étanchéité
Bord supérieur vertical	fixation mécanique tous les 50 cm

APPLICATIONS

- Étanchéité des caves et fondations contre l'humidité du sol et l'eau sans pression
- Coupure de capillarité horizontale dans la maçonnerie
- Balcons, terrasses et pièces humides
- Pare-vapeur sous chape et étanchéité au radon
- Étanchéité des joints de reprise de bétonnage
- Arêtes et gorges toujours en double couche, bande min. 30 cm

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).



SUPPORTS ET CHOIX DU PRIMAIRE

Support	Primaire
Béton, même préfabriqué lisse	DELTA-THENEPRI ou DELTATHENECOLD
Maçonnerie à joints pleins	DELTA-THENEPRI ou DELTATHENECOLD
Brique profilée ou creuse	enduit de dressage, puis primaire
Enduit au ciment, chape	DELTA-THENEPRI ou DELTATHENECOLD
Dalle de sol, semelle	primaire, env. 70-100 ml/m ²
Fibre de bois tendre, extérieur	uniquement DELTATHENECOLD
Bride plastique de traversée	nettoyer, sans primaire
Support encore humide	uniquement DELTATHENECOLD
Support mouillé	mortier d'étanchéité minéral d'abord
Métal, bitume ancien, béton cellulaire, OSB	non validé, consultez-nous

Sous réserve d'erreurs. Cette fiche technique a été établie à l'aide de l'intelligence artificielle (IA).

