



Vervaardigen van krukgat en deurspion door circulair uitfrezen

Instellingsgegevens:

Instelling bij:

a_p 4 - 8 mm per stap in massiefhout;
 v_f 10 - 16 m min⁻¹;
 n = 12000 - 18000 min⁻¹

a_p 8 - 15 mm per stap in spaanplaat;
 v_f 12 - 18 m min⁻¹;
 n = 12000 - 18000 min⁻¹

Toepassing:

Bovenfrees voor het formatteren en maken van spion- en krukgatuitfrezingen in schrob-schlicht kwaliteit.

Materiaal:

Zacht- en hardhout, gemodificeerd hout voor kozijnenbouw, spaan- en vezelplaatmateriaal (spaانplaat, MDF, HF etc.) ruw, multiplex (triplex etc.).

Z 3, extra lange uitvoering, voor spion- en krukgatuitfrezing

WO 160 2 14

D mm	GL mm	NL mm	AL mm	S mm	Z	DRI	ID	ID Set HSK-F63
10	95	45		10x40	3	RL	240100 ●	
12	120	15	75	12x40	2	RL	240102 ●	
12	140	20	95	12x40	2	RL	240103 ●	
14	130	50	75	14x50	3	RL	240104 ●	
14	170	30	95	16x60	3	RL	240108 ●	240601 □
16	130	75		16x50	3	RL	240105 ●	
16	170	50	105	16x55	3	RL	240107 ●	240600 □
16	170	30	95	16x60	3	RL	240106 ●	
25	200	120		25x65	3	RL	240300 ●	240800 □

Toerental:

D 10-12 mm: n = 18000 - 24000 min⁻¹
D 14-18 mm: n = 12000 - 20000 min⁻¹

Aanwijzing:

Set HSK-F 63 = gereedschap, dat met het kenmerk „Set HSK-F 63“ gekenmerkt is, wordt ingekrompen in krimpopname HSK-F 63 meegeleverd.