

# Capadecor® Stucco Eleganza

Декоративна мазилка, който осигурява полу  
лъскави повърхности и метален ефект



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Интериорна декоративна мазилка, за създаване на елегантни и ефектни повърхности. Подлежи на разнообразно структуриране и е устойчива на почистване. Подходяща за стени и тавани, във всеки тип помещение.

Характеристики

- Лесен за обработка
- Интересна визия
- Надеждна и ефективна технология за обработка
- Негорим строителен материал от клас A2 съгласно DIN 4102

Опаковка

1,25; 2,5l

Цвят

Базов цвят: светло кремаво  
Тонира се в ColorExpress по картел Caparol 3D. Оцветеният материал се смесва добре преди нанасянето. Специфичният финиш зависи от избрания цвят и структура.

Степен на гланц

Копринен-гланц

Съхранение

На прохладни места, предпазен от замръзване.

Технически данни

- Плътност: са. 1,2 g/cm<sup>3</sup>.

Допълващи продукти

- AkkordSpachtel fein
- HaftGrund

Съвместимост съгласно  
техническа карта № 606  
Определяне областите на  
приложение

интериор 1	интериор 2	интериор 3	екстериор 1	екстериор 2
+	+	o	-	-

(-) не се препоръчва/ (o) препоръчва се при определени условия/ (+) препоръчва се

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Препоръчителни основи

Да са устойчиви на натоварване, да нямат замърсявания или слоеве с намалено сцепление и да са перфектно сухи. Може да се нанася върху вътрешни повърхности на минерални мазилки в PII, PIII строителни разтвори, гипсови мазилки и гипсови основи, гипскартон и бетонови повърхности.



## Подготовка на основата

Всички повърхности трябва да са с клас на гладкост Q4. Почистват се и се нанася грунд CapaSol LF. Повърхностите, които вече са в клас Q4, могат да бъдат покрити директно с Capadecor HaftGrund.

Разпределете си материала равномерно, така че да Ви стигне и да завършите повърхността преди да започне да съхне! Хомогенизира се ръчно! Не използвайте миксер или шейкър. Stucco Eleganza се нанася на два етапа по метода "мокро върху мокро"!

## Нанасяне

Основен слой:

Като грунд, Capadecor HaftGrund се нанася с помощта на валеж, след което се заглажда с венецианска маламашка. Грундът не се тонира. Нанася се неоцветен.

Междинен слой:

В случай, че стената се обработва от един човек, препоръчваме обработката да става на малки участъци (1/2m<sup>2</sup>). Нанесете материала с помощта на венецианска маламашка и директно структурирайте. Внимавайте повърхността да не изсъхва.

При нанасяне от двама души, единият човек нанася материала с късокосмест валеж, след което вторият човек заглажда с венецианска маламашка.

Краен слой:

Финишният слой се извършва само от един човек, за да се избегнат разлики в метода на нанасянето. Полага се с венецианска маламашка, като може да се направи релефна или гладка структура. Препоръчително е да се обръща посоката на заглаждане до постигане на желаните ефект.

## Разход

около 50 – 70 ml/m<sup>2</sup>/слой. Точните разходни норми се определят с проба. Stucco Eleganza не се разрежда.

## Условия за обработка

Минимална температура на нанасяне: + 5°C на въздуха и основата.

## Време за изсъхване

При температура между +20°C и 65% относителна влажност на въздуха, продуктът изсъхва на повърхността след 30-60 минути. След 1-2 дни изсъхва напълно и може дори да се чисти. По-ниските температури и завишената влага на въздуха удължават времето за съхнене. Почистете с вода и сапун.

## Инструменти

Препоръчваме да се нанася с валеж с къс косъм (10-12 mm), а за довършване – с венецианска маламашка, чиито краища се шлайфат предварително с навлажнена абразивна хартия (едрина 400-600).

## Бележка

Инструкции за почистване и поддръжка:

Направете предварителен тест за почистване, като почистите малка пробна зона. Следите, появили се след опитите за почистване не могат да се отстранят. Възможно е повърхностите с нанесена Stucco Eleganza да са с лек ефект на кадифето. Това зависи основно от цвета.

## СЪВЕТИ

## Съвети за безопасност

Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се използва на открито и в помещения с добра вентилация. Да се избягва хранене, пиене или пушене по време на употреба на продукта. При контакт с очите или кожата, измийте веднага с вода. Да не се изхвърля в канализацията. Не се допуска изпускане в околната среда. Инструментите се измиват веднага след ползване с вода и сапун. Да не се вдишват изпарения от продукта. Използвайте комбинирани защитни филтри A2/P2.

Съдържа: 2-метил-2Н-изотиазол-3-он

## Депониране

Обезвреждат се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в пунктове за събиране на стари бои/лакове, сухите остатъци от материала – като строителни отпадъци, като битови отпадъци.

Състав	Полиакрилат / поливинил ацетат, минерални пълнители, вода, добавки, консерванти (метил / бензизотиазолинон).
Техническо съдействие	ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg