

Histolith Kalk-Kaseinfarbe

Натурална боя за стени

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Подходяща за автентични покрития с вар, особено за повърхности на исторически сгради, също и за екологични покрития.

Особено подходящ за боядисване на мазилки с високо съдържание на варовик, също и за реновиране на стари минерални и абсорбиращи покрития.

Характеристики

- Без синтетични свързващи вещества
- Без консерванти
- Без титанов диоксид
- Силно пропускливи за водни пари, sd стойност = 0,01 m
- Благоприятни за климата в стаите
- С абсорбционна и сорбционна способност

Основа

Вар, казеин, пигменти и минерални пълнители.

Опаковка

12,5 L

Цвят

Бял.

При поискване може да се тонира в пастелни цветове. За крайния слой върху еднакви повърхности трябва да се използва само материал от една и съща партида. Материалите от различни партиди трябва да се смесват, за да се избегнат разлики в цвета. Възможно е и ръчно тониране с оцветители Calcino-Color, както и с варовикови и прахообразни пигменти. Съвместимостта на пигментите трябва да се провери чрез вземане на проби.

Съхранение

На хладно място, но да се пази от замръзване.

Степен на гланц

Мат

Технически данни

Плътност: около 1,4 g/cm³.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи

Основите трябва да са чисти, издръжливи, без примеси, без разделителни вещества, сухи и абсорбиращи. Трябва да се спазва VOB, глава C, DIN 18363, раздел 3.



Подготовка на основата

Мазилки по DIN EN 998-1 Клас CS I – CS IV / Якост на натиск мин. 1 N/mm²: Оставете да изсъхне най-малко 4 седмици. Отстранете спечената повърхност с Histolith® Fluat. Алтернативно, Histolith® Kalk-Kaseinfarbe може да се използва за стенописи 24 часа след нанасяне на мазилката. В този случай могат да се появят разлики в цвета и петна по цветните продукти.

Стари боядисани мазилки и стари минерални бои: Повърхността се почиства старателно. Повредените слоеве се отстраняват.

Ремонт на мазилка: Ремонтният разтвор трябва да съответства на старата мазилка по вид и структура. Ремонтираната повърхност трябва да се втвърди преди нанасяне на крайния слой. Всички ремонтирани повърхности се третират с Histolith® Fluat и след това се измиват с вода.

Глинени мазилки: Почистете повърхността и грундирайте с Histolith® Sol-Silikat-Fixativ. Нанесете пробен слой и проверете за кафяви петна.

Естествен камък: Като основа са подходящи само абсорбиращи естествени камъни. Нанесете пробен слой и проверете съвместимостта на боята. Почистете старателно повърхността. Отстранете повредените слоеве. Моля, обрнете внимание: В случай на естествени камъни, съдържащи водоразтворими вещества, те могат да причинят ефлоресценция и петна по повърхността на боята.

Повърхности, засегнати от мухъл: Мухълът се отстранява чрез мокро почистване.

Нанасяне

Използвайте четка или валяк.

Състав на слоя

След подготовката на основата нанесете grund и финален слой Histolith® Kalk-Kaseinfarbe, разреден с макс. 10 % вода, в зависимост от попиваемостта на основата.

Силно или неравномерно абсорбиращи основи се третират предварително с Histolith® Sol-Silikat-Fixativ, разреден 2 : 1 до 1 : 1 с вода, в зависимост от абсорбцията на основата.

При нанасяне върху големи, еднородни повърхности се препоръчва да навлажнете grundа с чиста вода преди нанасяне на крайния слой. Това (крайното покритие) се нанася върху матово-мокрия grund.

Разход

Прибл. 300-400 ml/m² на два слоя, върху гладка повърхност. При грапави повърхности потреблението се увеличава съответно. Точната консумация се определя след провеждане на тестове за всеки отделен обект.

Условия за нанасяне

Минимална температура за нанасяне на продукта: минимум + 8°C за основата, материала и въздуха.

Съхнене/Време за съхнене

При температура +20°C и 65% относителна влажност на въздуха изсъхва повърхностно след 4 - 6 часа, може да се боядисва след 24 часа.

При по-ниски температури и по-висока влажност тези времена се удължават.

Важно

В зависимост от характеристиките на основата могат да се появят разлики в нюансите и петната. Препоръчително е да се направят тестови зони, за да се провери съвместимостта с основата. За да избегнете видими разлики, боядисвайте наведнъж, „мокро върху мокро“.

Предпазни мерки: Внимателно покрайте околните зони на боядисваните повърхности, особено стъкло, керамика, лакирани повърхности, клинкер, естествен камък, метал и дърво.

СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност
(валидни към датата на публикуване)

Депониране

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

Техническо съдействие

Предизвиква дразнене на кожата. Причинява сериозно увреждане на очите. Може да причини дразнене на дихателните пътища. Ако е необходим медицински съвет, дръжте под ръка опаковката на продукта или етикета. Да се пази от деца. Избягвайте контакт с очите, кожата или дрехите. Използвайте само на открито или в добре проветриви помещения. Носете защитни ръкавици/предпазни очила.

ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ: Изплакнете внимателно с вода в продължение на няколко минути. Отстранете контактните лещи, ако има такива и е лесно да се направи. Продължете изплакването. Незабавно се свържете с лекар. Съхранявайте добре запечатано. Съдържа: калциев хидроксид. Силно алкален продукт. Избягвайте контакт с очите, кожата или дрехите.

Остатьците от течен материал се предават в центровете за събиране на стари бои/лакове, остатъците от сух материал ще бъдат изхвърлени като строителни отпадъци или отпадъци от разрушаване или като битови отпадъци.

от тези продукти (категория A/a): 30 g/l (2010 г.). Този продукт съдържа < 1 g/l VOC.

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 885 611 777
E-mail: showroom@caparol.bg
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg