

Capadecor Arte Fino

Боя с перлен ефект с добавка на фин кварцов пясък
за интериорни помещения



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Дисперсионна боя за интериорни помещения, с перлено-копринени отблясъци и добавка на фин кварцов пясък. Използвана като декоративен материал създава фини покрития с неповторим ефект.
Характеристики	<ul style="list-style-type: none"> • Екологичен продукт на водна основа • Компютърно тониране посредством системата ColorExpress • Лесна за нанасяне
Опаковка	1,25l; 2,5l
Съхранение	На сухи, прохладни места, предпазена от замръзване и преки слънчеви лъчи.
Технически данни	Плътност: 1.08 g/cm ³
Допълващ продукт	Weissgrund, Haftgrund EG
Съдържание	Титаниев диоксид, етандиол, амоняк, етаноламин, вода, добавки, консерванти.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи	Основата трябва да е чиста, със сцепление и без разделителни вещества. Силно абсорбиращите подслоеве се грундират с Caparol Tiefgrund.
Подготовка на основата	Моля прочетете техническа карта № 650 „Основи и подготовката им“ с оглед определяне съвместимостта на продукта с различните подслоеве и специалната им подготовка.
Разреждане	Продуктът не се разрежда.
Нанасяне	<p>Предварително подготвената основа трябва бъде боядисана в бяло с Weissgrund или Haftgrund EG, като преди нанасяне боята се разбърква енергично. По време на нанасянето сместа трябва да се разбърква периодично. Добре разбърканата боя се нанася върху добре подготвения и напълно сух основен слой, върху площ от приблизително 1-2m². Малко след нанасяне, повърхността се изчетква леко с цел моделиране и подреждане на кварцовия пясък.</p> <p>В зависимост от предпочитанията боята се нанася с четка вертикално, диагонално или напречно. На финалната фаза повърхността се изчетква със същите движения, както при нанасяне. Инструментите се почистват чрез измиване с вода и евентуално сапун, веднага след употреба.</p>



Цвят

Цветовите на Arte Fino са разработени в съответствие с палитрата Caparol 3D System-plus, но може да се различават от оригиналните цветове поради перления ефект на продукта. Поради което съвпадението между цветовете в палитрата 3D System-plus и цветовете, получени при тонирането не може да бъде гарантирано, тъй като техният характер е ориентиран.

Перленият ефект на цветовете може да бъде повлиян от промяната на ъгъла на гледане, както и от вида, обхвата и ъгъла на падане на светлината. Поради тази причина препоръчваме на място да бъде извършено пробно полагане.

Перлено бяла. Въпреки че някои цветове може да се предлагат само в определени нюанси тониране във фабриката, Capadecor Arte Fino може да се тонира посредством компютърната система за тониране ColorExpress в следните цветове.

Нюанси от палитрата 3D-System plus:

Amber 60	Jade 80	Moos 85	Papaya 55	Siena 50
Barolo 90	Jade 85	Oase 80	Papaya 60	Siena 55
Ceramic 30	Jura 55	Onyx 50	Patina 60	Tundra 45
Citrus 55	Lavendel 110	Onyx 70	Pinie 25	Tundra 90
Curry 55	Lavendel 115	Pacific 55	Rose 50	Velvet 55
Ferro 60	Lavendel 20	Pacific 80	Rose 55	Velvet 60
Flamenco 15	Mai 55	Palazzo 150	Saphir 55	Verona 60
Flamenco 55	Marill 60	Palazzo 55	Saphir 60	Verona 85
Ginster 55	Melisse 40	Palazzo 85	Saphir 90	Viola 50
Grenadin 60	Mint 55	Papaya 30	Siena 45	Viola 55

Степен на блясък

Копринен гланц

Разход

Около 120 мл/м², за покриване на гладки повърхности. Разходът се увеличава при полагане върху грапави повърхности. Точният разход се определя чрез тестване.

Работни условия на полагане

Температурен диапазон за обработка и сушене: +5°C за носещата повърхност и въздуха.

Съхнене: При стайна температура от около + 20°C и максимална влажност 65%, изсъхва на повърхността след 6-8 часа, а напълно изсъхва след 24 часа. При по-ниски температури и висока влажност времето за сушене се увеличава.

Инструменти

Нанася се с четка

Бележка

Тази информация се основава на най-новите технически проучвания, както и на нашия опит. Поради разнообразието от основи и специфичните условия на мястото на полагане, клиентът е длъжен да провери дали нашите материали отговарят на целта на употреба и зададените изисквания.

СЪВЕТИ

Съвети за безопасност

Да се съхранява на места недостъпни за деца. Може да предизвика алергична реакция. Продуктът попада в обхвата на Регламент (ЕС) 528/2012 относно биоцидите. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване.

Съдържание: 1,2-бензизотиазол-3 (2H)-он, реакционната маса на 5-хлор-2-метил-1,2-тиазол-3 (2H)-он и 2-метил-1,2-тиазол-3 (2H) -он

Депониране

Съдържанието и опаковката се изхвърлят в съответствие с местните, регионалните, национални и международни разпоредби.

Гранична стойност за съдържанието на ЛОС

за този продукт (категория A/b): 100 гр/л (2010). Този продукт съдържа <1 гр/л ЛОС.

Техническо съдействие

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 88 2 393894
E-mail: office.sofia@caparol.bg;
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg