

Blackboard Paint

Интериорна боя, върху която може да се пише с тебешир и пастели - ефект „Черна дъска“



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Blackboard Paint е акрилна боя, полагаща се като краен слой, която може да преобразува всякакви стенни повърхности в черна дъска. Боядисаната повърхност е много устойчива на надраскване, поради което върху нея може да се пише с тебешир без това да доведе до повреждане на повърхността. Предназначена най-вече за офиси, детски стаи или кухни.

Характеристики

- Водоразредима, екологична, със слаб мирис
- Със слаби емисии и без разтворители
- Изключително здрави повърхности
- С наситен блясък на цвета
- Лесна за нанасяне
- Устойчива на дезинфектанти и почистващи препарати

Основа

Синтетична дисперсия съгласно DIN 55945

Опаковка

2,5l

Цвят

Черен.
При заявка могат да се тонират и други цветове.

Степен на гланц

Мат или сатен

Съхранение

На хладно място, но да се предпазени от замръзване

Технически данни

Характеристики, отговарящи на DIN EN 13 300:

- Устойчивост на мокро триене: Клас 1
- Зърнометрия: Фин(< 100 µm)
- Плътност: прибл. 1,1 - 1,4 g/cm³

Съвместимост съгласно
техническа карта № 606
Определяне областите на
приложение

интериор 1	интериор 2	интериор 3	екстериор 1	екстериор 2
+	+	+	-	-
(-) не се препоръчва/ (0) препоръчва се при определени условия/ (+) препоръчва се				



ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са чисти, гладки, сухи, твърди (стабилни), носещи и без раз-
делителни вещества. Спазвайте ВОВ, глава В, DIN 18363, параграф 3.

Начин на полагане

Мазилки от разтвори Р II и Р III / Минимална якост на натиск съгласно DIN EN 998-1 минимум 2 N / mm²:

Твърди, нормално абсорбиращи мазилки се боядисват без предварителна обработка. На много порести, пясъчни, абсорбиращи мазилки, нанесете грунд OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF.

Гипсови мазилки от групата на PIV / минимална якост на натиск съгласно DIN EN 13279 минимум 2 N / mm²:

Нанесете грунд Caparol WeissGrund. С шкурка се шлифова, праховите частици се отстранява и се нанася грунд Caparol-Tiefgrund TB.

Гипскартон:

На абсорбиращите плоскости се нанася грунд OptiGrund E.L.F. или Caparol-Tiefgrund TB. На много компактна и гладка плоча, нанесете грунд като Caparol WeissGrund.

Бетон:

Отстранете остатъците на декофора, както и пясъчливите, неразрушими вещества. Нанесете грунд от Caparplex, разреден 1:3 с вода.

Зидария:

Боя без предварително третиране.

Носещи покрития:

Меките и абсорбиращи повърхности се боядисват без предварително третиране. Старите и абсорбиращи повърхности се грундират с OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Остъклени повърхности и лакирани повърхности се шлифват, за да се получат прилепнали повърхности. Нанесете грунд от Caparol WeissGrund.

Неносещи покрития:

Премахване на неносещи повърхности като лакове, дисперсионни бои или синтетични смоли. На гладки, леко абсорбиращи повърхности нанесете грунд Caparol WeissGrund. На много пореста, пясъчна или абсорбираща повърхност, нанесете грунд OptiGrund E.L.F. или CapaSol LF. Неносещите минерални бои се отстраняват механично и повърхността се почиства от прах. Нанесете грунд от Caparol Tiefgrund TB.

Залепени слоеве от боя: Измийте повърхността внимателно, като отстраните старите слоеве напълно. Нанесете грунд от Caparol-Tiefgrund TB.

Незалепващ тапет:

Да се премахне напълно. Измийте остатъците от мазнини и лепило. Нанесете грунд Caparol Tiefgrund TB.

Повърхности, засегнати от плесен:

Мухъл или водорасли се отстраняват чрез мокро почистване. Измийте повърхността внимателно с Capatox или FungiGrund и оставете да изсъхне. Нанесете грунд в зависимост от вида и естеството на основата. Fungitex-W, Indeko-W или FungiStop-W анти-маслените лакове се използват за довършване на засегнатите зони. Спазвайте законовите разпоредби и разпоредби (напр. Разпоредби за опасни вещества и биологични материали).

Повърхности с петна от никотин, вода, сажди или мазнини:

Никотиновите петна, както и петна от сажди или грес, се измиват с вода, с обезмасляващ препарат и се оставят да изсъхнат добре. Сухите петна от суха вода се почистват сухи чрез измиване. Нанесете грунд от Caparol AquaSperrgrund. При силно замърсени повърхности използвайте изолационната боя Aqua-inn N°1.

Малки дефекти:

След подходяща подготовка на повърхността, пребоядисвайте с Caparol Akkordspachtel в съответствие с инструкциите за обработка, след това нанесете грунд, според случая.

Инструкции за нанасяне	<p>Нанасят се два крайни слоя Blackboard Paint. Върху големи повърхности , боята Blackboard Paint може да се разрежи с макс. 3% вода .</p> <p>Нанасяне :</p> <p>Преди нанасяне боята се разбърква добре . При нанасяне с мече върху гладки повърхности да се използват мечета със средна дължина на косъма (14-18 мм), при които по краищата не се събира материал, напр. мечета Caparol FeinRoller. Blackboard Paint се нанася равномерно и след това се обработва в една посока.</p>
Инструменти	Начин на полагане: С четка или валеж. Почистването на инструментите се извършва чрез измиване с вода веднага след употреба.
Разход	Около 120-125 ml/m ² за слой , при нанасяне върху гладки повърхности. При грубите повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби
Условия на работа	Долна температурна граница за нанасяне и изсушаване: +5 °C за продукта, основата и околната среда.
Време за съхнене	При +20°C и 65% относителна влажност на въздуха боята изсъхва на повърхността може да се положи следващ слой след 4-6 часа . Изсъхва в дълбочина след около 3 дни. Устойчивост на натоварване (писане) се получава след 14 дни съхнене. По-ниските температури и високата влажност на въздуха удължават времето за съхнене.
Бележка	За избягване на видими следи от припокриване трябва да се боядисва без прекъсване, „мокро върху мокро“. За да се запазят специфичните свойства на продукта, не трябва да се смесва с други материали. Следите от извършени ремонти по повърхността зависят от много фактори и са неизбежни (Лист БФС № 25). Може да се наблюдава намалено сцепление при полагане на стикери, шаблони и самозалепващи ленти върху повърхности боядисани с Blackboard Paint. Ако се налага направете тестове за сцепление.

СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)	Да се съхранява на недостъпни за деца места. Да се използва само в помещения с добра вентилация. По време на употребата му се забранява консумацията на храни и напитки, както и пушенето. При контакт с очите да се измият веднага с много вода. Да не се изхвърля в канализацията. Да се избягва изливане в околната среда. Почистете инструментите веднага след ползване с вода и сапун. Да не се вдишват изпаренията образувани при пръскане.
Обезвреждане	Рециклират се само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в съответствие със законните разпоредби, като отпадъци от бои на водна основа. Сухите отпадъци от материали - като сухи бои или домакински отпадъци.
Пределна концентрация на ЛОС	За този продукт (категория A/c): max . 30 g/l (2010). Този продукт съдържа max. 1g/l VOC
Състав	Поливинилацетатна смола, пигменти, силикати, целулоза, парафини, вода, добавки, консерванти (метилизотиазолинон , Бензизотиазолинон).
Техническо съдействие	<p>ДАУ Бента България ЕООД</p> <p>тел. +359 88 2 393894</p> <p>E-mail: office.sofia@caparol.bg;</p> <p>Технически отдел: technical.dept@caparol.bg</p> <p>www.caparol.bg</p>