

Caparol Buntsteinputz

Декоративна мазилка от естествен пясък



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Материал за външни и вътрешни декоративни покрития на базата на дисперсия от синтетична смола за основи, стълбове, лицеви части на балкони и тераси, рамки, топлоизолационни системи, коридори, фойета и други.

Характеристики

- Висока механична устойчивост на удари и одрасквания
- UV устойчивост
- Устойчивост на неблагоприятни атмосферни условия
- Висока еластичност
- Дифузионна способност за водни пари и въглероден двуокис
- Трудно се замърсява, лесно почистване

Опаковка

25 kg – Caparol Buntsteinputz
25 kg – Caparol Buntsteinputz fein

Степен на гланц

Мат

Съхранение

Срок на годност 24 месеца при съхранение в оригиналната запечатана опаковка, на хладно място, далеч от замръзване и пряка слънчева светлина.

Технически данни

- Плътност на материала в прясно състояние: 1,8 kg/m³
- Клас на водопоглъщане W2
- Устойчивост на дифузия на водни пари: клас V2
- Адхезия: >= 0,65 MPa
- Пастообразна консистенция
- Готов за нанасяне.

Модели

| Nr. | Модел | Цвят на Putzgrund (CC) |
|-----|-------------|------------------------|
| 1. | Quartzblanc | Meteor 13 |
| 2. | Zenith | Niagara 15 |
| 3. | Everium | Nutria 13 |
| 4. | Mattera | Nutria 13 |
| 5. | Krystallis | Kiesel 14 |
| 6. | QuantumX | Niagara 15 |
| 7. | Astrobasalt | Kiesel 13 |
| 8. | Pulsar | Meteor 13 |
| 9. | Geoterra | Nutria 13 |
| 10. | Neutronum | Meteor 13 |
| 11. | Monterosa | Marone 13 |
| 12. | Lyskamm | Muskat 13 |
| 13. | Weissite | Alb |



ПРИЛОЖЕНИЕ

Подходящи основи

Повърхностите трябва да са чисти, издръжливи, сухи и без вещества, които водят до загуба на адхезия.

Подготовка на основата

Шпакловка от PII и PIII групи: Новите мазилки се оставят необработени за 3-4 седмици, за да изсъхнат. Коригираните части трябва да бъдат добре подвързани и изсушени. Порести, абсорбиращи и леко песъчливи мазилки се грундират с CapaSol RapidGrund, след което се нанася слой Caparol Putzgrund. Пясъчните и брашnestите мазилки се грундират с CapaSol Konzentrat, след което се нанася слой Caparol Putzgrund.

Бетон: Бетонните повърхности с натрупвания от мръсотия или хоросан се почистват механично или с водна струя под налягане. Силно порести, леко пясъчни или абсорбиращи повърхности се грундират с CapaSol RapidGrund, последвано от слой Caparol Putzgrund. Пясъчните повърхности се грундират с CapaSol Konzentrat, последвано от слой Caparol Putzgrund.

Повърхности в добро състояние: Матовите, леко абсорбиращи слоеве боя се обработват директно. Замърсените или тебеширени бои се почистват с водна струя под налягане. Ако се използват други методи за почистване (мие, четкане), грундирайте с Caparol Putzgrund.

Лакове, дисперсионни бои или пластмаси на базата на повредени синтетични смоли: Отстранява се напълно чрез различни методи: механично или чрез изчеткване и почистване, след което с горещи струи вода опората се оставя да изсъхне напълно. Абсорбиращи, порести и песъчливи повърхности се грундират с CapaSol RapidGrund или CapaSol Konzentrat.

Повредени минерални покрития: Отстранява се напълно чрез шлайфанд, изчеткване, изстъргване или други методи. В случай на мокро почистване, повърхностите ще бъдат оставени да изсъхнат напълно. Грундирайте с Caparol Putzgrund.

Мръсни повърхности и неносещи повърхности: Почистете с водни струя. Грундират се според вида и характеристиките на основата.

Повърхности, засегнати от мухъл: Мухълът се почиства. След това повърхностите се промиват с FungiGrund и се оставят да изсъхнат добре. Нанесете слой Caparol Putzgrund.

Напукани повърхности мазилка или бетон: Поправете предварително, коригирайте абсорбцията с CapaSol RapidGrund, след това нанесете слой Caparol Putzgrund.

Повърхности със солни ефлоресценции: Изсъхналият ефлоресценция на сол се отстранява чрез изчеткване, след което се грундира с Capagrund Universal. При покриване на повърхности със солни ефлоресценции не може да се даде гаранция за дългосрочна устойчивост на покритието или неговото изчезване.

Малки дефектни: След подходяща подготовка ремонтирайте съгласно инструкциите за обработка с Caparol Akkordspachtel и след това нанесете грунд с Caparol Putzgrund.

Повърхностите трябва да са чисти, без отделящи вещества, неразлагачи се, сухи и без вещества, които водят до загуба на адхезия. Новите мазилки се оставят да изсъхнат 3-4 седмици. При полагане в рамките на топлоизолационната система армировъчният слой

Подготовка на материала

Caparol Buntsteinputz е готов за нанасяне и трябва само леко да се разбръка. При високи температури е възможно да се регулира консистенцията чрез добавяне на малко вода.

Нанасяне

Грундиране:

Caparol Buntsteinputz винаги изисква предварително грундиране. Повърхността се грундира с Caparol Putzgrund, по възможност неразреден, в цвят, подобен на този на крайния слой, нанесен с валяк. Грундът се оставя да изсъхне напълно (приблизително 12 часа).

Внимание: Caparol Buntsteinputz не е предназначен за хоризонтални повърхности. Поради използването на естествени инертирани материали могат да възникнат леки разлики в цвета. Следователно, само материал, принадлежащ към една и съща производствена партида, ще бъде нанесен върху съседни повърхности и материалите, идващи от различни партиди, ще бъдат смесени един с друг.

По време на съхненето на материала повърхността ще бъде защитена от дъжд и пряка слънчева светлина. Caparol Buntsteinputz не е предназначен за хоризонтални повърхности.

Разход

Caparol Putzgrund: прибл. 220 g/m²
Caparol Buntsteinputz: прибл. 5,0 kg/m²

Тези стойности са ориентироъчни, без да се вземат предвид материалните загуби по време на прилагането. Точната консумация се определя чрез провеждане на тестове. Вариациите, дължащи се на характеристиките на основата и условията на приложение, също трябва да бъдат взети под внимание.

Условия на обработка

Да не се нанася при температура под +5 °C (среда, материал, основа), или под директните слънчеви лъчи, при много силен вятър, дъжд, при висока влажност на въздуха, мъгла, без да се вземат превантивни мерки. Тези условия трябва да са налице поне още 2 дни след нанасяне. Обърнете внимание на замръзването през нощта.

Време за съхнене

При +20 °C и 65 % относителна влажност на въздуха, Capatect Buntsteinputz изсъхва след около 24 часа. Изсъхва в дълбочина и е възможно нанасянето на нов материал след 2-3 дни.

Инструменти

Почистват се с много вода, веднага след ползване.

СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност (валидни към датата на публикуване)

Може да причини алергична кожна реакция. Избягвайте вдишване на мъгла или изпарения. Не сваляйте замърсеното работно облекло извън работното място. Носете защитни ръкавици. В случай на кожно дразнене или обрив: консултирайте се с лекар. Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.
Съдържа: 2-метилизотиазол-3(2H)-он, реакционна маса, съставена от 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [3:1]. За професионални/индустриални приложения. Този продукт е „третиран артикул“ съгласно Регламент (ЕС) №. 528/2012 (не е биоциден продукт) и съдържа следните биоцидни вещества: 2-метилизотиазол-3(2H)-он (CAS № 2682-20-4), реакционна маса, съставена от 5-хлоро-2-метил-2H-изотиазол-3-он и 2-метил-2H-изотиазол-3-он [3:1] (CAS № 55965-84-9).

Депониране

Съдържанието и опаковката трябва да се изхвърлят в съответствие с местните, регионалните, националните и международните разпоредби. Промивните води не трябва да попадат в канализацията/околната среда

Одобрени стойности

гранични стойности за съдържанието на ЛОС в тези продукти (категория A/c)
40 g/l (2010)

Техническо съдействие

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 885611777
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg

Техническа информация № R23. Издание април 2025г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg

ДАУ БЕНТА Румъния ООД, · ул. Принципала № 201 · 547525 Сънкраю де Муреш · Тел./Факс: 0265-320.354, 320.522 · E-mail office@caparol.ro · Internet www.caparol.ro Представителство в Букурещ · шос. Титулеску № 119 · 011136 Букурещ · Тел./Факс: 021-223.29.66 · E-mail officebuc@caparol.ro