

Divina Rocca Decor

Дебелослойна шпакловка на циментова основа,
заекстериор и интериор

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение	Шпакловка на циментова основа, която може да се нанася на много дебел слой. Подлежи на разнообразно структуриране, за получаване на стени с характерния каменен ефект.
Характеристики	<ul style="list-style-type: none">• Нанасяне с дебелина над 5 cm• Оформя се, за да се възпроизведе външният вид на камък• Отлична устойчивост на алкални вещества• Перфектна адхезия към основата• Подходящ за екстериор и интериор
Опаковка	20kg
Цвят	Сивкаво бяло
Съхранение	Характерните свойства на продукта Rocca Decor влияят върху шарката на повърхностите, получени чрез техниката на нанасяне и структуриране. На прохладни места, предпазена от замръзване. При плътно затворена опакова и при правилно температурно съхранение, продуктът има годност от 24 месеца.
Степен на гланц	Мат
Технически данни	<ul style="list-style-type: none">• Плътност между 1,7 - 2kg• Вискозитет: между 30000 - 40000 cPs• pH: 13• Сух компонент: 80%
Допълващи продукти	<ul style="list-style-type: none">• Caparol Putzgrund• Histolith AntikLasur, Arte Perlato, Arte Corrosione и др.



Подходящи основи

Вътрешни и външни повърхности на минерални мазилки от хоросанни групи PII и PIII, гипсови и финишни мазилки от хоросанни групи PIV, гипскартон, гипскартонени плоскости и бетонни повърхности.

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни агенти, равни и неконтрастни. При подготовка на основата, моля, спазвайте информацията в Технически лист № 650.

Подготовка на повърхността

Внимателно почистете повърхностите (стени и плоскости от гипс-картон), за да отстраните нечистотиите, като използвате абразивна хартия. Отстранете мръсотията и праха, като вземете в предвид абсорбцията на повърхностите. Изчакайте 4-5 часа и след това нанесете един слой Putzgrund с помощта на валик или четка.

Нанасяне

Механично смесете прахообразната маса с 20-25 % вода, като използвате електрически миксер, избягвайки образуването на бучки.

Продуктът може да бъде нанесен на един слой или на повече, в зависимост от искания от вас ефект.

Движенията на маламашката следва да се припокриват, за да се постигне класическа текстура, характерна за скалните образувания.

Времето на съхнене и обработка зависи от дебелината на слоя: например при дебелина от около 3 cm, слойът може да бъде структуриран след 2-3 часа, а при дебелина от над 3 cm, след 3-4 часа, при по-големи дебелини от 4 cm, е необходимо укрепване на стената с подпори и поцинкована тел.

При нанасяне върху плоскости от гипскартон: нанесете 2 слоя фугираща смес на интервали от 4/6 часа, като вмъквате и армираща мрежа. След като изсъхне, шлифовайте следите от шпакловането. Препоръчваме шлифването да става с шкурка с големина на гранулите: 80.

Гипсовите повърхности (шпакловани с материали на гипсова основа) следва да се грундират с Dupa-Putzfestiger.

При основи с петна от вода, никотин или други цветни пълнители, препоръчваме нанесето на един слой грунд AquaSpergrund.

След укрепване на основата се нанесе един слой Putzgrund, а след като изсъхне, се преминава към нанасяне на продукта Rocca Décor.

Декорация на продукта: Можете да декорирате повърхността, върху която е нанесен Rocca Décor, с различни декоративни материали, като например Arte Perlato, Arte Corrosione, Hsitolith AntikLasur.

След като изолирате декорираната повърхност с 1 част не оцветен Hsitolith AntikLasur + една част чист Lasur (приготвен от 2 части Hsitolith Silikat + Fixativ и 1 част вода), изчакайте 4-6 часа, след което продължете с постигането на искания ефект с посочените по-горе декорации, следвайки техническите инструкции от техническата карта на съответния продукт.

Защита на продукта от прах: Продуктът трябва да бъде предпазен от прах. С четка нанесете следните финишни продукти: Divina WallProtect или Disboxan 450.

Повърхността може да изглежда по различни начини поради промяната на работната техника, но и заради избраните продукти за довършителните работи.

Разход

Около 10 kg/m², в зависимост от степента на натоварването (на дебелината на слоя) и от избрания дизайн.

Точният разход може да се установи единствено след като пробвате на място.

Условия за работа

Минимална температура при нанасянето: +15 °C на въздуха и на основата.

При температура на въздуха от +20 °C и 65 % относителна влажност на въздуха, като продуктът изсъхва на повърхността след 12 часа.

След 48 часа изсъхва и в дълбочина. По-ниските температури и високата влажност на въздуха удължават необходимото време на съхнене.

Инструменти

За нанасянето на Росса Deco® ви препоръчваме да използвате иноксови мистрии, а за да постигнете исканата форма и структура, можете да използвате шпакли, четки, ножове за моделиране и гравирание.
Почистете ги с вода, веднага след използването им.

СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност

Този продукт предизвиква тежки очни лезии. Предизвиква кожни възпаления. Може да предизвика и възпаления на дихателния тракт. Може да има и кожни алергични реакции. **ПРИ ПОПАДАНЕ В ОЧИТЕ:** Извадете контактните си лещи, ако имате такива и ако лесно можете да направите това.
След това ги изплакнете обилно с вода. Носете защитни ръкавици/предпазно оборудване за очите и лицето. Незабавно се свържете с лекар. Избягвайте вдишването на изпарения. Продуктът трябва да се съхранява в добре проветрени помещения. Съхранявайте съда му плътно затворен. След работа с продукта измивайте добре ръцете си.
Продуктът съдържа цимент Портланд.
При необходимост се обадете на спешния номер 112.

Депониране

Изхвърлете съдържание/опаковката на съответния продукт на оторизирано за такива отпадъци място.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

Съгласно Директива 2004/42/ЕО максималната граница е 200 g/l.. Този продукт съдържа 0 g/l.

Състав

Цимент Портланд.

Техническо съдействие

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 885 611 777
E-mail: showroom@caparol.bg
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg