

# Capadecor Metallocryl Interior

Лъскава дисперсионна боя с метален ефект, за вътрешно приложение



## ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

### Сфера на приложение

Capadecor Metallocryl INTERIOR е лъскава дисперсионна боя със специални метални пигменти, за повърхности от закрити помещения.

Използва се най-вече за помещения с представителни функции и за постигане на изключителни естетически акценти, обогатявайки стените от търговски центрове, офис центрове, банки, застрахователни компании, гари, дискотеки и други подобни помещения.

Capadecor Metallocryl INTERIOR трябва да се нанася само върху структурирани повърхности:

Хартиени тапети с вградени материали

Стъклофибърни тапети

Capadecor Capaquarz

Мазилка Streichputz

Структурирани мазилки .

Равни, фино структурирани повърхности, както и повърхности с ниска светлост не могат да се боядисват без следи от мече или петна. Получават се атрактивни повърхности, когато Capadecor Metallocryl INTERIOR се използва като междинен слой под Arte-Lasur или Arte-Lasur Color.

### Характеристики

- Разредима с вода.
- Екологична, със слаб мирис.
- Метален ефект.
- Клас 1 на измиваемост, съгласно DIN EN 13 300; < 5 µm при 200 преминавания, устойчива на мокро триене съгласно DIN 53 778.
- Коефициент на дифузия на водни пари sd около 0,6 m.

### Опаковка

2,5l, 5l, 10l

### Свързващо вещество

Дисперсия на базата на синтетичен материал, съгласно DIN 55 945.

### Степен на гланц

Лъскав

### Съхранение

На хладно, да се пази от замръзване. В оригинални, добре затворени опаковки продуктът е годен най-малко 1 година.

### Технически данни

- Плътност около 1.0 g/cm<sup>3</sup>

### Допълващ продукт

Amphibolin

### Цвят

Сребрист (приблизително RAL 9006), стандартен цвят Venato 45 MET. Capadecor Metallocryl INTERIOR може да се оцвети в компютризирана система за ColorExpress в: Цветове метализе по RAL; Цветове от цветовата палитра 3D plus; Наличните до момента цветовете по Alucryl



Продуктът може да се използва успешно върху стъклофибърни тапети Logo Capaver. При поръчка на цвят в количества, надвишаващи 100 l, продуктът може да се достави по заявка фабрично оцветен в желанния цвят.  
Цветовете на оцветяване за Capadecor Metallocryl INTERIOR

**Сребристи цветове**

Venato 10 MET  
Venato 20 MET  
Venato 30 MET  
Venato 45 MET

**Бронзови цветове**

Palazzo 155 MET  
Palazzo 160 MET  
Curcuma 10 MET  
Mai 50 MET

**Медни цветове**

Rubin 25 MET  
Papaya 65 MET  
Amber 70 MET  
Marill 50 MET

**Златисти цветове**

Palazzo 245 MET  
Palazzo 215 MET  
Curcuma 45 MET  
Melisse 35 MET

**Железни цветове**

Palazzo 125 MET  
Marill 10 MET  
Citrus 15 MET  
Palazzo 5 MET

**Цветовете от палитрата 3D-System plus:**

Amber 10 MET, Amber 45 MET, Amber 95 MET, Aprico 95 MET, Arctis 100 MET, Arctis 65 MET, Arctis 70 MET, Baccara 10 MET, Baccara 5 MET, Barolo 95 MET, Bordeaux 35 MET, Cameo 155 MET, Citrus 10 MET, Citrus 20 MET, Curry 35 MET, Curry 95 MET, Grenadin 95 MET, Jade 70 MET, Lago 45 MET, Lago 50 MET, Laser 10 MET, Lavendel 165 MET, Magma 35 MET, Magma 40 MET, Magma 50 MET, Magma 70 MET, Magma 75 MET, Mai 70 MET, Malachit 40 MET, Melisse 70 MET, Oase 5 MET, Oase 70 MET, Pacific 130 MET, Pacific 155 MET, Pacific 40 MET, Papaya 35 MET, Papaya 40 MET, Papaya 45 MET, Papaya 70 MET, Papaya 95 MET, Patina 45 MET, Patina 50 MET, Pinie 15 MET, Pink 25 MET, Pink 30 MET, Rose 105 MET, Rose 75 MET, Rose 95 MET, Rubin 5 MET, Saphir 5 MET, Siena 40 MET, Tundra 40 MET, Tundra 80 MET, Tundra 95 MET, Tundra 105 MET, Verona 130 MET, Verona 45 MET, Verona 80 MET, Viola 80 MET, Viola 110 MET

Цветовете за оцветяване на Metallocryl INTERIOR са създадени чрез точно предаване на 3D plus и поради металния им характер може да се наблюдават леки отклонения от оригиналните цветове. Металният ефект на цвета може да се различава поради ъгъла на гледане, както и поради вида, количеството и ъгъла на падане на светлината. Поради това, препоръчваме нанасяне на пробни повърхности на място. В допълнение на тези цветове, на Ваше разположение са и различни цветове с метален ефект, като например цветовете RAL или съществуващите цветове Alucryl.

Разход  
Съхранение  
Плътност  
Допълващ продукт

Лъскав  
На хладно място, без замръзване.  
около 1.0 g/cm<sup>3</sup>  
Amphiboline

**ПРИЛОЖЕНИЕ**

Препоръчани основи  
Подготовка на основата

Основите трябва да са носещи, чисти, сухи и без разделителни вещества.  
Технологията на подготовка на основата зависи от вида на основата и от строителния материал. Моля прочетете техническия лист на продукта Amphibolin респективно Caparol SeidenLatex.

Нанасяне	<p>Преди нанасяне, Capadecor Metallocryl INTERIOR се разбърква енергично. Разбърква се периодично по време на нанасяне. Capadecor Metallocryl INTERIOR може да се нанася с четка или с мече.</p> <p>Следите от мече трябва отново да се изгладят, избягвайки се припокриване на слоеве. При нанасяне с мече се препоръчват мечета със средна дължина на косъма (от 12–16 mm), които позволяват хомогенно нанасяне, без натрупвания на материал, като напр.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rotanyl 17 за средно до едро структурирани повърхности</li> <li>• Rotanyl 13 за леко структурирани повърхности.</li> </ul> <p>За получаване на хомогенно разнасяне на алуминиевите пигменти, Capadecor Metallocryl INTERIOR трябва да се нанася равномерно разпределена, след което се разнася с мече в една посока.</p> <p>Нанасянето на продукта чрез пръскане може да предизвика образуването на пари, подобно на нанасянето на Effect Lack, поради което препоръчваме продуктът да се нанася само върху частични, ограничени повърхности, а не върху големи такива.</p> <p>Възможността за нанасяне на Metallocryl с пръскане се извършва чрез разглеждане на място на всеки отделен обект. Поради това Ви молим да се възползвате от специализираните ни технически консултации.</p> <p>При нанасяне на Capadecor Metallocryl INTERIOR върху равни повърхности могат да се получат изключително атрактивни афекти, ако след нанасяне с мече повърхността се обработва и с кръстовидни движения с овална четка.</p>
Инструкции	<p>Capadecor Metallocryl INTERIOR съдържа алуминиеви пигменти, които имат реакция на обезцветяване в контакт с основни или алкални основи, особено в комбинация с висока влажност. Освен това, при нанасяне върху алкални, неабсорбиращи повърхности трябва да се нанесе един слой грунд Disbon 481 EP-Uniprimer. (вижте технически лист № 481). Нанася се един междинен слой Amphibolin, оцветен в 3D цветове, съответстващи на цвета.</p> <p>Capadecor Metallocryl INTERIOR, който следва да се нанесе (вижте техническата информация на Amphibolin). Да не се използват матови бои като междинен слой. След това се нанасят два крайни слоя Capadecor Metallocryl INTERIOR неразредено (макс.5%).</p> <p>Capadecor Fantastic Fleece: Може да се нанася само при модели „Lino“ и „Tira“. Нанася се един единствен равномерен неразреден слой Capadecor Metallocryl INTERIOR.</p>
Разход	<p>Около 100 ml/m<sup>2</sup> за слой при нанасяне върху леко структурирани повърхности; върху груби повърхности разходът нараства. Точният разход се определя с проби.</p>
Условия за обработка	<p>+ 5°C температура на основата и на въздуха.</p>
Време за съхнене	<p>При + 20°C и 65 % относителна влажност на въздуха изсъхва на повърхността след 4-6 часа и може да се полага следващ слой. При по-ниски температури и по-висока влажност на въздуха, времето за съхнене се удължава.</p>
Бележка	<p>Capadecor Metallocryl INTERIOR не се препоръчва за нанасяне върху хоризонтални повърхности, акумулиращи вода. Поради специалния състав на продукта, не се допуска смесването му с други материали. За избягване появата на видими следи от добавени участъци, трябва да се нанася с една ръка, мокро върху мокро.</p> <p>При използване на дълбочинен грунд Caparol Tiegrund TB в закрити помещения може да се наблюдава специфичен мирис на разтворител. Поради това се препоръчва подходящо проветряване на работното помещение. В чувствителни среди се препоръчва употребата на грунд Colarol-Putzfestiger, който не съдържа ароматни вещества и е със слаб мирис.</p>

## СЪВЕТИ

Съвети за безопасност	Да се съхранява на недостъпни за деца места. При контакт с очите да се измият с много вода. Да не се разлива във водите, канализацията или почвата. Други указания: вижте техническия лист за безопасност на продукта – на разположение при поискване.
Депониране	Подлежат на рециклиране само празни опаковки. Течните остатъци от материала се обезвреждат в събирателен пункт за стари бои/лакове, сухите остатъци като строителни отпадъци, като общински или битови отпадъци.
Съдържание	Полиакрилатна смола, перлени пигменти (алуминий), вода, естер, добавки, консерванти.
Техническо съдействие	ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 88 2 393894 E-mail: office.sofia@caparol.bg; Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg

Техническа информация 811. Издание октомври 2010 г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му. Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес [www.caparol.bg](http://www.caparol.bg)