

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 015-CPR-04/12/2020

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Silicon-Fassadenputz K20. A se vedea ambalajul/eticheta produsului.

Modalitate de citire cod de fabricație:

2	0	0	2	0	4	1	2	2	0
Cod șarjă de fabricație			Ziua		Luna		Anul		

2. Utilizarea (utilizări) preconizată (preconizate):

Tencuială decorativă pentru finisarea peretilor exteriori, în clădiri civile și industriale

3. Fabricant:

**DAW BENȚA România SRL, Sâncraiu de Mureș,
Str. Principală Nr. 201, România - Mureș, 547525**

4. Reprezentant autorizat:

Nerelevant

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemul 4, SR EN 15824:2017

6. Standard armonizat:

SR EN 15824:2017

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale:	Performanță	Specificațiile tehnice armonizate
Aderența la suport	$\geq 0,65 \text{ N/mm}^2$	
Permeabilitatea la vaporii de apă	Clasa V1	
Absorbția de apă	Clasa W3	
Durabilitate, 100 cicluri a) aderență după îmbătrânire b) grad de băsicare c) grad de fisurare d) grad de exfoliere	a) $> 0,3 \text{ N/mm}^2$ b) fără băsică c) fără modificări 0(S0) d) Fără modificări 0 (S0)	SR EN 15824:2017
Conductivitate termică	$0,61 \text{ W/m}^2\text{K}$ (valoare tabelată)	
Reacția la foc	A2-s1,d0	

8. Documentație tehnică adecvată și/sau documentație tehnică specifică
RI- 18.04.105 din 29.06.2018

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate.
Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011,
pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Vasile Urzică

În Tg-Mureș,

la 04.12.2020



S.C. DAW BENȚA ROMANIA SRL

Str. Principală nr. 201

Sâncraiu de Mureș, România

11

015-CPR-04/12/2020

SR EN 15824:2017

Silicon-Fassadenputz K20

Tencuială decorativă pentru finisarea peretilor
exteriori, în clădiri civile și industriale

Permeabilitatea la vaporii de apă: Clasa V1

Absorbția de apă: Clasa W3

Aderență: $\geq 0,65 \text{ N/mm}^2$

Durabilitate: a) aderență după îmbătrânire $> 0,3 \text{ N/mm}^2$ b) grad
de bășicare - fără bășici c) grad de fisurare 0(S0) d) grad de
exfoliere 0(S0)

Conductivitate termică: 0,61 W/m*K (valoare tabelată)

Reacția la foc: A2-s1,d0