

ArmaReno Deko Fine

„Antique Decor“



Релефни „бродерии“ в бароков стил са подходящи за всички помещения (спалня, хол, коридор). Комбинацията от винтидж елементи и метален ефект създават елегантна атмосфера. Работата с ArmaReno Deko Fine ви дава неограничени възможности за реализиране на всякакви нестандартни идеи, а в комбинация с Metallocryl Interior добавяте блесък към цялостното усещане. Огромното разнообразие от цветове не ограничава въображението ви по никакъв начин.

Необходими продукти и разход	<ul style="list-style-type: none"> • Caparol Putzgrund около 200 ml/m² • ArmaReno Deko Fein около 3500 - 4000 g/m² • Metallocryl Interior около 100-120 ml/m² • Histolith Antik Lasur около 100-150 ml/m²
Инструменти	<ul style="list-style-type: none"> • Назъбена мистрия 4mm • Мистрия от неръждаема стомана • Четка с естествен косъм • Четка за структуриране • Шаблони
Основа	<p>Основата трябва да е равна, суха, чиста и без субстанции, които могат да попречат за добрата адхезия на материалите. Минималната степен на гладкост на повърхността трябва да отговаря на Q3. Всички повърхности се grundират с Putzgrund.</p>

ArmaReno Deko Fine „Antique Decor“

Стъпка 1

Повърхността се грундира с Putzgrund, след което се нанася ArmaReno Deko Fein с помощта на назъбената маламашка 4mm. Повърхността се заглажда с помощта на мистрия от неръждаема стомана.

Стъпка 2

След като повърхността е изсъхнала напълно, нанесете Metallocryl Interior частично (където в последствие ще поставим шаблона). Използвайте валяк със среден косъм. Цветът на снимката е Marill 50.

Стъпка 3

След пълно изсъхване на Metallocryl Interior, се нанасят шаблоните с желаната шарка. Нанесете ArmaReno Deko Fine върху шаблона, като използвате неръждаема маламашка. Докато материалът е все още мокър, отстранете шаблона. Тази операция се повтаря върху всеки участък, боядисан с Metallocryl Interior.

Стъпка 4

Докато шпакловката ArmaReno Deko Fine е още мокра, може да надраскате повърхността с ръба на маламашката, за да се образуват пукнатини, което допълва старинния вид на повърхността.

Стъпка 5

Накрая, след като цялата повърхност изсъхне, се нанася Histolit Antik Lasur. Лазурното покритие може да е неоцветено или тонирано в желания цвет (снимка: Histolith Antik Lasur е неоцветен). Използвайте четка с естествен косъм за нанасянето, след което пръскайте повърхността с гъба.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg. Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се свържете с техническите ни консултанти.

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 885 611777

Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg