

Divina Microcement Decor

Декоративен, формовъчен пълнител на базата на акрилна смола, специално разработен за интериорни повърхности



ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Microcement Decor е декоративно покритие на базата на акрилна смола. Прилага се в интериора и има матов финиш. Лесно нанасяне. Материалът позволява разнообразно структуриране с различни инструменти и цветове. С лекота създавате ефектни повърхности с ефект на бетон.

Характеристики

- Лесно нанасяне и структуриране
- Може да се оцветява в специфични за бетона цветове
- Наситено матов ефект (в зависимост от метода на довършителни работи)
- Висока устойчивост във времето

Опаковка

5kg

Цвят

Бяло-сиво (цветът на основния материал, неоцветен, е приблизително еквивалентен на Palazzo 30).
Материалът може да бъде оцветен в специфични за бетона цветове (Granit 45, Ferro 50, Venato 35 и Palazzo 10).

Съхранение

Запечатаният продукт, съхраняван непокътнат на сухо и хладно място, има срок на годност най-малко 24 месеца. Температурата на съхранение е между минимум +5°C и максимум +30°C. Да се пази от замръзване.

Степен на гланц

Мат

Технически данни

- Плътност: между 1,1 – 1,2 kg/l
- Вискозитет: 30000 cPs
- pH: 7 - 8
- Твърд компонент: 61%
- Препоръчителна дебелина: между 0,035-0,05 mm/слой

Допълващи продукти

- Caparol Weissgrund
- PU-2K Sealer



Подходящи основи

Вътрешни повърхности на минерални мазилки от хоросанни групи PII и PIII, гипсови и финишни мазилки от хоросанни групи PIV, гипскартон, гипскартонени плоскости и бетонни повърхности.

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи, без разделителни агенти, равни и неконтрастни. Спазвайте VOB, глава C, DIN 18363, параграф 3.

При подготовка на основата, моля, спазвайте информацията в Технически лист 650.

Подготовка на повърхността

Почистете старателно повърхностите, които ще бъдат декорирани, като внимателно отстраните всички замърсявания с помощта на абразивна шкурка.

Подгответе повърхността, като нанесете финишни шпакловки, като например Akkordspachtel Fein.

12 часа след нанасяне на финишната шпакловка, шлайфайте с шкурка с P120-P150, ако е необходимо. Нанесете слой грунд RollGrund Rapid. Изчакайте 4-5 часа и нанесете слой Weissgrund, оцветен в същия цвят като декоративния материал.

Нанасяне

Microcement Decor се нанася с венецианска маламашка, като се разнася върху предварително грундирана с Weissgrund повърхност. Грундът трябва да е оцветен в същия цвят като декоративния материал.

Продуктът може да се нанесе на един или на няколко слоя, в зависимост от желания ефект. При необходимост продуктът може да се разрежи с 5% вода. След разнасяне с венецианската маламашка, повърхността се обработва с подходящ инструмент за създаване на желаната текстура (структуриращи четки, валяци, фолио и др.).

Изчакайте повърхността да изсъхне леко (продуктът вече да не залепва за маламашката), се уплътнява с маламашката в посока на създадената текстура.

При полагане върху гипскартон: нанесете 2 слоя фугираща смес на интервали от 4/6 часа, като поставите и армираща мрежа. След изсъхване, шлайфайте следите от шпакловката.

Препоръчва се шлайфане с шкурка с едрина 80. Гипсовите повърхности (измазани с материали на гипсова основа) се грундират с Dupa Putzfestiger.

Върху плоскости с цветни, водоразредими вещества, се нанася слой грунд с AquaSpergrund. Нанесете слой Weissgrund, оцветен в същия цвят като декоративния материал, и след изсъхване нанесете Microcement Decor, следвайки описаните по-горе технически инструкции.

Защита на продукта: След пълното изсъхване на повърхността, тя може да бъде защитена с PU-2K Sealer, особено ако става въпрос за влажни помещения или душ зоната. Спазвайте техническата карта на продукта. Външният вид на повърхността може да варира в зависимост от техниката на структуриране, както и от това дали се използват уплътнителни продукти и избраното ниво на гланц.

Разход

Приблизително 600 g/m², в зависимост от дебелината на нанасяне на материала. Точните стойности се определят чрез реални тестове на конкретната повърхност.

Условия за работа

Минимална температура за нанасяне: + 5°C за въздух и основа.

При температура от +20°C и 65% относителна влажност, повърхността е повърхностно суха след 4-6 часа. След 12 часа може да се нанесе нов слой. По-ниските температури и повишената влажност на въздуха удължават времето за съхнене. След 24 часа продуктът е напълно сух.

За нанасяне на Microcement Decor препоръчваме използването на венецианска маламашка, а за придаване на желаната форма и структура могат да се използват четки, валяци, фолио и структуриращи четки.

Инструментите се измиват с вода, веднага след употреба.

Мерки за сигурност
(валидни към датата на публикуване)

Този продукт не е класифициран като опасен съгласно Регламент (ЕО) N° 1272/2008 (CLP) (с измененията и допълненията). Може да предизвика алергична реакция. Моля да се свържете с лекар ако имате притеснения.
Съдържа: Реакционна маса от 5-хлоро-2-метил-2h-изотиазол-3-он (EC N° 247-500 7) и 2-метил-2H-изотиазол-3-он (EC N° 220-239-6) (3:1).

Депониране

Изхвърлете съдържанието/опаковката в оторизиран пункт за изхвърляне на отпадъци.

Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС

на този продукт с декоративен ефект съгласно Директива 2004/42/ЕО: Максимално съдържание: 200 г/л. Този продукт съдържа 3 г/л.

Състав

Микронизиран калциев карбонат, вода, стирен акрилатен съполимер, етиленгликол, натриев хидроксид, силициев пясък.

Техническо съдействие

ДАУ Бента България ЕООД
тел. +359 885 611 777
E-mail: showroom@caparol.bg
Технически отдел: technical.dept@caparol.bg
www.caparol.bg