

# Stucco Satinato

## „Wildleder“



Техниката със шпакловката Stucco Satinato позволява да се постигне повърхност, наподобяваща велур. В комбинация с техниката за обработка, Stucco Satinato създава кадифено усещане на повърхността и визия на естествен велур.

Необходими продукти  
и разход

- Akkordspachtel fein около 1800g/m<sup>2</sup>/mm
- Indeko-plus около 100ml/m<sup>2</sup>
- Stucco Satinato около 100g/m<sup>2</sup>

Инструменти

- Валяк Caparol Feinroller
- Маламашка тип Пеперуда
- Маламашка ArteTwin

Основа

Основата трябва да е равна, суха, чиста и без субстанции, които могат да попречат за добрата адхезия на материалите. Минималната степен на гладкост на повърхността трябва да отговаря на Q3. Всички останали повърхности, които не отговарят на изискванията трябва да се шпакловат Akkordspachtel fein.

# Stucco Satinato „Wildleder“

## Стъпка 1

Шпаклювайте и грундирайте основата с CapaSol LF . Използвайте валик Feinroller, за да не се получават следи. Боядисайте стената с Indeko-plus (снимка: color 3D Amber 40).

## Стъпка 2

След изсъхване нанесете Stucco Satinato с помощта на маламашка тип Пеперуда. Разнесете материала по цялата повърхност, след което с кръгови движения, с мистрия ArteTwin, втрийте добре материала.

Съвет: Работете на малки участъци.

Защита на повърхностите: Възможно е да се използва DecoLasur Matt или Disbopur 458 PU-AquaSiegel, за да изградите защитен филтър.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други материали, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес [www.caparol.bg](http://www.caparol.bg). Видеоклипове с начина на нанасяне също са на ваше разположение. Ако имате въпроси винаги може да се свържете с техническите ни консултанти.

ДАУ Бента България ЕООД  
тел. +359 88 2 393894  
E-mail: [office.sofia@caparol.bg](mailto:office.sofia@caparol.bg);  
Технически отдел: [technical.dept@caparol.bg](mailto:technical.dept@caparol.bg)  
[www.caparol.bg](http://www.caparol.bg)