

Divina Metallo Art Primer

Концентрирана адхезионна емулсия, използвана като основен слой преди нанасяне на Metallo Art Foil

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Сфера на приложение

Концентрирана адхезионна емулсия, съставена от лепилни материали и омрежени смоли, подходяща за подготовка на повърхности, върху които ще се нанася системата Metallo Art. Metallo Primer образува силно адхезивен филм с отлична химическа и механична устойчивост преди нанасяне на Metallo Art Foil.

Характеристики

- Много лесно нанасяне с четка или валик
- Перфектно прилепване върху основата
- Отлично залепване при използване на системата Metallo Art Foil
- Продуктът е подходящ само за интериор

Опаковка

0.9 l

Цвят

Безцветен и прозрачен продукт

Съхранение

Запечатаният продукт се съхранява на сухо и проветриво място, защитен от замръзване и от преки слънчеви лъчи, на минимална температура от +5 °C, максимална до +30 °C, като срокът му на годност е 6 месеца.

Технически данни

- pH: 7-8

Допълващи продукти

- Multistructur Dekor
- Metallo Art Foil
- Metallo Art Sealer

Вътрешна употреба 1	+
Вътрешна употреба 2	+
Вътрешна употреба 3	0
Външна употреба 1	-
Външна употреба 2	-



Подходящи основи

Интериорни повърхности на минерални мазилки от групата на хоросаните PII и PIII, гипсови и от групата на хоросана PIV, основи от гипскартон, гипсови плоскости и бетонни повърхности.

Повърхностите трябва да бъдат чисти, сухи и без отделящи се вещества, равни и неконтрастни. При подготовката на отделните слоеве на основата, моля да спазвате данните от Техническата информация N° 650.

Подготовка на повърхността

При гладки повърхности: Уверете си, че повърхността е напълно суха и в дълбочина, най-малко на 4 седмично съхнене при механизирано измазване и на 2 седмици при впръскване на смесени мазилки.

Ако е необходимо, запълнете всички дупки и неравности с Akkordspachtel Fein и шлифовайте; накрая почистете повърхността. След това нанесете един слой от продукта Aligrund, за формиране на изолационен слой, като използвате дунапенов валеж за лакове.

След пълно изсъхване, т.е. след 24 часа, нанесете с четка един слой от продукта :Metallo Art Primer, като спазвате техническите инструкции, дадени по-долу.

Нанасяне

Multistructur Dekor effect "Zen": Нанесете един слой от продукта Multistructur Dekor според техниката "Zen". След като изсъхне нанесения слой, нанесете един слой Stucco Eleganza, Arte Perlato или миеща се боя (в желаня цвят). След 6 часа нанесете с четка един слой Metallo Art Primer, като движите четката в посока на създадената текстура, следвайки техническите инструкции по-долу.

Нанасянето с четка: разрежете продукта Metallo Art Primer с вода в пропорция от 10-15 % и нанасяйте на ленти от по 50-60 cm. В още мокрия продукт разпрострете Metallo Art Foil и се уверете, че той прилепва добре и че се припокрива приблизително 1 cm със следващото фолио, като същевременно внимавате да не се образуват въздушни мехурчета.

За да получите максимален пренос на метал, четкайте цялата повърхност със суха четка на всеки 30-40 минути. Изчакайте 3-4 часа и отстранете фолиото от последната разстлана лента, като дърпате равномерно, но без да спирате. След 20-30 минути нанесете Metallo Art Sealer с помощта на валеж с къс косъм, за да получите защитно загладяване.

Разход

Около 60 ml/ m², в зависимост от дизайна на повърхността, върху която е нанесен продукта. Точният разход може да се установи единствено след като пробвате на място.

Условия за работа

Минимална температура при нанасянето: +5 °C на въздуха и на основата.

При температура на въздуха от +20 °C и 65 % относителна влажност на въздуха, фолиото Metallo Art Foil може да се отстрани от повърхността на стената след 3-4 часа съгласно посочените по-горе указания.

Инструменти

За нанасянето на Metallo Art Primer ви препоръчваме да използвате четка или валеж. С вода, веднага след употребата им.

СЪВЕТИ

Препоръки за безопасност

Този продукт не е класифициран като опасен съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) N° 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, с последвалите изменения и допълнения. И въпреки това, тъй като продуктът съдържа опасни вещества в концентрациите, посочени в раздел N° 3, е необходима карта с данни за безопасност, съдържаща адекватна информация. Съгласно Регламент (ЕС) 2020/878.

Продуктът съдържа реакционна маса на 5-хлоро-2-метил-2h-изотиазол-3 он (3:1). Може да предизвика алергична реакция. При необходимост се обадете на 112.

Техническа карта R73

Депониране	Изхвърлете съдържание/опаковката на съответния продукт на оторизирано за такива отпадъци място.
Гранична стойност допустима от ЕС за съдържание на ЛОС	Съгласно Директива 2004/42/ЕО максималната граница е 130 g/l.. Този продукт съдържа 80 g/l.
Състав	Материали за прилепване, мрежести смоли, вода.
Техническо съдействие	ДАУ Бента България ЕООД тел. +359 885 611 777 E-mail: showroom@caparol.bg Технически отдел: technical.dept@caparol.bg www.caparol.bg

Техническа информация R73. Издание: Май 2025 г.

Тази техническа информация е съставена на базата на последните постижения на техниката и опита ни. С оглед възможността от старана на купувача да ползва описаните материали извън предназначението им или в комбинация с други средства, производителят не носи отговорност за крайния резултат. Тази техническа информация не освобождава купувача от задължението да провери преди закупуване и употреба, дали избраният материал е пригоден за целта на конкретния проект. Настоящият материал е само техническа информация, имаща за цел да представи продукта и целта на приложението му.

Актуализация на публикуваните данни или тяхна последваща редакция можете да намерите на интернет адрес www.caparol.bg