UNISUL - Laboratório de Engenharia Civil

Determinação do Módulo de Deformação Estática - Plano de Carga I - NBR 8522/2017

Relatório de Ensaio

Corpo de Prova	Diâmetro do CP	Comprimento Base	Resistência Prevista	Força Máxima	Resistência Obtida	Módulo de Deformação Tangente Inicial
	(mm)	(mm)	(MPa)	(kN)	(MPa)	(MPa)
CP 1	54.5	50	30	236.87	101.5	144617
Número CPs	1	1	1	1	1	1
Média	54.50	50.00	30.00	236.9	101.5	144600
Desv.Padrão	*	*	*	*	*	*
Coef.Var.(%)	*	*	*	*	*	*
Mínimo	54.50	50.00	30.00	236.9	101.5	144600
Máximo	54.50	50.00	30.00	236.9	101.5	144600

Tensão (MPa)

