UNISUL - Laboratório de Engenharia Civil

Determinação do Módulo de Deformação Estática - Plano de Carga I - NBR 8522/2017

Relatório de Ensaio

| Corpo de Prova | Diâmetro do CP | Comprimento Base | Resistência Prevista | Força Máxima | Resistência Obtida | Módulo de Deformação Tangente Inicial |
|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------------|--------------|-----------------------|---|
| | (mm) | (mm) | (MPa) | (kN) | (MPa) | (MPa) |
| CP 1 | 54.8 | 50 | 33 | 455.09 | 193.0 | 69856 |
| Número CPs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Média | 54.80 | 50.00 | 33.00 | 455.1 | 193.0 | 69860 |
| Desv.Padrão | * | * | * | * | * | * |
| Coef.Var.(%) | * | * | * | * | * | * |
| Mínimo | 54.80 | 50.00 | 33.00 | 455.1 | 193.0 | 69860 |
| Máximo | 54.80 | 50.00 | 33.00 | 455.1 | 193.0 | 69860 |

Tensão (MPa)

