



Odontologie Restauratrice - Séance 3

Enseignements pratiques - DFGSO2

19/09/2022

Présentation de la séance :

1 - La pose du champ opératoire

Présentation

Atelier d'entraînement à sa mise en place

2 - CVI

Présentation

Atelier de manipulation du produit

obturation d'une cavité de site 2 (46 OM) avec un système de matriçage circonférentiel (Palodent 360°)


4 - Les matériaux d'obturation temporaire


Présentation

Atelier de manipulation des produits

Spatulation d'un IRM et obturation d'un site 1 (34)


Matériel nécessaire à la pose du champ opératoire





**Orientation : Anneau en distal de la dent
crampon principal sur la dent la plus distale (digue plurale)**


Digue unitaire sur 16




1- Essai du crampon




2- Mise en place du crampon sur la feuille




3- Mise en place du crampon en bouche




SCAN ME



4- Mise en place de la feuille sur le cadre



5- Passage de la feuille sous les ailettes



6- Passage de la feuille sous les points de contact

Démonstration d'une pose de digue avec crampon sans ailette (unitaire puis plurale !)

Endodontie : Digue unitaire

Dentisterie Restauratrice : Unitaire si Site 3 ou Site 1 unitaire
Plurale si site 2 et/ou plusieurs site 1



Le CVI

- CVI de type II , utilisation en dentisterie restauratrice
- Mécanisme de prise : réaction Acide-Base
- Bioactif : relargage d'ions Fluor
 - ➡ Intérêt chez le patient polycarié !
- Adhésion intrinsèque à la dentine et à l'émail
 - ➡ Traitement de surface préalable à l'acide polycacrylique (optimisation de l'adhésion)
 - ➡ Application d'un vernis (coat) (augmentation de la résistance dans le temps)



Vidéo de présentation de la matrice Palodent360°



Système de matrçage circonférentiel
(VS matrçage sectoriel abordé en séance 8)

Les matériaux d'obturation temporaire

➡ Ciment prêt à l'emploi à base de sulfate de Calcium Cavit®



➡ Ciment Oxyde de Zinc Eugénole renforcé I.R.M®

