



WoodMaXX® Wood Stain Dekoratif Ahşap Verniği

Ahşap yüzeyler için geliştirilmiş alkid bağlayıcı esaslı, şeffaf yapıda parlak görünüm lü dekoratif amaçlı kullanılan bir son kat ahşap verniğidir.



İNCELTME	KURUMA SÜRESİ (20°C, % 65 HR'de)	SARFIYAT	Havasız (Airless) Püskürtmede	DEPOLAMA	AMBALAJ
Kullanıma hazırdır.	Dokunma kuruması: 1-2 saat Sert kuruması: 12 saat Not: Daha yüksek bağıl nem ve düşük sıcaklıkta kuruma süreleri uzayabilir.	Ahşap cinsine ve emiciliğine bağlı olarak tek katta 1 Litre ile 11-13 m ² alana uygulama yapılabilir. Kullanılan ahşabın cinsine, yüzeyin durumuna, uygulanacak kat sayısına ve uygulama şekline bağlı olarak renk ve sarfiyat değişikliği olabilir. Kesin sarfiyat için kontrollü numune çalışması yapılmalıdır.	Basınç: 120-140 bar Meme Açısı: 50° Meme Ölçüsü (inch): 0.010" İnceltme: Kullanıma hazırdır. Kesinlikle inceltilmemelidir.	Açılmamış ambalajında, serin ve kuru yerde dondan, direkt güneş ışığından korunarak saklanabilir. Ambalajın kapağını kullanımdan hemen sonra hava almayacak şekilde kapatınız.	15 Litre 2.5 Litre 0.75 Litre

ÖZELLİKLERİ

Uygulama sonrası ayrı vernik gerektirmez. Özel pigmentleri sayesinde U.V. ışınlarına karşı dayanıklıdır. Ahşaba penetrasyonu kolaydır. Suyun ahşaba ulaşmasını önler. Aşınmaya karşı dirençlidir. Uygulama sonrası kuruduktan sonra silinmesi gerekmez. Yüzey üzerinde film tabakası oluşturur.

UYGULANACAK YÜZEYLER

Her türlü ahşap doğrama cephe kaplaması ve ahşap bahçe mobilyasının boyanmasında kullanılır. Arı kovanları, saunalardaki ahşap yüzeylerde, ambalajsız gıda maddelerinin barındırıldığı ahşaplar üzerinde, yatay ahşap zemin ve yaya trafiği olan yüzeylerde kullanılmamalıdır. Ayrıca bünyesinde yüksek miktarda doğal yağ içeren teak, iroko vb. ahşap yüzeyler üzerine uygulanmamalıdır.

UYGULAMA

WoodMaXX® Wood Stain (Dekoratif Ahşap Verniği) kullanıma hazırdır. Uygulamadan önce karıştırılması tavsiye edilir. Fırça, rulo veya püskürtme yöntemlerinden biri kullanılarak, yüzeye 8 saat ara ile iki kat uygulanır. Boyanacak yüzeyler yağ, kir, reçine ve tozdan arındırılmalı, gerekiyorsa zımpara yapılmalı ve tozu temizlenmelidir. Varsa budaklar yakılmalı, reçineler Filli Boya Selülozik Tiner ile silinmelidir. Ham ahşabın mantar, küf ve ahşap kurtlarına karşı korunmasını takviye amacı ile uygulamadan önce ahşabın, 1-2 kat WoodMaXX® Ahşap Emprenye ile doyurulması önerilir. 24 saat sonra WoodMaXX® Wood Stain (Dekoratif Ahşap Verniği) uygulanabilir. WoodMaXX® Wood Stain (Dekoratif Ahşap Verniği) ile boyanmış yüzeylerin yeniden boyanması gerektiğinde, yüzey kendini taşıyabiliyorsa eski boyalı yüzey ince zımpara ile zımparalanmalıdır. Daha sonra nemli bezle silinmeli ve bir kat yüzey üzerindeki renk ile boyanmalıdır. Eğer kabaran, kalkan yüzeyler varsa bunlar yüzeyden uzaklaştırıldıktan sonra yeni uygulama yapılmalıdır. İki kat uygulama yapılması önerilir. Renkli ürünlerde kat sayısı arttıkça renk koyulaşır. Devam eden işlerde aynı kat sayısında uygulama yapılmalıdır. Uygulama yapılacak ahşabın nem oranı %15'i geçmemelidir.

UYARI-1

Naturel görüntü istenen durumlarda, UV direncini artırmak için son katın ortalama %15 renklendirilmesi önerilir. Alt yapı tamiratlarında yüzeylere bezir yağı, sentetik macun ve dolgu verniği gibi ürünler uygulanmamalıdır. Dış cephe ahşap koruyucu sistem uygulamalarında son katta şeffaf koruyucu kullanılmak isteniyorsa, tam UV dayanımı için alt tabakada mutlaka renkli bir koruyucu film bulunmalıdır.

UYARI-2

Alt tabakada renkli bir koruyucu film bulunmadan şeffaf uygulama yapılması durumunda sorumluluk tüketiciye ait olacaktır. Uygulama ve ürün kuruma süresi boyunca ortam ve yüzey sıcaklığının +5°C ile +30°C arasında olmasına dikkat edilmelidir, yüzeyler dondan korunmalıdır. Kullanılan gereçler, uygulamadan hemen sonra Filli Boya Sentetik Tiner ile temizlenmelidir.

Ürünlerimizin, 30.06.2007 tarih 26568 no.lu İnşaat Genel Teknik Şartnamesine uygun yapılan alt yapı yüzeylerinde uygulanması gerekmektedir.

Poz No
15.540.1005

Rayiç No
10.300.1302