

GUW applied to RRDD-E with $a_3 = \min(\max(0.1/\sqrt{\rho}, 1.5), 5.0)$ nm

