

*GUW* applied to RRDD-E with  $a_3 = \min(\max(0.1/\sqrt{\rho}, 1.5), 5.0)$  nm

