

Rakoniewicka 17, 60-111 Poznań, tel. 61/ 661 75 60

DANE TECHNICZNE

TKANINA	OMNITWILL
----------------	------------------

OPIS TKANINY	PROPERTIES
Skład	100% Poliester + membrana
Gramatura	170 ± 5
Szerokość	150

FIZYCZNE WŁAŚCIWOŚCI	WYNIKI BADAŃ	
	<i>Wątek</i>	<i>Osnowa</i>
Siła rozciągania	600 N	850 N
Siła rozdzierania	30,0 N	30,0 N
Zmiana wymiarów po praniu 40°C	3,0%	3%

INNE WŁAŚCIWOŚCI

Odporność na zwilżanie powierzchni (próba natryskowa)	przed	stopień	5	PN-EN 24920:1997
	po 5 praniach w 40°C		4	
Wodoszczelność	przed	hPa	600	PN-EN 20811:1997
	po 20 praniach w 40°C		600	
	po 20 praniach chemicznych		600	
Wodoszczelność szwów	before use	hPa	200	PN-EN 20811:1997
	po 20 praniach w 40°C		200	
	po 20 praniach chemicznych		200	

Opór przenikania pary wodnej - opór pary wodnej R _{et}	m ² Pa/W	20	PN-EN 31092:1998/Ap1:2004
Odporność na ścieranie	cykle	60000	PN-EN ISO 12947-2:200/AC:2006
Odporność wybarwień na wodę	stopień	4	PN ISO 105-E01:2010
Odporność wybarwień na pranie w temperaturze 40°C	stopień	4	PN ISO 105-C06:2010
Odporność wybarwień na pot alkaliczny i kwaśny	stopień	4	PN ISO 105-E04:2011
Odporność wybarwień na tarcie suche i mokre	stopień	4	PN ISO 105-X12:2005
Odporność wybarwień na światło	stopień	4-5	PN ISO 105-B02:2006
Odporność na piling (przy 5000 cyklach)	stopień	4	PN-EN ISO 12945-2:2002

PRZEPIS KONSERWACJI

